

امکان استفاده از روزنامه باطله در تولید آجر الیاف سیمان سبک

فرداد گلبابائی^{۱*}، امیر نوربخش^۲، ابوالفضل کارگردد^۲ و رضا حاجی حسینی^۲

* نویسنده مسئول، کارشناس ارشد، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران، پست الکترونیک: golbabaef@gmail.com

^۲ - دانشیار، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

^۳ - دکتری صنایع چوب و کاغذ، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

تاریخ دریافت: فروردین ۱۳۹۶ تاریخ پذیرش: شهریور ۱۳۹۶

چکیده

در این تحقیق نقش تقویت الیاف روزنامه باطله در ساخت تخته‌سیمان مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی برای اعمال دو عامل متغیر یعنی الیاف روزنامه باطله و کلرید کلسیم طراحی شده است. تخته الیاف سیمان با دانسیته ۰/۷ کیلوگرم بر مترمکعب با استفاده از نسبت‌های الیاف/سیمان ۱۰:۹۰، ۱۵/۸۵، ۲۰/۸۰ و ۲۵/۷۵ و کلرید کلسیم با ۳٪ و ۵٪ به‌عنوان شتاب‌دهنده تولید و مورد بررسی قرار گرفت. تخته‌ها حداقل در چهار تکرار برای هر ترکیب از متغیرها ساخته شده و خواص مکانیکی و فیزیکی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که اثر مقدار الیاف روزنامه باطله و مقدار کلرید کلسیم در مدول گسیختگی و واکنش‌دهی در ۲۴ ساعت تخته الیاف سیمان‌های تولید شده در سطح ۱٪ معنی‌دار بوده است. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار کلرید کلسیم مقاومت به خمش استاتیک افزایش و واکنش‌دهی ضخامت کاهش می‌یابد. تمام خواص تخته الیاف سیمان‌ها با تغییر مقدار کلرید کلسیم از ۳٪ به ۵٪ بهبود یافته است. مدول گسیختگی و مدول الاستیسیته تخته‌ها با افزایش مقدار درصد الیاف روزنامه باطله کاهش می‌یابد و حداکثر مقدار آن در استفاده از ۱۰٪ الیاف روزنامه باطله به‌دست آمده است. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش میزان الیاف روزنامه باطله افزایش قابل‌توجهی در جذب آب و واکنش‌دهی الیاف در ضخامت رخ می‌دهد. افزایش میزان الیاف روزنامه باطله از ۱۰٪ به ۲۵٪ خواص مقنم به خمش را کاهش و واکنش‌دهی ضخامت را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. با بررسی نتایج به‌دست آمده مطلوب‌ترین شرایط هنگامی به دست می‌آید که مقدار الیاف روزنامه باطله و کلرید کلسیم به ترتیب ۱۰٪ و ۵٪ باشد.

واژه‌های کلیدی: الیاف چوب سیمان، روزنامه باطله، اتصال معدنی، کامپوزیت.

مقدمه

توسعه فناوری پانل‌های چوب سیمان در هر منطقه به قابلیت در تأمین مواد اولیه موردنیاز آن یعنی چوب یا مواد لیگنوسلولزی و سیمان مربوط می‌شود. با توجه به افزایش جمعیت و تقاضا برای مواد مرکب چوبی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که با محدودیت منابع جنگلی

نیاز به مصالح سبک و در عین حال مستحکم از ضرورت‌های خانه‌سازی صنعتی می‌باشد. پانل‌ها و صفحات چوب سیمان یا فراورده‌های کامپوزیتی با اتصال معدنی یکی از مصالحی است که می‌تواند این نیاز را پاسخگو باشد.

Abdolalisarbandi و همکاران (۲۰۱۲)، در پژوهشی اثر مقادیر مختلف نانو سیلیس و الیاف باگاس بر مقاومت خمشی و ویژگی‌های فیزیکی چندسازه الیاف-سیمان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنان نشان داد که میزان نانو سیلیس و الیاف باگاس بر روی مقاومت خمشی و سایر ویژگی‌های فیزیکی تأثیر معنی‌داری دارد. مقاومت خمشی تخته‌ها با افزودن الیاف باگاس تا ۴ درصد نسبت به جرم سیمان افزایش یافته و بیشتر از ۴ درصد کاهش یافته است.

Golbabaei و همکاران (۲۰۱۳)، به بررسی ویژگی‌های چوب سیمان تهیه شده از پسماندهای گیاهان کشاورزی پرداختند. در این تحقیق تخته‌های ساخته شده با کلش برنج، کاه گندم و ساقه پنبه به عنوان عوامل متغیر و تخته سیمان با خرده چوب صنوبر به عنوان شاهد مورد توجه قرار گرفت. نتایج حکایت از آن داشت که تخته چوب سیمان ساخته شده با خرده چوب صنوبر در مقایسه با تخته‌های ساخته شده با ساقه پنبه، کاه گندم و کلش برنج خصوصیات خمشی بهتری دارند.

Hassanpoor و همکاران (۲۰۱۵) نشان دادند که چسبندگی داخلی و مقاومت فشاری در تخته حاوی نانو ولاستونیت در مقایسه با تخته‌های فاقد نانو افزایش یافته است، به طوری که بیشترین چسبندگی داخلی (۱/۶Mpa) و مقاومت فشاری (۱۰/۸۵Mpa) مربوط به تخته‌های حاوی ۱۰ درصد الیاف کرافت و ۶ درصد نانو ولاستونیت می‌باشد. Khorami و همکاران (۲۰۱۳)، جایگزینی الیاف آزیست را با سه نوع الیاف باگاس، ساقه گندم و اکالیپتوس در چندسازه فیبر-سیمان مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق الیاف پسماند گیاهان کشاورزی سبب بهبود خواص خمشی و جذب انرژی شده است.

همچنین در تحقیق دیگری توسط Fernandez (۲۰۰۰) از نسبت‌های سیمان به کاه برنج ۶۰ به ۴۰ و ۵۰ به ۵۰ برای ساخت چندسازه الیاف-سیمان استفاده کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که تخته‌های ساخته شده با نسبت ۶۰:۴۰ سیمان به کاه برنج کمترین مقدار واکنشیدگی ضخامت و بیشترین مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته را داشتند.

مواجهاند، لزوم به‌کارگیری سایر منابع لیگنوسلولوزی مانند مواد حاصل از پسماند گیاهان کشاورزی ضایعات و مانند روزنامه باطله در ساخت این‌گونه فرآورده‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است (Karade, 2010; Rowell, et al., 1991).

البته تلاش بیشتر محققان در استفاده از این مواد و تولید مصالح سبک‌تر می‌باشد، به طوری که انسان در محیط زندگی خود با پدیده‌های طبیعی زیادی برخورد می‌کند که جلوی بروز برخی از آنها را نمی‌تواند بگیرد اما با بکار بردن برخی امکانات می‌تواند اثرات آنرا کمتر کند. در این میان زلزله از پدیده‌های طبیعی است که در طول تاریخ حیات بشر بارها انسان را به وحشت انداخته و باعث تخریب شهرها و روستاهای زیاد همراه با تلفات انسانی شدید و داغ‌دار کردن انسان بوده است. به گونه‌ای که انسان چون خود را در مقابل آن عاجز و درمانده دیده، آن را به پدیده‌های ماوراء طبیعت و خشم خدایان بر انسان دانسته است؛ اما در واقع آنچه در اثر زلزله به انسان آسیب می‌رساند شدت زلزله نبوده بلکه این مصالح ساختمانی است که با ریختن بر روی سروصورت مردم آنها را مجروح و یا از بین می‌برد. نیاز به مصالح سبک و در عین حال مستحکم از ضرورت‌های خانه‌سازی صنعتی می‌باشد. پانل‌ها و صفحات چوب و یا الیاف سیمان یا فرآورده‌های کامپوزیتی با اتصال معدنی یکی از مصالحی است که می‌تواند این نیاز را پاسخگو باشد. توسعه فناوری پانل‌های چوب سیمان در هر منطقه به قابلیت در تأمین مواد اولیه موردنیاز آن یعنی چوب یا همان‌طور که در این تحقیق بررسی شده روزنامه باطله که در واقع همان مواد لیگنوسلولوزی است و سیمان مربوط می‌شود. در این زمینه نیز تحقیقات چندی در ایران انجام شده که به برخی از آنها اشاره می‌شود.

Sedan و همکاران (۲۰۰۸)، در بررسی خواص مکانیکی سیمان تقویت شده با الیاف شاهدانه بیان کردند که با افزودن الیاف تا ۱۶٪، باعث افزایش مقاومت خمشی و همزمان تیمار قلیایی الیاف باعث بهبود مقاومت خمشی و بهبود چسبندگی شبکه سیمان - الیاف شده است.

ایمنی بیشتر و مقاومت در برابر خطرات محیطی بهبود یافته تولید کرد.

Jenifer و همکاران (۲۰۰۳) در بررسی اثر تیمار سطحی الیاف کاغذ روزنامه باطله و خمیر کرافت رنگ‌بری شده با سلیکات سدیم و پتاسیم روی خصوصیات مکانیکی چندسازه‌های الیاف - سیمان دریافتند که تیمار شیمیایی الیاف قبل از ساخت چندسازه باعث بهبود مقاومت فشاری و خمشی چندسازه می‌شود.

Stevulova و همکاران (۲۰۱۶) چگالی کامپوزیت با فیبر را تحت تاثیر جایگزینی پرکننده‌ها مورد بررسی قرار داده و گزارش نموده که مقاومت فشاری کامپوزیت با ۲ از جایگزینی پرکننده به ۱۸ مگاپاسکال می‌رسد.

Ashori و همکاران (۲۰۱۱) در این مطالعه، اثر الیاف کاغذهای روزنامه بازیافت در مخلوط سیمان را بررسی کردند. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که تفاوت بین مقادیر میانگین الیاف کاغذهای روزنامه بازیافت و CaCl_2 در میان هریک از گروه‌های مورد مقایسه معنی‌دار بوده است. نتایج آزمون نشان داد که CaCl_2 باعث افزایش خواص مکانیکی و فیزیکی محصول می‌شود. تمام خواص محصول با افزایش CaCl_2 از ۳٪ به ۵٪ افزایش یافته است. پارگی و مدول الاستیسیته محصول با افزایش مقدار الیاف کاغذهای روزنامه بازیافتی، حداکثر میزان خود را در اثر افزایش ۱۰٪ الیاف به دست آورد. افزایش الیاف به طور قابل توجهی میزان جذب آب و واکنشیدگی ضخامت را افزایش داده است. البته افزایش الیاف کاغذهای بازیافتی روزنامه از ۱۰٪ تا ۲۰٪، بر هر دو خاصیت مکانیکی و فیزیکی را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. بهترین شرایط ساخت در افزایش ۱۰٪ الیاف کاغذهای بازیافتی روزنامه و ۵٪ CaCl_2 بوده است.

مواد اولیه

سیمان

سیمان‌ها مواد چسبنده‌ای هستند که قابلیت چسباندن ذرات به یکدیگر و به وجود آوردن جسم یکپارچه از ذرات متشکله را دارند. سیمان در بتن کاربرد دارد و وظیفه آن فقط

Ashori و همکاران (۲۰۱۱)، تأثیر مخلوط دو گونه چوبی (اکالیپتوس و صنوبر) را بر خواص مکانیکی و حرارت هیدراتاسیون تخته‌های پشم چوب سیمان مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که گونه چوبی صنوبر سازگاری بهتری با ماتریس سیمان دارد و با افزایش نسبت صنوبر به اکالیپتوس حرارت هیدراتاسیون سیمان افزایش و خواص مکانیکی تخته‌های ساخته شده بهبود می‌یابد.

Torkaman و همکاران (۲۰۱۴)، به بررسی استفاده از الیاف ضایعاتی چوب و خاکستر پوست برنج در بلوک‌های بتنی سبک پرداختند. نتایج مورد بررسی نشان داد که استفاده از خاکستر سبوس برنج به عنوان پسماند کشاورزی موجب بهبود خواص بلوک‌های ساخته شده می‌شود.

ساخت چندسازه چوب سیمان با استفاده از چوب‌آلات کاج تیمار شده به آرسنات، مس و کروم (CCA) توسط Gjinolli و Wolfe در سال ۱۹۹۹ مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق به منظور کاهش زمان گیرایی سیمان و رسیدن به مقاومت‌های بالا در زمان‌های اولیه سخت شدن از سیمان پرتلند نوع ۳ استفاده شد. نتایج آنان نشان داد که محصول ساخته شده دوام مورد نظر را برای برنامه‌های ساخت‌وساز و دوره‌های ذوب و انجماد دارد.

Pehanich و همکاران (۲۰۰۴) به بررسی اثر تیمارهای مختلف (سلیکات سدیم، سلیکات پتاسیم و سیلان) روی الیاف کاغذ روزنامه و کرافت رنگ‌بری نشده در ساخت چندسازه الیاف سیمان ساخته شده با سیمان پرتلند نوع ۳ پرداختند. نتایج آنان بیان کرد که تیمار الیاف توسط این مواد شیمیایی سبب بهبود ویژگی‌های مکانیکی چندسازه ساخته شده می‌شود.

Sorn و همکاران (۲۰۰۳) در تحقیقی با عنوان چندسازه‌های سیمانی تقویت شده با الیاف به روش اکستروژن برای ساختمان‌های مسکونی، بیان کردند که تکنولوژی جدید اکستروژن برای تولید چندسازه‌های سیمانی تقویت شده با الیاف کارایی بالایی دارند و می‌توان به وسیله این روش تخته‌هایی با دوام بیشتر، هزینه نگهداری کمتر،

در کشور ماست، اشاره کرد. در این کشورها تأمین چوب مورد نیاز به دلیل تخریب و کاهش سطح جنگل‌ها و عدم توسعه جنگل‌کاری‌ها و نیز تأمین ارز مورد نیاز برای واردات خمیر کاغذ شیمیایی الیاف بلند، با محدودیت‌هایی مواجه است.

با عنایت به توسعه کشت نیشکر در جنوب ایران و با توجه به نتایج مطالعات انجام شده در مقیاس جهانی در مورد استفاده از باگاس در تولید کاغذ روزنامه، در این تحقیق که برای اولین بار در ایران انجام شده است، امکان استفاده از خمیر شیمیایی باگاس در ترکیب خمیر کاغذ CMP چوب پهن‌برگان برای تولید کاغذ روزنامه در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داده است که کاغذ حاصل از اختلاط تا ۳۰٪ خمیر کاغذ شیمیایی باگاس در ترکیب با خمیر کاغذ CMP پهن‌برگان در محدوده قابل قبول خصوصیات فیزیکی و نوری، دارای ویژگی‌های مقاومتی بهتر و مطلوب‌تر از ترکیب اصلی کارخانه (۸۳٪ خمیر کاغذ CMP پهن‌برگان و ۱۷٪ خمیر الیاف بلند وارداتی) بوده است. به عبارت دیگر، در صورت استفاده از خمیر شیمیایی باگاس در ترکیب خمیر CMP پهن‌برگان، ضمن تولید کاغذ روزنامه قابل قبول، در مصرف خمیر کاغذ CMP و در نتیجه مصرف چوب پهن‌برگان و نیز در مصرف خمیر کاغذ شیمیایی الیاف بلند وارداتی کاهش و صرفه‌جویی قابل توجهی ایجاد خواهد شد. کاغذ روزنامه، کاغذی ارزان قیمت است که به شکل رول و ورق یافت می‌شود. قدرت جذب بالا داشته و معمولاً برای چاپ روزنامه با ماشین افست و لترپرس استفاده می‌شود.

روش‌ها

در این مطالعه برای ساخت تخته‌های الیاف سیمان از سیمان پرتلند نوع ۲ به عنوان عامل اتصال دهنده و الیاف حاصل از بازیافت کاغذ روزنامه باطله به عنوان ماده اولیه و همچنین از کلرید کلسیم به عنوان تسریع کننده گیرایی سیمان استفاده شد. عوامل متغیر این تحقیق

چسباندن دانه‌ها به یکدیگر است و به خودی خود تأثیری در مقاومت و باربری ندارد. از این رو بتن خوب بتنی است که وقتی نمونه‌ای از آن شکسته شود، دانه‌های سنگی آن از وسط شکسته شده و سیمان‌ها پاره نشود. سیمان‌ها دارای ریشه آهکی می‌باشند. به عبارت دیگر ماده اصلی تشکیل دهنده آنها آهک و ماده اولیه اصلی آنها سنگ آهک است؛ بنابراین اساس سیمان ترکیبی است از اکسید کلسیم (آهک) با سایر اکسیدها مانند اکسید آلومینیوم، اکسید سیلیسیم، اکسید آهن، اکسید منیزیم و اکسیدهای قلیایی که میل ترکیب با آب داشته و در مجاورت هوا و در زیر آب به مرور سخت می‌گردد و دارای مقاومت می‌شود. این سیمان تا حدی کندگیر بوده و تا حدی در مقابل حمله سولفات‌ها مقاوم است. در نتیجه برای ساختن کانال‌های فاضلاب و غیره مناسب است. درجه حرارت تولید شده این نوع سیمان نسبت به سیمان نوع یک کمتر است، در نتیجه برای بتن‌ریزی در هوای گرم مناسب است. مصرف این نوع سیمان برای سازه‌هایی که مورد حمله شدید سولفات‌ها هستند مجاز نیست (سیمان مصرفی در بدنه اصلی برج میلاد از نوع ۲ است به اضافه مواد افزودنی شامل روان کننده، دیرگیرکننده و مواد هوازا). برای ساخت این نوع سیمان سعی می‌شود تا حد ممکن از مقدار S_2C و A_2C کاسته و بر مقدار S_2C افزوده شود.

روزنامه باطله

کاغذ روزنامه به طور معمول از مخلوطی از خمیر کاغذ مکانیکی و پربازده سوزنی‌برگان (برای تأمین ویژگی‌هایی مانند بالک، ماتی و چاپ‌پذیری) و خمیر شیمیایی الیاف بلند رنگبری شده یا نیمه رنگبری شده (برای تأمین مقاومت‌های لازم) تولید می‌گردد. در کشورهای فاقد چوب سوزنی‌برگان، کاغذ روزنامه عمدتاً بر پایه تولید خمیر کاغذ پربازده CTMP و CMP چوب پهن‌برگان بومی و واردات خمیر شیمیایی الیاف بلند ساخته می‌شود که به عنوان مثال می‌توان به تولید کاغذ روزنامه در صنایع چوب و کاغذ مازندران که تنها تولیدکننده کاغذ روزنامه

در نظر گرفته شد. با توجه به عوامل متغیر و سطوح مربوطه ۸ وضعیت ساخت حاصل شد که از هر وضعیت ۴ تکرار و در مجموع ۳۲ تخته ساخته شد.

شامل: نسبت سیمان به الیاف در سه سطح (۹۰ به ۱۰ درصد، ۸۵ به ۱۵ درصد، ۸۰ به ۲۰ درصد و ۷۵ به ۲۵ درصد)، میزان کلرید کلسیم مصرفی در دو سطح (۳ و ۵ درصد) و بقیه عوامل برای همه تخته‌های تولیدی ثابت



شکل ۱- مراحل تهیه الیاف از روزنامه باطله

شد. کیک آماده شده در دو ضخامت ۱۵ و ۵۰ میلی‌متر پرس گردید (نوع پرس سرد با دمای معمولی بود). پس از پرس تخته‌ها به مدت ۲۴ ساعت در شرایط قیدگذاری شده باقی ماند. بعد از ۲۴ ساعت قیدها برداشته شده و برای گیرایی نهایی تخته‌ها به مدت ۲۸ روز در اتاقک شیشه‌ای که می‌توان شرایط دما و رطوبت را در داخل آن کنترل کرد در دمای ۳۲ و رطوبت ۶۰ درصد قرار داده شد تا سیمان به گیرایی نهایی خود برسد.

تهیه نمونه‌های آزمونی

بعد از آماده‌سازی تخته‌ها و طی مراحل گیرایی سیمان، برای تهیه نمونه‌های آزمونی برای خمش استاتیک، واکنشیدگی ضخامت، مقدار رطوبت و دانسیته بر

در این تحقیق کاغذ روزنامه باطله در داخل ظرفی به مدت ۲۴ ساعت در آب غوطه‌ور گردید، سپس برای جداسازی الیاف کاغذ خیس شده، آنگاه با یک دفیبراتور صفحه‌ای الیاف از هم جداسازی شدند و پس از آن آبیگری الیاف باز یافتی بر روی توری‌های سیمی انجام شد و الیاف تا درصد خشکی مورد نیاز خشک گردید. به منظور دفیبره کردن الیاف که در اثر رطوبت بهم چسبیده شده‌اند از یک سیستم پنوماتیکی در داخل یک محفظه استفاده گردید، در نتیجه الیاف از هم باز شدند، در این مرحله ابتدا کلرید کلسیم در آب حل شده و محلول کلرید کلسیم و آب را با سیمان و بعد با درصد الیاف بر اساس مقدار مورد نظر به‌طور کامل با یکدیگر مخلوط شد. برای تشکیل کیک، مخلوط تهیه شده در داخل قالب‌هایی (با ابعاد داخلی ۲۰cm×۲۰cm) ریخته

نتایج

نمونه‌های آزمایشی با رعایت کلیه شرایط پیش‌بینی شده در اجرای طرح تحقیقاتی در تکرارهای در نظر گرفته شده تهیه گردید و برای رسیدن به استقامت لازم مدت ۲۸ روز در اتاق شیشه‌ای در شرایط رطوبت اشباع قرار داده شد و آزمایش مکانیکی خمش استاتیک بر روی نمونه‌ها انجام گردید.

اساس استاندارد DIN ۶۸۷۶۳ با یک اره گرد بریده شدند. بررسی آماری نتایج مربوط به ویژگی‌های مکانیکی تخته‌های تیمارهای مختلف بوسیله آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی و با استفاده از تکنیک تجزیه واریانس مورد تجزیه و تحلیل واقع و توسط آزمون دانکن میانگین‌ها گروه‌بندی شدند.



شکل ۲- الیاف تهیه شده از روزنامه باطله



شکل ۳- مخزن شیشه‌ای با چرخش آب برای تأمین رطوبت اشباع



شکل ۴- نمونه‌های آزمونی تهیه شده

مقاومت خمشی
نتایج به دست آمده مورد آنالیز آماری قرار گرفت که نتایج آنالیز تجزیه واریانس مربوط به مدول گسیختگی تخته‌ها نشان داد که نسبت الیاف به سیمان در سطح اطمینان ۱٪ اثر معنی‌داری بر روی مدول گسیختگی تخته‌ها داشته است، به طوری که ملاحظه شد که با ترکیب ۱۰٪ الیاف به ۹۰٪ وزنی سیمان تخته‌های ساخته شده دارای بیشترین مدول گسیختگی و به میزان ۱/۹۵ مگاپاسکال بوده‌اند. از یکسو اینکه سطح پایین الیاف با سطح بالای سیمان باعث افزایش اتصال‌دهنده سیمان پرتلند می‌گردد که مقدار بالاتر سیمان باعث افزایش فراورده‌های هیدراتاسیون و رشد و توسعه بیشتر کریستال‌های سیمان در طول فرایند


هیدراتاسیون در اطراف الیاف می‌گردد و منجر به اتصال بیشتر و قوی‌تر بین الیاف و سیمان می‌شود (Moslemi, 1980)؛ و در نهایت با ایجاد اتصال محکم‌تر و قوی‌تر بین الیاف و سیمان مقاومت خمشی تخته افزایش یافته است. از سوی دیگر اینکه هم‌کشیدگی الیاف در هنگام خشک شدن و تمرکز تنش در سطح مشترک بین الیاف و سیمان در برگشت منجر به ایجاد ترک‌های ریز می‌گردد که با افزایش مقدار الیاف این ترک‌ها افزایش یافته و مقاومت‌ها کاهش می‌یابد. البته نتایج بدست آمده با نتایج دیگر محققان هم‌خوانی دارد.

Hang chan, 1988; Fernandez *et al.*, 1999; (Madad-jo, 2002; Tabarsa *et al.*, 2012)

جدول ۱- تجزیه واریانس مربوط به مدول گسیختگی (MOR)

منبع تغییرات	مجموع مربعات	درجه آزادی	میانگین مربعات	نسبت F
اثر مستقل نسبت الیاف و سیمان (A)	۴/۴۴۱	۳	۱/۷۴۸	۵۲/۰۲۲**
اثر مستقل مواد افزودنی (B)	۰/۳۲۱	۱	۰/۳۴	۱۰/۴۸**
اثر متقابل نسبت الیاف با سیمان و مواد افزودنی (AB)	۰/۲۱۷	۳	۰/۰۶۶	۱/۲۸۹ NS
خطا	۰/۶۲۱	۱۴	۰/۴۳	
کل	۴۴/۵۴	۲۰		


** معنی دار ۵٪ *** معنی دار ۱٪ NS بی معنی



شکل ۵ - اثر مستقل نسبت الیاف سیمان بر مدول گسیختگی

با بررسی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل‌های آماری مشخص شد که تأثیر متقابل نسبت الیاف سیمان و میزان کلریدکلسیم اثر معنی‌داری روی مدول گسیختگی تخته‌ها ندارد. اگرچه اثر متقابل عوامل متغیر بر مدول گسیختگی تخته‌ها معنی‌دار نیست اما همان‌طور که در شکل ۶ ملاحظه می‌شود در سطوح ثابت نسبت الیاف سیمان افزایش مقدار کلریدکلسیم از سطح ۳ درصد به ۵

اثر میزان کلریدکلسیم بر مقاومت خمشی با توجه به آنالیز آماری مقدار ۳ درصد کلریدکلسیم اثر معنی‌داری بر مدول گسیختگی تخته‌ها داشته است، به طوری که مقدار مدول گسیختگی تخته‌های ساخته شده با مصرف ۳ درصد کلریدکلسیم ۱/۳۲ مگاپاسکال بوده است و هنگامی که کلریدکلسیم به ۵ درصد افزایش پیدا کرد مقاومت خمشی به ۱/۶۸ مگاپاسکال افزایش یافت.



شکل ۶ - اثر متقابل نسبت سیمان به الیاف و میزان مواد افزودنی بر مدول گسیختگی


آماري داده‌ها نشان داده که نسبت الياف سيمان در سطح اطمینان ۱٪ اختلاف معنی داری بر روی واكشیدگی ضخامت تخته‌ها در ۲۴ ساعت غوطه‌وری در آب داشته است. همین‌طور که در شکل ۷ مشاهده می‌گردد کمترین مقدار واكشیدگی ضخامت حاصل از تخته‌های ساخته شده با نسبت سيمان به الياف ۹۰ به ۱۰ درصد و به‌میزان ۱/۲ درصد می‌باشد. از آنجایی که مقدار بالاتر سيمان باعث هم‌پوشانی مناسب الياف توسط سيمان، محصول‌های هیدراسیون و ایجاد مانع محکم در برابر رسیدن آب به الياف می‌شود، مقدار واكشیدگی ضخامت نسبت به سایر تخته‌ها کمتر می‌شود.

نتایج تجزیه و تحلیل‌های آماری بیانگر آن است که میزان کلریدکلسیم در سطح اطمینان ۹۵ درصد اختلاف معنی داری بر روی واكشیدگی ضخامت تخته‌ها داشته است.


درصد باعث بهبود مدول گسیختگی تخته‌ها شده است. به‌طوری‌که در نسبت سيمان الياف ۹۰ به ۱۰ با افزایش کلریدکلسیم مصرفی در تخته مدول گسیختگی از ۱/۶۳ مگاپاسکال به ۲/۱۴ مگاپاسکال افزایش یافته است. همچنین این شکل نشان می‌دهد که افزایش مواد افزودنی تا حدودی اثر منفی افزایش الياف را کاهش می‌دهد. بنابراین شاید بتوان علت معنی دار نبودن اثر متقابل الياف، سيمان و مواد افزودنی بر تخته‌ها را به عواملی از قبیل عدم یکنواختی پراکنش الياف در تخته و اختلاط مناسب سيمان با الياف نسبت داد.

خواص فیزیکی

در بررسی اثر مستقل عوامل متغیر بر واكشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت غوطه‌وری در آب، نتایج آنالیز




شکل ۷ - اثر مستقل نسبت سيمان به الياف بر واكشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت غوطه‌وری



شکل ۸- اثر مستقل میزان مواد افزودنی بر واکسیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت غوطه‌وری

دارای اختلاف معنی‌داری نیست. به طوری که اثر متقابل نسبت الیاف سیمان و درصد مواد افزودنی بر روی واکسیدگی ضخامت تخته‌ها معنی‌دار نبوده است، اما در سطوح ثابت نسبت الیاف سیمان افزایش میزان مواد افزودنی با اثر بر روی گیرایی سیمان و خنثی کردن عوامل محدودکننده گیرایی اثر مثبت در کاهش میزان واکسیدگی ضخامت تخته‌ها داشته است (شکل ۹).

همین‌طور که در شکل ۸ دیده می‌شود مقدار واکسیدگی ضخامت تخته‌های ساخته شده با مصرف ۳ درصد کلریدکلسیم ۱/۵۳ درصد بوده است. به طوری که با افزایش کلریدکلسیم به ۵ درصد واکسیدگی ضخامت به ۱/۴۵ درصد کاهش یافت. با بررسی نتایج حاصل از تجزیه واریانس درمی‌یابیم که تأثیر متقابل نسبت الیاف به سیمان و میزان کلریدکلسیم در سطح اطمینان ۹۵ درصد



شکل ۹- اثر متقابل نسبت الیاف-سیمان و میزان مواد افزودنی بر واکسیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت غوطه‌وری

بحث

در این تحقیق که از الیاف بازیافتی کاغذ روزنامه باطله به عنوان ماده اولیه در ساخت پانل های الیاف-سیمان استفاده شد، نتایج نشان داد که نسبت الیاف به سیمان اثر معنی داری بر روی مدول گسیختگی و واکنشیدگی ضخامت تخته ها داشته است. همچنین همه خواص چندسازه الیاف-سیمان به طور قابل توجهی تحت تأثیر مقدار کلریدکلسیم قرار گرفته است و افزایش میزان کلریدکلسیم از سطح ۳ درصد به ۵ درصد باعث بهبود مدول گسیختگی و واکنشیدگی ضخامتی تخته ها شد. البته میزان بهینه ترکیب مواد خام برای تولید چندسازه های الیاف-سیمان در این مطالعه نسبت الیاف به سیمان ۱۰ به ۹۰ درصد و مقدار ۵ درصد کلریدکلسیم بوده است، اگرچه مدول گسیختگی این فراورده ها نسبت به میزان استاندارد پایین است، اما با توجه به پایداری ابعادی بالای این فراورده (کمتر از حد استاندارد) استفاده از این نوع فراورده ها را به منظور کاربرد در ساختمان به عنوان پوشش دیوارها، پشت بام و نماکاری ها می توان توصیه کرد.

منابع مورد استفاده

- board from waste water treatment sludge of recycle paper mill. Department of Forest Product and Paper Science in the University of New Brunswick.
- Jenifer, e., 2003. Wood fiber surface treatment level effect on selected mechanical of wood fiber-cement composites. Forest Resources Laboratory.
- Huang Ch., 1998. Study on the manufacturing technology of cement bonded particle board using CCA-treated wood.
- However, M., 2012. The fiber-cement panel manufacture using waste paper, thesis, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
- Kolofta, J.L. and Miler, M.L., 1994. Effect of deinking on the recycle potential of papermaking fibers, Pulp and Paper Canada, 95: 8. 41-49. (In Persian)
- Tabarsa, T.1, Hossieni, M. and Valizadeh, E., 2012. Effect of nano- wollastonite on microscopic, mechanical and physical properties of cement-wood fibers composite
- Mirshokrai, A., 1995. Technology of pulp & paper (translation), volume 1&2, publication of Payamenoor university. in Persian
- Mohr, B.j. and Kurtis, K.L., 2003. Fiber cement composites for housing construction. Georgia institute of technology.
- Moslemi, A., 1980. A new technique to classify the compatibility of wood with cement. Wood Science and Technology. Volume 24, Number 4, 345-354.
- Stevulova, N., Hospodarova, V. and Junak, J., 2016 Potential utilization of recycled waste paper fibres in cement CHEMIN TECHNOLOGIJA. 2016. Nr. 1(67)
- Qixuate, 2001, Effect of alkaline accelerator on cement composite properties. Faculty of Civil Engineering.
- Younguist, J.A., 1997. Properties of composite panels. WOOD HANDBOOK. Printed in 1999 by the Forest Products Society FSP catalogue no. 7269. Page 10-26
- ASTM, 1979. Standard method of the properties of wood base fiber and particle panel material USA.
- Doosthosseini, K., 1996. Effect of material added on connection quality of Portland cement with populus particleboard, magazine of Iran Natural Resources 48 (47-58).in Persian
- Doosthoseini, K., 2001. Wood composite materials, volume 1 Publications of Tehran university (compilation).in Persian.
- Fernandes, Ec., and Delgado, S., 1999. Cement bonded

Investigation on the properties of cement-fiber board produced using waste newsprint

F. Golbabaei^{1*}, A. Nourbakhsh², A. Kargarfard² and R. Hajihassani³

1*-Corresponding author, M.Sc., Wood and forest products division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran, Email: golbabaei.f@gmail.com

2-Associate Prof., Wood and forest products division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

3-PhD., Wood and Paper Science, Wood and forest products division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

Received: April, 2017

Accepted: Sep., 2017

Abstract

In this study, the reinforcing effect of recycled newsprint paper (RNP) in cement boards has been investigated. The experiment was designed to apply two variable factors, RNP and calcium chloride (CaCl_2). Cement-fiber boards with the density of 0.7 kg/m³ were manufactured using fiber/cement ratios of 10:90, 15:85, 20:80 and 25:75 (w/w) and 3% and 5% CaCl_2 as accelerator. Minimum four boards (replications) were fabricated for each combination of variables, and the mechanical and physical properties of the boards were evaluated. The statistical analysis showed that the effect of the RNP and CaCl_2 contents on modulus of rupture of cement fiber boards were significant at 1% significant level. The results showed that addition of CaCl_2 enhanced the mechanical properties of the boards. All properties of the boards were improved as the CaCl_2 content was increased from 3% to 5%. The modulus of rupture and modulus of elasticity of the boards decreased with addition of RNP, and the maximum values were obtained at RNP loading of 10%. The results also showed that as the fiber content was increased, significant increase in water absorption and thickness swelling occurred. Increasing RNP fiber content from 10% to 25% reduced both the mechanical and physical properties considerably. The optimum condition was obtained when the RNP and CaCl_2 contents were 10% and 5%, respectively.

Keywords: Fiber cement, waste paper, calcium chloride.