

## آب‌گریز کردن کاغذ با استفاده از ترکیبات ارگانوسیلان و نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم با روش لایه به لایه

باقر اشرفی‌راد<sup>۱</sup>، محمد آزادفلاح<sup>۲\*</sup>، فاطمه کلانی موخر<sup>۱</sup>، سهیلا ایزدی‌ار<sup>۲</sup> و مهدی رحمانی‌نیا<sup>۴</sup>

۱- کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

۲- نویسنده مسئول، استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

پست الکترونیک: Email: adfallah@ut.ac.ir

۳- استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

۴- استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

تاریخ دریافت: مرداد ۱۳۹۶ تاریخ پذیرش: آبان ۱۳۹۶

### چکیده

استفاده از کاغذ به‌عنوان ماده بسته‌بندی و توسعه کاربردهای فناورانه مانند ساخت سنسورها بر روی بسترهای کاغذی تا حد زیادی به کنترل خواص آب‌دوستی الیاف سلولزی و بهبود خواص دفع آب بستگی دارد. از این‌رو، این تحقیق با هدف توسعه سطوح آب‌گریز در الیاف سلولزی با روش لایه به لایه و با حفظ و بهبود همزمان خواص فیزیکی شبکه کاغذ انجام شد. لایه‌نشانی توسط نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم و پلی‌آکرلیک‌اسید به‌ترتیب به‌عنوان لایه کاتیونی و آنیونی به تعداد ۳، ۵ و ۷ لایه و با استفاده از زایکوسیل و فلئوئوروآلکیل-سیلان در آخرین لایه روی الیاف خمیرکاغذ رنگبری‌نشده کرافت یهن‌برگان انجام شد. سپس با استفاده از این الیاف سلولزی اصلاح‌شده کاغذهای دست‌ساز ساخته شد. ویژگی‌های زبری و زاویه تماس به‌منظور ارزیابی اثرات آب‌گریزی لایه‌ها اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که میزان زبری (ناهمواری) با افزایش تعداد لایه‌ها افزایش یافته است. زاویه تماس آنی نیز با افزایش تعداد لایه‌های جذب‌شده افزایش یافته و در لایه هفتم به مقدار تقریبی ۱۱۰ درجه رسیده است. همچنین با افزایش لایه‌ها، زاویه تماس دینامیکی نیز با تأخیر بیشتر دچار افت شد. استفاده از فلئوئوروسیلان به‌عنوان لایه هشتم در مقایسه با نانو زایکوسیل تأثیر بیشتری در کاهش انرژی سطحی نشان داد. زاویه تماس آنی کاغذ تیمار شده با نانو زایکوسیل حدود ۱۲۵ درجه اندازه‌گیری شد که بعد از گذشت تنها ۳۰ ثانیه این مقدار با یک افت چشمگیر به ۴۸ درجه رسید. باوجود این کاغذ اصلاح شده با فلئوئوروسیلان در همین مدت‌زمان زاویه‌تماس ۱۴۰ درجه را نشان داد. علاوه بر این، تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) تهیه‌شده از سطح کاغذ وجود نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم را در سطح الیاف ثابت کرد.

واژه‌های کلیدی: لایه به لایه، دی‌اکسید تیتانیوم، ارگانوسیلان، زبری، زاویه تماس، آب‌گریزی.

### مقدمه

آب آن بستگی دارد. بیشتر کارخانه‌ها ترجیح می‌دهند کاغذ، مقوای کارتن و انواع لاینر را با موادی با استحکام مکانیکی خوب، انعطاف‌پذیر و هزینه کم لایه‌ای<sup>۱</sup> کنند. برهم‌کنش مایعات

استفاده از کاغذ به‌عنوان ماده بسته‌بندی و توسعه برنامه‌های کاربردی تکنولوژیکی بر روی بسترهای کاغذی تا حد زیادی به کنترل خواص آب‌دوستی الیاف سلولزی و بهبود خواص دفع

پروانه‌ها و پای حشرات به دست آمده است (Barthlott and Neinhuis, 1997; Otten and Herminghaus, 2004).

برای کاهش انرژی سطح می‌توان از ترکیبات هیدروکربنی فلئوئوردار استفاده کرد (Teisala *et al.*, 2014). برخی از نانوذرات، از جمله آنهایی که بر پایه  $\text{TiO}_2$ ،  $\text{CaCO}_3$ ،  $\text{ZnO}$ ،  $\text{SiO}_2$  هستند را می‌توان به سطح لایه‌های سلولزی اعمال کرد و در مقیاس میکرو و نانو، زبری و ناهمواری ایجاد کرد (Ou *et al.*, 2007).

در بین روش‌های مختلف رسوب یا لایه‌نشانی، روش LBL مورد توجه تعداد زیادی از گروه‌های تحقیقاتی قرار گرفته است. به همین دلیل در این تحقیق توسعه سطوح آب‌گریز سلولزی با روش LBL مورد توجه بوده است. قاعده اصلی در LBL تغییر بار لایه است. این امر باعث ایجاد فیلمی چندلایه می‌شود که روشی نسبتاً آسان و بالقوه اقتصادی است (Goto *et al.*, 2013).

باتوجه به توسعه پایدار محیط‌زیست، تلاش برای القاء آب‌گریزی در مواد بیولوژیک، از جمله مواد لیگنوسلولزی، به‌طور پیوسته در حال رشد بوده و اهمیت ویژه‌ای دارد. به‌علاوه، باتوجه به مزایای مشخص مواد لیگنوسلولزی مانند در دسترس بودن، سبکی، فراوانی و تجدیدپذیری بودن آنها در مقایسه با سایر مواد، ایجاد ویژگی‌های جدید در آنها به توسعه محصولات مرتبط خواهد انجامید؛ بنابراین در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از ترکیبات ایجادکننده خصلت آب‌گریزی و روشی آسان و بالقوه اقتصادی الیاف سلولزی را آب‌گریز و قابل کاربرد برای انواع مصارف مرتبط تبدیل کرد. بر این اساس تعدادی لایه‌های مختلف از ترکیبات ایجادکننده زبری و کاهنده انرژی سطح روی الیاف خمیرکاغذ رنگ‌بری نشده کرافت پهن‌برگان اعمال شد و ویژگی‌های زبری و زاویه تماس آنها اندازه‌گیری گردید.

## مواد و روش‌ها

خمیرکاغذ رنگ‌بری‌نشده کرافت پهن‌برگان با درجه

با سطح کاغذ بهنگام انجام عملیات و فرایندهای گوناگون از جمله چسب‌زنی، چاپ و یا پوشش‌دهی مهم است. سلولز جزء اصلی تشکیل دهنده کاغذ یک منبع تجدیدپذیر و تجزیه‌پذیر است، اما ماهیت آب‌دوست آن باعث می‌شود که نسبت به آب و جذب رطوبت حساس شود و این خصیصه مانع اصلی در توسعه کاربردها و دوام الیاف سلولزی است. البته نفوذ آب به داخل مواد سلولزی را می‌توان با ایجاد یک لایه خارجی به تأخیر انداخت و یا از آن جلوگیری کرد و یا از یک لایه ضدآب درونی به‌منظور کاهش برهم‌کنش با آب استفاده کرد (Verplauk *et al.*, 2007).

در سال‌های اخیر پیشرفت‌های بسیاری برای به‌دست آوردن سطوح آب‌گریز سلولزی در پارچه‌های پنبه‌ای و مقوا گزارش شده است. از آخرین پیشرفت‌های مربوط به شیوه‌های دستیابی به سطوح آب‌گریز می‌توان به روش لایه به لایه<sup>۱</sup>، پیوندزنی شیمیایی<sup>۲</sup>، فرایند سل‌زل<sup>۳</sup>، اصلاح با نانو ذرات<sup>۴</sup>، لیزر پالسی<sup>۵</sup> و رسوب با پلاسما<sup>۶</sup> اشاره کرد (Song and Orlando, 2013). به‌طور کلی مولکول‌های آب‌گریز غیرقطبی هستند. این مولکول‌های آب‌گریز در درون آب به‌هم پیوسته و تشکیل میسل می‌دهند. متقابلاً آب بر روی سطوح آب‌گریز زاویه تماس بسیار بزرگی به خود می‌گیرد و به‌شکل قطره‌های کروی درمی‌آید. برای فوق آب‌گریز کردن<sup>۷</sup> الیاف به دو رویکرد نیاز است: اول اینکه انرژی سطح الیاف پایین آورده شود تا در الیاف و یا کالای مورد نظر، قابلیت دفع آب ایجاد شود، دوم اینکه خصوصیات سطحی آنها را باید طوری تغییر داد که در سطح آن یک نوع زبری و ناهمواری به‌وجود آید. با ایجاد این زبری در مقیاس مناسب، می‌توان الیاف را فوق آب‌گریز کرد. البته ایده دوم عملاً با الگوبرداری از گیاهان مانند برگ لوتوس و یا حشرات مانند بال‌های

- 1- LBL
- 2- Chemical Grafting
- 3- Sol-gel
- 4- Nanoparticles Modification
- 5- Pulsed Laser
- 6- Plasma Deposition
- 7- Superhydrophobization

روانی ۶۷۰ میلی‌لیتر (CSF) از شرکت چوکا تهیه شد. مواد شیمیایی مورد استفاده شامل نانوذره دی-اکسیدتیتانیوم با درصد خلوص ۹۹٪ از شرکت TECNAN اسپانیا، سوسپانسیون پلی‌آکرلیک‌اسید آنیونی با درصد خلوص ۶۳٪ از شرکت هم‌گرایان، نانوزایکوسیل با دانسیته  $1/7 \text{ g/cm}^3$  از شرکت اکسیر شرق مشهد، فلئوروالکیل سیلان با وزن مولکولی ۴۸۱/۵۴ گرم بر مول از شرکت شیمی پاسارگاد و نمک کلرید سدیم با خلوص ۹۹٪ و اسیدسولفوریک ۹۹٪ از شرکت مرک تهیه شدند.

لایه‌نشانی  
لایه‌نشانی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم و پلی‌آکرلیک‌اسید بر اساس روش لایه به لایه (LBL) و مطابق با دستورالعمل ارائه شده توسط Lee و همکاران (۲۰۱۰) و Ogawa و همکاران (۲۰۰۷) و با اعمال اندکی تغییرات انجام شد. برای اختلاط الیاف و اجزای کاتیونی و آنیونی و تشکیل چندلایه‌های متوالی کاتیونی- آنیونی از همزن مکانیکی استفاده شد. تیمارهای اعمال شده و کد اختصاص یافته در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱- تیمارهای اعمال شده در فرایند لایه‌نشانی به منظور ساخت کاغذ آب‌گریز

کد تیمارها	توالی	ترکیب لایه	تعداد لایه	تیمار
T2A	TAT	دی اکسید تیتانیوم (T)، پلی‌آکرلیک‌اسید (A)	۳	۱
T3A2	TATAT	دی اکسید تیتانیوم، پلی‌آکرلیک‌اسید	۵	۲
T4A3	TATATAT	دی اکسید تیتانیوم، پلی‌آکرلیک‌اسید	۷	۳
T4A3Z	TATATATZ	دی اکسید تیتانیوم، پلی‌آکرلیک‌اسید، نانو زایکوسیل (Z)	۸	۴
T4A3F	TATATATF	دی اکسید تیتانیوم، پلی‌آکرلیک‌اسید، فلئوروسیلان (F)	۸	۵

مراحل از محلول نمک کلرید سدیم در آب مقطر در سطح ۰/۰۱ مولار استفاده شد. برای بهبود شرایط لایه‌نشانی کاتیونی pH سوسپانسیون توسط محلول اسیدسولفوریک دو مولار به ۲/۵ رسانده شد تا با افزایش بار مثبت ذرات، جذب نانو تیتانیوم دی‌اکسید به‌خوبی انجام شود. سپس محتویات بشر بر روی توری ۴۰۰ مش آگیری و شست‌وشو به مدت پنج دقیقه با محلول ۰/۰۱ مولار کلرید سدیم انجام شد. در مرحله بعد لایه‌نشانی با پلی‌آنون (پلی‌آکرلیک‌اسید) و در pH هفت و غلظت ۰/۰۳ مولار انجام شد. بعد از انجام این مرحله و

برای انجام هر مرحله از لایه‌نشانی ۲۰۰۰ میلی‌لیتر از سوسپانسیون خمیرکاغذ حاوی ۲۰ گرم خمیرکاغذ خشک با PH خنثی تهیه شد. برای افزایش بار منفی اولیه سطح الیاف، خمیرکاغذ به مدت پنج دقیقه در محلول ۰/۰۱ مولار نمک کلرید سدیم قرار داده شد. به علت آنیونی بودن بار الکتریکی سطح الیاف، اولین لایه‌نشانی با نانو دی‌اکسید تیتانیوم مثبت انجام شد. سوسپانسیون تهیه شده را در بشر ریخته و با نانو تیتانیوم دی‌اکسید با غلظت ۰/۱ توسط هم‌زن و با دور ثابت ۱۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۱۵ دقیقه هم‌زده شد. در کلیه

(حجم ۳ μL) با استفاده از دستگاه PGX ساخت کشور سوئیس و طبق استاندارد TAPPI T 558 om-97 انجام شد.

اندازه‌گیری زبری (ناهمواری) سطح کاغذ اندازه‌گیری زبری سطح کاغذ براساس پروفیلومتری با دستگاه Stylus مدل Mitutoyo ساخت ژاپن انجام شد.

بررسی مورفولوژی سطح با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

برای بررسی خواص سطحی کاغذهای ساخته شده به روش لایه به لایه، از میکروسکوپ الکترونی TESCAN مدل VEGA TS 5136 MM استفاده شد. نمونه‌ها قبل از بررسی توسط لایه‌ای از طلا پوشش داده شدند.

### نتایج

تغییرات زاویه تماس آب کاغذهای دست‌ساز نتایج حاصل از اندازه‌گیری تغییرات زاویه تماس و زاویه تماس آبی آب روی کاغذهای دست‌ساز به ترتیب در شکل‌های ۱ و ۲ نشان داده شده است. همان‌طور که در شکل ۱ مشاهده می‌شود، زاویه تماس آبی در نمونه‌های شاهد حدود ۸۰ درجه است و بعد از حدود ۱۰ ثانیه زاویه تماس به پایین‌ترین حد (۱۵ درجه) خود می‌رسد. این رفتار با توجه به ماهیت آب‌دوست الیاف لیگنوسلولزی و ساختار تا حدی متخلخل کاغذ کاملاً قابل انتظار است. به طوری‌که با افزایش تعداد لایه‌های جذب شده، زاویه تماس آبی در لایه هفتم تقریباً به ۱۱۰ درجه رسیده است. این در حالی است که بعد از حدود ۳۰ ثانیه زاویه تماس هنوز به مقدار قابل توجهی مقدار اولیه خود را حفظ کرده است. با کاهش تعداد لایه‌های جذب شده مقدار آب‌گریزی نیز کاهش پیدا کرده، به طوری‌که در لایه پنجم و سوم زاویه تماس آبی به ترتیب به ۱۰۵ و ۹۳

شست‌وشو، یک جفت لایه کاتیونی و آنیونی بر روی الیاف تشکیل شد. برای تشکیل لایه‌های بیشتر مراحل فوق دوباره تکرار شد. در ادامه ۰/۲ گرم نانوزایکوسیل و فلئوروالکیل-سیلان با غلظت چهار درصد به صورت مجزا بر روی آخرین لایه نشانده شد. خمیر کاغذها بعد از تیمار لایه به لایه شست‌وشو و با درصد خشکی تقریبی ۳۰ درصد در داخل پلاستیک‌های زیپ‌دار قرار داده و تا مرحله ساخت کاغذ دست‌ساز در یخچال با دمای حدود ۴ درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند.


ساخت کاغذ دست‌ساز

ساخت کاغذ دست‌ساز مطابق با استاندارد TAPPI T 205 sp-02 و با اندکی تغییر انجام شد. در این تحقیق برای هر تیمار تعداد ۱۵ عدد کاغذ ساخته شد. برای تهیه کاغذ با گرماژ ۱۲۰ گرم بر مترمربع، ابتدا ۲/۴ گرم خمیر کاغذ برمبنای خشک و با درجه روانی ۶۷۰ میلی‌لیتر (CSF) را با مقادیر مشخص آب به درصد خشکی ۵/۰٪ رسانده و کاغذ دست‌ساز به کمک دستگاه ورقه‌ساز ساخت شرکت Frank تهیه شد. عمل پرس کردن نیز بلافاصله بعد از برداشتن کاغذ از روی توری با اعمال فشار حدود ۴۰۰ KPa طی دو مرحله انجام شد. زمان مرحله اول پرس پنج دقیقه می‌باشد که پس از اتمام این مرحله کاغذهای خشک‌کن خیس با کاغذهای خشک‌کن خشک تعویض شدند و در مرحله دوم نیز به مدت دو دقیقه و با همین فشار پرس شدند. بعد از پایان مرحله پرس، کاغذها از پرس خارج و برای خشک‌کردن تحت قید (داخل رینگ‌های مخصوص) به هوای آزاد انتقال داده شدند، این کاغذها به مدت ۲۴ ساعت در دمای محیط خشک شدند. کلیه نمونه‌ها پیش از انجام آزمون‌ها در رطوبت نسبی ۵۰ درصد و دمای ۲۳ درجه سانتی‌گراد مشروط‌سازی شدند.


اندازه‌گیری زاویه تماس

اندازه‌گیری زاویه تماس دینامیک قطره آب مقطر

درجه رسیده است؛ اما نتیجه جالب اینکه با افزایش لایه‌ها مقدار زمان حفظ خاصیت آب‌گریزی نیز افزایش پیدا کرده است و از ۱۰ ثانیه در نمونه شاهد به بیش از ۳۰ ثانیه در نمونه تیمار شده رسیده است.



شکل ۱- زاویه تماس دینامیک قطره آب در کاغذهای آب‌گریز ساخته شده با روش LBL



شکل ۲- زاویه تماس آبی قطره آب در کاغذهای آب‌گریز ساخته شده با روش LBL


تأثیر مثبت در کاهش انرژی سطحی باعث افزایش زاویه تماس نمونه‌ها تا ۱۴۸/۵ درجه شده است. استفاده از

همان‌طور که در شکل‌های ۱ و ۲ ملاحظه می‌شود لایه‌نشانی و استفاده از یک لایه فلئوروسیلان به علت

دارای ترکیب فلئوروسیلان در همین مدت زمان دارای زاویه تماس ۱۴۰ درجه بوده است.

#### زبری

نتایج حاصل از اندازه گیری میزان تغییرات زبری کاغذهای دست ساز در شکل های ۳ (میانگین زبری،  $R_a$ ) و ۴ (میانگین پنج قله مرتفع و پنج دره عمیق،  $R_z$ ) نشان داده شده است. همان طور که نتایج نشان می دهند با اضافه شدن تعداد لایه ها میزان زبری افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.



شکل ۳- تغییرات میانگین زبری ( $R_a$ ) کاغذ با تشکیل لایه های متوالی

این واقعیت نسبت داد که توسعه زبری به دلیل وجود نانوذرات تیتانیوم دی اکسید در لایه های فرد است. نمودار به خوبی نشان می دهد با افزایش تعداد لایه های فرد میزان زبری افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.


میانگین پنج قله مرتفع و پنج دره عمیق در سطح کاغذ به عنوان معیاری از زبری در شکل ۴ نشان داده شده است. از آنجاکه کاغذهای دست ساز به علت از دست دادن نرمه ها چه در مرحله شستشوی فرایند لایه نشانی و یا ساخت و عدم استفاده از پرکننده دارای سطوح ناهمگن تری هستند اعداد به دست آمده به طور کلی دارای مقادیر بزرگ تری هستند. بعلاوه

ترکیب فلئوروسیلان در آخرین لایه (تیمار T4A3F) زاویه تماس آنی را در مقایسه با نمونه شاهد به میزان ۸۰ درصد بهبود داده و به ۱۴۸/۴۶ درجه رساند و طی ۱۸۰ ثانیه زاویه تماس آب در محدوده ۱۲۵ درجه ماندگار شد، یعنی آب گریزی خوبی حاصل شده است. اضافه کردن فلئوروسیلان تأثیر بیشتری نسبت به اضافه کردن نانو زایکوسیل داشته است، به طوری که زاویه تماس آنی کاغذ تیمار شده با نانو زایکوسیل حدود ۱۲۵ درجه است که بعد از گذشت تنها ۳۰ ثانیه این مقدار افت چشمگیری نشان داده و به ۴۸ درجه رسیده است. در حالی که کاغذ

اساس افزایش زبری در کاغذهای تیمار شده را می توان به تشکیل انبوهی از ذرات در سطح ورق با افزایش جذب نانو تیتانیوم دی اکسید توسط پلی آکرلیک اسید عنوان کرد. همین طور حضور نانو ذرات تیتانیوم خود به تنهایی می تواند عاملی برای زبری سطح الیاف باشد.

شکل شماره ۳ نشان می دهد که میزان میانگین زبری سطح کاغذ از ۴/۳۹ میکرومتر در نمونه شاهد به ۶/۶۴ میکرومتر در تیمار ۸ لایه رسیده است. نکته مهم این است که در لایه زوج یعنی همان لایه شماره هشت نسبت به لایه فرد افزایش قابل ملاحظه ای در زبری ایجاد نشده است. این امر را می توان به


چون نانوذرات استفاده شده بیشتر بر روی الیاف رسوب کرده‌اند تا در خلل و فرج بین الیاف باعث افزایش زبری سطح کاغذ شده‌اند. (به تصاویر شکل ۵ رجوع شود).



شکل ۴- تغییرات میانگین پنج قله مرتفع و پنج دره عمیق ( $R_z$ ) با تشکیل لایه‌های متوالی



ب



الف


شکل ۵- تصویر میکروسکوپ الکترونی (الف) سطح کاغذ اصلاح نشده و (ب) سطح کاغذ اصلاح شده (تیمار  $T_4A_3$ ) با بزرگ‌نمایی ۵۰۰ برابر

آن بر روی قابلیت پیوندپذیری بین الیاف، ریزنگارهای الکترونی تهیه شده از سطح کاغذهای تیمارنشده و تیمار شده با فرایند لایه به لایه مورد بررسی قرار گرفت. شکل‌های ۵ و ۶


بررسی مورفولوژی سطح کاغذ توسط میکروسکوپ الکترونی به منظور مطالعه تأثیر فرایند لایه به لایه بر روی ساختار سطح کاغذ و پوشش الیاف پهن‌برگ کرافت و نیز بررسی تأثیر

نشانی (T4A3) می‌باشد.

زبری و ناهمواری در اثر جذب نانوذرات تیتانیوم دی اکسید به دو صورت در کاغذ تیمار شده قابل رؤیت است. در ابتدا زبری به صورت فلاک بر روی سطح کاغذ می‌نشیند، آنگاه مانند توده‌های نانوذرات اندازه بزرگ‌تری به خود گرفته و سبب آب‌گریزی سطح الیاف می‌شوند (شکل ۵). همچنین ذرات منفرد نانو بر روی یک لیف مجزا می‌نشینند و سطح لیف را به صورت مستقل زبر و سبب آب‌گریزی الیاف و در نتیجه کل کاغذ می‌گردد (شکل ۶). در شکل ۶ به خوبی مشخص است که چگونه یک فیبر به صورت مجزا نسبت به الیاف تیمار نشده زبر شده است.



ب



الف

شکل ۶- تصویر میکروسکوپ الکترونی (الف) سطح کاغذ اصلاح نشده و (ب) سطح کاغذ اصلاح شده (تیمار T4A3)

با بزرگ‌نمایی ۵۰۰۰ برابر

## بحث

سطوح آب‌گریز و زاویه تماس بزرگ‌تر از ۱۵۰ درجه سطوح فوق‌آب‌گریز گفته می‌شود (Yuan and Lee, 2013). با این تعریف می‌توان گفت کلیه تیمارهای انجام شده در ایجاد خاصیت آب‌گریز موفق عمل کرده‌اند و در این بین حتی کاغذهای دارای ترکیب فلئوروسیلان تا مرز فوق‌آب‌گریزی رسیده‌اند. اخیراً Khosravani و همکاران (۲۰۱۶) از

زاویه‌تماس تابعی از ناهمگنی سطحی ماده است که به علت تغییرات انرژی سطح و زبری سطح و به تبع آن به دام افتادن هوا در خلل و فرج مقدار آن تغییر می‌کند (Modaressi and Garnier, 2002; Moutinho et al., 2007). معمولاً به سطوحی با قابلیت ایجاد زاویه تماس بزرگ‌تر از ۹۰ درجه،



نتایج اندازه‌گیری زبری با تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) تهیه شده از سطح الیاف لایه‌نشانی شده نیز به خوبی قابل تأیید است. به طور خلاصه نتیجه‌گیری زیر را می‌توان از یافته‌های این تحقیق استنباط کرد.

فرایند لایه به لایه فرایندی ساده و قابل اجرا در آزمایشگاه‌های معمولی، بدون دردسر و پیچیدگی خاصی، با نیازهای محدود و فناوری ساده است که امیدواری برای اصلاح الیاف خمیرکاغذ کرافت پهن‌برگ پالایش نشده را ایجاد می‌کند. نتایج این تحقیق نشان‌دهنده عملکرد مثبت فرایند لایه به لایه با پلیمر آنیونی پلی آکرلیک اسید و نانوذرات تیتانیوم دی اکسید در تأثیر بر ویژگی آب‌گریزی می‌باشد. اندازه‌گیری زاویه تماس به خوبی نشان داد که آب‌گریزی با افزایش تعداد لایه‌ها افزایش یافته است. همچنین نتایج نشان داد که لایه‌نشانی یک‌درمیان نانوذرات تیتانیوم دی اکسید و پلی آکرلیک اسید، بدون تخریب ساختار الیاف زمینه افزایش جذب الکترواستاتیکی و در ادامه آب‌گریزی را بر روی الیاف پهن‌برگ فراهم می‌کند. همچنین با کم کردن انرژی سطحی با ترکیب فلئوروسیلان اثر فوق آب‌گریزی مشاهده شد، به طوری که به دلیل کاهش انرژی سطحی و افزایش زاویه تماس، آب دفع شده و به شکل دانه‌هایی در سطح کاغذ جریان یافت. با توجه به مطالب یادشده می‌توان بیان کرد که فرایند لایه به لایه همراه با استفاده از ترکیبات سیلانی به کاررفته در این تحقیق، می‌تواند روشی مناسب برای بهبود ویژگی آب‌گریزی به ویژه در کاغذهای بسته‌بندی باشد.

### منابع مورد استفاده

- Barthlott, W., and Neinhuis, C., 1997. Hydrophobic surface allows self-cleaning: sacred lotus - asknature. purity of the sacred lotus, or escape from contamination in biological surfaces. *Planta*, 202(1): 1-8.
- Goto, T.E., Sakai, A., Iost, R.M., Silva, W.C., Crespilho, F.N., Péresa, L.O., and Caseli, L., 2013. Langmuir-blodgett films based on poly(p-phenylene vinylene) and protein-stabilised palladium nanoparticles:

زایکوسیل برای آب‌گریز کردن کاغذ حاصل از OCC<sup>1</sup> استفاده کردند. آنان نتیجه گرفتند که اعمال زایکوسیل در سطح کاغذ در مقایسه با کاربرد درونی آن موفقیت‌آمیزتر بوده، به طوری که با افزایش زاویه تماس آب و تأخیر بیشتر در کاهش زاویه تماس موجب آب‌گریزی بیشتر شده است. در تحقیقی مشابه، نشان داده شده است که افزودن نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید اصلاح شده با تری‌متوکسی سایلایل متاکریلات سبب آب‌گریزی شده و مقدار زاویه تماس آب بر روی کاغذ تیمار شده از ۱۲۶/۵ تا ۱۵۲/۲ درجه متغیر گزارش شده است (Huang *et al.*, 2011). با توجه به ترکیبات مورد استفاده برای لایه‌نشانی می‌توان گفت که لایه‌های مختلف روی الیاف سلولزی با ایجاد زبری و کاهش انرژی سطح سبب آب‌گریزی در کاغذهای دست‌ساز نهایی شده‌اند.

از آنجاکه سطح کاغذ کاملاً صاف نیست، زبری تأثیر مهمی بر زاویه تماس دارد. به‌عنوان مثال اگر زاویه تماس بزرگ‌تر از ۹۰ درجه باشد، افزایش در زبری موجب افزایش زاویه تماس خواهد شد (Lindström, 2009). همانطوری که در بخش نتایج ذکر شد، به‌منظور مطالعه نقش توپوگرافی سطح بر نتایج زاویه تماس و به تبع آن میزان آب‌گریزی، دو پارامتر سه‌بعدی زبری اندازه‌گیری شده است.

با افزایش تعداد لایه‌ها میزان تشکیل انبوهی نانوذرات نیز افزایش داشته و قله‌هایی با ارتفاع بیشتر و دره‌هایی با عمق بیشتر تشکیل شده است و همان‌طور که در اندازه‌گیری زاویه تماس مشاهده شد محبوس شدن هوا بین قله‌ها و دره‌ها، به افزایش زاویه تماس در لایه‌های بالاتر کمک کرده است. در واقع توسعه زبری با به دام انداختن هوا موجب آب‌گریزتر شدن سطح کاغذ شده و خود را به صورت افزایش در زاویه تماس هم نشان می‌دهد (Modaressi and Garnier, 2002).

یافته‌های حاصل از مطالعه‌ای مشابه با استفاده از روش لایه به لایه و تیمار الیاف سلولزی با پلی‌الکترولیت‌های با بار مخالف نشان داد که با این روش سطوح با زبری و خواص ترشوندگی مطلوب ایجاد می‌شود (Wagberg *et al.*, 2002).

- structured film-coated electrospun nanofibrous membranes. *Nanotechnology*, 18(16): 1-8.
- Otten, A., and Herminghaus, S., 2004. How plants keep dry: A physicist's point of view. *Langmuir*, 20(6): 2405-2408.
- Ou, R., Zhang, J., Deng, Y., and Ragauskas, A.J., 2007. Polymer clay self-assembly complexes on paper. *Journal of Applied Polymer Science*, 105(4): 1987-1992.
- Song, J., and Rojas, O.J., 2013. Approaching superhydrophobicity from cellulosic materials: A Review. *Nordic Pulp & Paper Research Journal*, 28(2): 1-23.
- Teisala, H., Tuominen, M., and Kuusipalo, J., 2014. Superhydrophobic Coatings on Cellulose-Based Materials: Fabrication, Properties, and Applications. *Journal of Advanced Material Interfaces*, 1(1): 1-20.
- Verplanck, N., Coffinier, Y., Thomy, V., and Boukherroub, R., 2007. Wettability switching techniques on superhydrophobic surfaces. *Invited Nano Review for Nanoscale Research Letters*, 2(12): 577-596.
- Wågberg, L., Forsberg, S., Johansson, A., and Juntti, P., 2002. Engineering of fibre surface properties by application of the polyelectrolyte multilayer concept. Part I. Modification of paper strength. *Journal of Pulp and Paper Science*, 28(7): 222-228.
- Yuan, Y., and Lee, T.R., 2013. Contact angle and wetting properties, In: *Surface Science Techniques* (Volume 51), Bracco G. and Holst B. (eds.), Springer-Verlag, Berlin, Germany, pp. 3-34.
- implications in luminescent and conducting properties. *Thin Solid Films*, 540: 202-207.
- Huang, L.H., Chen, K.F., Lin, C.X., Yang, R.D., and Gerhardt, R.A., 2011. Fabrication and characterization of superhydrophobic high opacity paper with titanium dioxide nanoparticles. *J Mater Sci. Journal of Materials Science*, 46(8): 2600-2605.
- Khosravani A., Asadollahzadeh M.T. Rahmaninia M., Baramifar N., and Azadfallah M., 2016. The effect of external and internal application of organosilicon compound on hydrophobicity of recycled OCC paper. *BioResources*, 11(4):8257- 8268.
- Lee, S., Youn, H.J., Sim, K.J., and Lee, H.L., 2010. Hydrophobisation of pulp fiber with multilayering of saponified rosin and PAH. *International Conference on Nanotechnology for the forest Products Industry*. Dept. of Forest Sciences, Seoul National University. 1-43.
- Lindström, T., 2009. Sizing, In: *Paper Chemistry and Technology* (Edited by Monica Ek, Göran Gellerstedt, Gunnar Henriksson), Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 10785 Berlin, pp. 276-318.
- Modaressi, H., and Garnier, G., 2002. Mechanism of Wetting and Absorption of Water Droplets on Sized Paper: Effects of Chemical and Physical Heterogeneity. *Langmuir*, 2002, 18 (3): 642-649.
- Moutinho, I., Figueiredo, M., and Ferreira, P., 2007. Evaluating the surface energy of laboratory-made paper sheets by contact angle measurements. *TAPPI Journal*, 6(6):26-32.
- Ogawa, T., Ding, B., Sone, Y., and Shiratori, S., 2007. Super-hydrophobic surfaces of layer-by-layer

## Hydrophobization of paper using organosilane and titanium dioxide nanoparticles applying layer by layer method

B. Ashrafi Rad<sup>1</sup>, M. Azadfallah<sup>2\*</sup>, F. Kolaie Moakhar<sup>1</sup>, S. Izadyar<sup>3</sup> and M. Rahmaninia<sup>4</sup>

1- Ph.D. Student, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

2\*- Corresponding author, Assistant Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran,

Email: adfallah@ut.ac.i

3-Assistant Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

4- Assistant Prof., Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, Mazandaran, Iran

Received: July, 2017

Accepted: Oct., 2017

### Abstract

Utilization of paper as packaging material and developing technologies such as sensors on paper-based substrate are drastically dependent to control of cellulosic fiber hydrophilicity and enhancement of its hydrophobic properties. Thus, this work carried out with the aim of developing hydrophobic surface on cellulosic fiber applying layer by layer (LBL) method while keeping and enhancing the properties of paper network. The deposition was implemented by titanium dioxide nanoparticles and polyacrylic acid as cationic and anionic layer respectively on the fibers of unbleached hardwood kraft pulp and using Zycosil and fluoroalkyl silane on the last layer. The hand-sheets were then made using this modified fiber. The contact angle and roughness were measured to evaluate the effect of layers on hydrophobicity. The results indicated that roughness increased with the number of layers. The instant contact angle was also increased with the number of layers and reached approximately to 110 degrees at 7<sup>th</sup> layer. The dynamic contact angles dropped with increasing the number of layers. The fluorosilane deposition as 8<sup>th</sup> layer in mixture with Zycosil showed more effective on surface energy reduction. The instant contact angle of Zycosil treated paper was measured as 125 degrees which dropped significantly to 48 degrees after 30 seconds. However, fluorosilane modified paper exhibited contact angle of 140 degrees at the same time. In addition, the presence of titanium dioxide nanoparticles on the surface of fiber was demonstrated by scanning electron microscopy (SEM) of paper surface.

**Keywords:** Layer by layer (LBL), titanium dioxide, organosilane, roughness, contact angle, hydrophobicity