

بررسی اثر افزودن نانولوله کربن چنددیواره، بر ویژگی‌های مکانیکی، جذب آب و واکنشیدگی ضخامت چندسازه ساخته شده از پلی‌پروپیلن و الیاف بازیافتی کاغذهای قهوه‌ای

علیرضا عسگری^{۱*}، محمد جواد سپیده دم^۲ و احمد جهان لیبیاری^۳

*- نویسنده مسئول، دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج

پست الکترونیک: alireza_asgary63@yahoo.com

۲- استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج

۳- دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج

تاریخ پذیرش: فروردین ۱۳۹۱

تاریخ دریافت: فروردین ۱۳۹۰

چکیده

اثر افزودن نانولوله کربن چنددیواره، بر ویژگی‌های مکانیکی، جذب آب و واکنشیدگی ضخامت چندسازه چوب پلاستیک ساخته شده از پلی‌پروپیلن و الیاف بازیافتی کاغذهای قهوه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. از ۳۰٪ الیاف بازیافتی کاغذهای قهوه‌ای، ۶۷٪ پلی‌پروپیلن و ۳٪ پلی‌پروپیلن مالنیک‌دار به‌عنوان ترکیب چندسازه استفاده شد. نانولوله کربن چنددیواره به میزان ۱، ۲ و ۴ درصد، بر مبنای وزن خشک ترکیب چندسازه استفاده گردید. برای اختلاط مواد از دستگاه مخلوط‌کن داخلی استفاده شد و ساخت نمونه‌های آزمایشی، توسط یک دستگاه تزریق، انجام شد. نتایج نشان داد که با افزودن نانولوله کربن چنددیواره به ترکیب چندسازه، به میزان یک و دو درصد، به ترتیب مقاومت به ضربه و مقاومت خمشی افزایش یافت. همچنین، با افزودن نانولوله کربن چنددیواره به ترکیب مواد در سطح دو و چهار درصد، مدول الاستیسیته خمشی افزایش یافت و بیشترین مقدار آن در اثر افزودن نانولوله کربن در سطح چهار درصد اندازه‌گیری شد. به طوری که کمترین مقدار جذب آب و واکنشیدگی ضخامت در اثر افزودن یک درصد نانولوله کربن چنددیواره تعیین شد.

واژه‌های کلیدی: نانولوله کربن چنددیواره، مقاومت خمشی، مقاومت کششی، ضربه آیزود

مقدمه

در دهه اخیر، استفاده از الیاف سلولزی، در ساخت چندسازه‌های الیاف طبیعی/پلاستیک به طور روزافزونی افزایش یافته است. پُرکننده‌های سلولزی به شکل آرد یا الیاف، در مقایسه با پُرکننده‌های معدنی، به دلایلی از قبیل ارزانی، فراوانی، در دسترس بودن، وزن مخصوص پایین، بازیافت‌پذیر بودن، دوستدار محیط‌زیست بودن و زیست

تخریب‌پذیر بودن جایگزین بسیار خوبی برای پُرکننده‌های معدنی نظیر شیشه، تالک، میکا و گرافیت در تولید فراورده‌های چندسازه‌ای گرمانرم شده‌اند (Rowell et al, 1997). در سال‌های اخیر استفاده از پُرکننده‌های لیگنوسلولزی برای تولید گروه جدیدی از مواد به نام چندسازه‌های چوب پلاستیک (گرمانرم) مورد توجه قرار گرفته‌اند و دامنه کاربرد آنها نیز رو به افزایش است

کازمی نجفی و همکاران، ۱۳۸۶). در این میان استفاده از الیاف بازیافتی، به علت وضع مقررات خاص، مانند حفاظت از محیط زیست توسط دولت‌ها مبنی بر کاهش دفن زباله، بهره‌برداری کمتر از جنگل‌ها و ترویج استفاده از الیاف بازیافتی است (میرشکرایی، ۱۳۸۲).

نوربخش و همکاران (۱۳۸۶) به بررسی تولید چندسازه چوب پلاستیک با استفاده از ضایعات کارتن (OCC) به روش ریزش کیک پرداختند. در این بررسی، مطالعه تأثیر شرایط ساخت بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چندسازه‌های الیاف OCC/پلیمر در حالت ساخت ریزش کیک مورد توجه قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که در حالت استفاده از ۷۰ درصد الیاف سلولزی، مقاومت و مدول خمشی و در حالت استفاده از ۵۵ درصد الیاف سلولزی، چسبندگی داخلی، مقاومت و مدول کششی و واکنشیدگی ضخامت پس از ۲ ساعت غوطه‌وری در آب چندسازه برتر است. استفاده از عوامل جفت‌کننده در تولید این نوع چندسازه‌های لیگنوسلولزی، در مقادیر ۲ و ۴ درصد نسبت به چندسازه‌های ساخته شده بدون عامل جفت‌کننده قادر به ارتقاء ویژگی‌های چندسازه بوده است.

در سال‌های اخیر، همگام با توسعه و گسترش فناوری نانو و استفاده از آن در اغلب زمینه‌ها، برای ارتقاء ویژگی‌های چوب پلاستیک‌ها و استفاده از نانوذرات در ساخت نانوحندسازه‌های پلیمری با استفاده از پلیمرهای گرمانرم، مورد توجه قرار گرفته است (Gacitua et al., 2002; Verhey et al., 2005). از جمله نانوذرات می‌توان به نانوکربن‌ها و نانورس‌ها اشاره کرد که به علت ابعاد ریز و ضریب ظاهری بالا در مقایسه با سایر پُرکننده‌ها، قادر به بهبودی ویژگی‌های چندسازه‌های پلیمری می‌باشند.

پژوهش‌ها نشان داده‌اند که نانوذرات اثر قابل ملاحظه‌ای بر روی ویژگی‌های مکانیکی و خزش پلیمرهای گرمانرم دارند (Mingyin et al., 2009). نانولوله‌های کربنی، که کشف آنها در سال ۱۹۹۱ میلادی توسط Lijima گزارش شد. از نظر مقاومتی، سفت‌تر و سخت‌تر از فولاد هستند و در برابر نیروهای فیزیکی و مکانیکی مقاوم می‌باشند. بنابراین می‌توان ویژگی‌های مقاومتی پلیمرها و سیستم‌های چندسازه‌ای را توسط افزودن نانولوله‌های تک دیواره و چنددیواره نظیر نانولوله‌های کربن ارتقاء داد (Kumar et al., 2001). نانو ذرات بدون پوشش، معمولاً انرژی سطحی زیادی دارند و باید به وسیله یک پوشش سطحی یا توسط اصلاح ساختاری محافظت شوند و یا این که برای استفاده در کاربردهای گسترده‌تر در داخل یک ماده زمینه قرار گیرند (Bakunin et al., 2004).

Shi و همکاران (۲۰۰۸)، اثر افزودن نانولوله کربن به چندسازه‌های چوب پلاستیک ساخته شده از پلی‌پروپیلن و پودر کاج جنوبی را بررسی کرده‌اند. در این تحقیق از پلی‌پروپیلن مالئیک‌دار به عنوان جفت‌کننده استفاده شده است. نتایج نشان دادند که با افزودن نانولوله کربن به مقدار ۰/۶۱٪، مدول الاستیسیته نمونه‌ها ۵۰٪ بیشتر از مدول الاستیسیته نمونه‌های بدون نانولوله کربن و ۹۰٪ بیشتر از مدول الاستیسیته پلی‌پروپیلن خالص بود. Weisenberger و Andrews (۲۰۰۳)، با تأکید بر پیشرفت‌ها در زمینه سفتی چندسازه‌های ساخته شده از نانولوله‌های کربن، نگاهی منتقدانه بر مقاومت‌های مکانیکی چندسازه‌های ساخته شده از نانولوله‌های کربن با زمینه پلیمری داشته‌اند.

Valentini و همکاران (۲۰۰۳)، تحقیقاتی را بر روی چندسازه‌های ساخته شده از پلی‌پروپیلن و نانولوله کربن

- از پلی پروپیلن نوع R40، با شاخص جریان مذاب $10 \text{ gr}/1 \text{ min}$ تا ۸ تا ۱۰، تولید مجتمع پتروشیمی اراک به مقدار ثابت ۶۷٪ در همه ترکیب‌ها و به‌عنوان ماده زمینه در ساخت چندسازه‌ها مورد استفاده قرار گرفت.

- الیاف بازیافت شده از کاغذهای قهوه‌ای (OCC) به میزان ۳۰٪ وزن چندسازه به‌عنوان تقویت‌کننده چندسازه مورد استفاده قرار گرفت. عملیات جداسازی الیاف کاغذ قهوه‌ای (کارتن کنگره‌ای کهنه) در آزمایشگاه کاغذسازی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، با استفاده از دستگاه پالایشگر انجام شد و الیاف با استفاده از غربال با اندازه منفذ ۱۲ مش از سوسپانسیون الیاف جدا شدند و الیاف باقی‌مانده بر روی غربال ۶۰ مش مورد استفاده قرار گرفت.

- پلی پروپیلن مالیک‌دار، با نام تجاری (ALDRICH) و کد شناسایی (427845-250G) به‌عنوان جفت‌کننده شیمیایی، برای ارتقاء پیوند بین الیاف OCC و پلی پروپیلن، به مقدار ثابت ۳٪ در تمامی ترکیب‌ها استفاده شد.

ساخت نمونه

اختلاط مواد نانوجندسازه، در یک دستگاه مخلوط‌کن داخلی (Haake, sys90, USA) در دمای مخلوط‌سازی ۱۸۰ درجه سلسیوس و سرعت مخلوط‌سازی ۶۰ دور در دقیقه و زمان مخلوط‌سازی ۱۴ دقیقه انجام شد.

ابتدا پلی پروپیلن به داخل دستگاه مخلوط‌سازی ریخته شد و بعد از ذوب شدن پلی پروپیلن، جفت‌کننده و نانولوله‌های کربن به آن افزوده شد، بعد از مخلوط شدن این مواد به مدت ۴ دقیقه، الیاف OCC وارد دستگاه مخلوط‌کننده شدند. مواد خارج شده از دستگاه مخلوط‌کننده پس از خشک و خنک شدن در دمای محیط توسط یک دستگاه

تک دیواره با هدف بررسی اثر افزودن نانولوله کربن تک دیواره در سطوح ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد بر ویژگی کریستالی شدن ساختار پلی پروپیلن و به‌ویژه بر روی درشت ساختار و سازمان یافتگی نانولوله‌ها در داخل ماده زمینه انجام دادند. بررسی نمونه‌ها با استفاده از طیف‌سنجی رامان نشان داد که کریستالی شدن ساختار پلی پروپیلن بشدت تحت تأثیر فاصله بین دسته‌های نانولوله قرار دارد.

Kumar و همکاران (۲۰۰۱)، اثر افزودن نانولوله کربن بر ویژگی‌های پلی پروپیلن را بررسی کرده و نتایج تحقیق آنان نشان داد که با افزودن ۵٪ نانولوله کربن، مدول و مقاومت فشاری پلی پروپیلن به ترتیب به میزان ۵۰ و ۱۰۰٪ افزایش یافت. نگاره‌های تهیه شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نشان داد که پراکندگی نانولوله‌های کربن در زمینه پلی پروپیلن به خوبی انجام شده است. با توجه به این که اغلب تحقیقات انجام شده در مورد نانو چندسازه‌ها با افزودن پودر چوب بوده و مطالعه در زمینه افزودن الیاف سلولزی به‌عنوان تقویت‌کننده به چندسازه محدود است، بنابراین این تحقیق با هدف بررسی تأثیر افزودن نانولوله کربن چنددیواره به‌عنوان تقویت‌کننده ویژگی‌های مقاومتی چندسازه الیاف بازیافتی کاغذهای قهوه‌ای / پلی پروپیلن / نانولوله کربن انجام شده است.

مواد و روشها

مواد

از نانولوله کربن چنددیواره در سه سطح ۱، ۲ و ۴ درصد وزن ترکیب مواد استفاده شد. نانولوله‌های کربن با طول ۱۰ میکرومتر، قطر ۱۰ تا ۳۰ نانومتر و سطح ویژه $270 \text{ m}^2/\text{gr}$ از پژوهشگاه صنعت نفت ایران تهیه شدند.

تجزیه و تحلیل نتایج، با استفاده از نرم‌افزار SPSS و براساس آزمون فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی انجام شد و در صورت معنی‌دار شدن اختلاف این میانگین‌ها، برای گروه‌بندی میانگین‌ها از آزمون چنددامنه‌ای دانکن استفاده شد. جدول ۱ خلاصه شده است.

نتایج

نتایج اندازه‌گیری ویژگی‌های مقاومتی و فیزیکی چندسازه الیاف کاغذهای قهوه‌ای/ پلی‌پروپیلن/ نانولوله‌های کربن چنددیواره در شکل‌های ۱ تا ۸ نشان داده شده است. به‌منظور نشان دادن دامنه تغییرات مقادیر اندازه‌گیری شده، انحراف از معیار داده‌ها در بالای هر ستون نشان داده شده است. نتایج تجزیه واریانس تأثیر افزودن نانولوله کربن چنددیواره بر مقاومت‌های مکانیکی چندسازه‌های ساخته شده از پلی‌پروپیلن و الیاف کاغذهای قهوه‌ای (OCC) در

آسیاب (WIESER, WGLS 200/200)، به گرانول تبدیل شدند. گرانول‌ها به مدت ۴ ساعت در گرمکن حرارتی (آون) در دمای ۱۰۵ درجه سلیسیوس خشک شدند و بعد در دسیکاتور تا دمای معمولی سرد شدند و برای انجام عملیات تزریق نگهداری شدند.

ساخت نمونه‌های آزمونی در کارگاه پلاستیک پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و با استفاده از یک دستگاه تزریق قالبی (ایمن ماشین) انجام شد. تزریق مواد به داخل قالب‌ها با سرعت بارگیری ۲۵ دور در دقیقه و دمای ۱۸۰ درجه سلیسیوس انجام گردید. البته در هر بار تزریق یک مجموعه کامل نمونه‌های آزمون خمشی، کششی، ضربه و جذب آب و واکنشیدگی ضخامتی ساخته می‌شود.

اندازه‌گیری ویژگی‌ها

برای اندازه‌گیری ویژگی‌های مقاومتی، ابتدا نمونه‌ها در شرایط استاندارد مشروط شده و بعد اندازه‌گیری ویژگی‌های مقاومتی براساس دستورالعمل‌های مربوطه در آیین‌نامه‌های ASTM انجام شد. مقاومت به کشش طبق دستورالعمل ASTM D638 و مقاومت به خمش طبق دستورالعمل ASTM D790، توسط دستگاه آزمایش مقاومت‌های مکانیکی، مدل اینسترون (Instron) با شماره ۴۴۸۶ و مقاومت به ضربه ایزود طبق دستورالعمل ASTM D250 توسط دستگاه (SANTAM, SIT-20D) در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد. آزمون‌های جذب آب و واکنشیدگی ضخامت طولانی مدت چندسازه‌ها (پس از ۱۰ هفته غوطه‌وری) مطابق دستورالعمل ASTM-D7031 انجام گردید. آزمون مقاومت‌ها در سه تکرار انجام شد.

جدول ۱- سطح معنی‌داری تأثیر افزودن مقادیر مختلف

نانولوله کربن بر ویژگی‌های مقاومتی چندسازه

ویژگی مورد بررسی	سطح معنی‌داری آماری
مقاومت به ضربه	**
مقاومت به خمش	**
مدول الاستیسیته خمشی	*
مقاومت به کشش	n.s.
مدول الاستیسیته کششی	n.s.
جذب آب بلند مدت	*
واکنشیدگی ضخامت بلند مدت	n.s.

**معنی‌دار در سطح ۹۹ درصد * معنی‌دار در سطح ۹۵ درصد n.s. معنی‌دار نمی‌باشد.


مقاومت‌های مکانیکی

میانگین مقاومت به ضربه ایزود نمونه‌های چندسازه و گروه‌بندی دانکن میانگین‌ها در اثر افزودن نانولوله کربن چنددیواره در شکل ۱ نشان داده شده است. بیشترین مقاومت به ضربه ایزود معادل ۵۸/۰۷۵ ژول بر متر با افزودن ۱٪ نانولوله کربن چنددیواره به ترکیب چندسازه ایجاد شده است. طبق جدول تجزیه واریانس، تأثیر افزودن نانولوله کربن چنددیواره بر مقاومت به ضربه ایزود در سطح ۹۹٪ معنی‌دار است و مقاومت به ضربه ایزود چندسازه با یک درصد نانولوله کربن چنددیواره در گروه a قرار می‌گیرد. در اثر افزودن مقادیر زیاده‌تر نانولوله کربن چنددیواره مقاومت به ضربه ایزود چندسازه کاهش یافته، حتی وقتی ۴٪ نانولوله کربن چنددیواره به چندسازه افزوده می‌شود، مقاومت به ضربه ایزود آن کمتر از چندسازه بدون نانولوله کربن چنددیواره است.


میانگین مقاومت‌خمش و گروه‌بندی دانکن

میانگین‌های مقاومت‌خمش چندسازه در اثر افزودن نانولوله کربن چنددیواره در شکل ۲ نشان داده شده است.

زیادترین مقاومت‌خمش (MOR) چندسازه به مقدار ۶۶/۵ مگاپاسکال با افزودن ۲٪ نانولوله کربن چنددیواره به ترکیب ایجاد شده است. از جدول تجزیه واریانس مشخص است که تأثیر افزودن نانولوله کربن چنددیواره بر مقاومت‌خمش چندسازه در سطح ۹۹٪ معنی‌دار است و مقاومت‌خمش نمونه حاوی ۲٪ نانولوله کربن چنددیواره در گروه a قرار گرفته است. ولی افزودن یک یا ۴٪ نانولوله کربن چنددیواره به چندسازه تغییری در مقاومت‌خمش آن ایجاد نکرده و مقدار آن معادل مقاومت‌خمش چندسازه بدون نانولوله کربن چنددیواره است. میانگین و گروه‌بندی دانکن میانگین‌های مدول الاستیسیته خمش چندسازه اثر افزودن نانولوله کربن چنددیواره در شکل ۳ نشان داده شده است.




شکل ۱- تأثیر افزودن نانولوله کربن چنددیواره بر مقاومت به ضربه چندسازه



شکل ۲- تأثیر افزودن نانولوله کربن چنددیواره بر مقاومت به خمش


۲۷۴۹ مگاپاسکال با افزودن ۴٪ نانولوله کربن چنددیواره حاصل شده است. به طوری که تأثیر افزودن نانولوله کربن چنددیواره بر مدول الاستیسیته خمشی چندسازه‌ها در سطح ۹۵٪ معنی‌دار شده است و میانگین‌ها در چهار گروه مجزا قرار گرفته‌اند (شکل ۳).

تغییرات در مدول الاستیسیته خمشی چندسازه در اثر افزودن نانولوله کربن چنددیواره با مقاومت خمشی، متفاوت است. البته افزودن مقادیر زیادتر نانولوله کربن چنددیواره، به مقدارهای زیادتر مدول الاستیسیته خمشی انجامیده است. بیشترین مقدار مدول الاستیسیته (MOE)،




شکل ۳- تأثیر افزودن نانولوله کربن چنددیواره بر مدول الاستیسیته خمشی

میانگین مقاومت به کشش و مدول الاستیسیته کششی و شکل‌های ۴ و ۵ نشان داده شده است. اثر افزودن نانولوله کربن چنددیواره بر چندسازه در



شکل ۴- تأثیر افزودن نانولوله کربن چنددیواره بر مقاومت به کشش



شکل ۵- تأثیر افزودن نانولوله کربن چنددیواره بر مدول الاستیسیته کششی

نمونه‌های آزمون‌ی نداشته است. میانگین مقدار تغییر طول کششی چندسازه‌ها در اثر افزودن مقادیرهای ۰، ۱، ۲ و ۴


افزودن نانولوله‌های کربن در هیچ یک از سطوح تأثیر معنی‌داری بر مقاومت به کشش و مدول الاستیسیته کششی

درصد نانولوله کربن چنددیواره به ترتیب معادل ۱/۷، ۱/۳، ۱/۹ و ۱/۵ درصد تعیین شده است.

جذب آب و واکنشیدگی ضخامت

میانگین و گروه‌بندی دانکن میانگین‌های مقادیر جذب آب بلند مدت چندسازه‌ها (پس از ۱۶۸۰ ساعت یا ۱۰ هفته) غوطه‌وری در آب ساخته شده با افزودن مقادیرهای


مختلف نانولوله کربن چنددیواره، در شکل ۶ نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می‌شود چندسازه‌های حاوی ۱ و ۲ درصد نانولوله کربن چنددیواره در ترکیب، جذب آب کمتری نسبت به دیگر چندسازه‌ها داشته‌اند. البته اختلاف بین میانگین‌ها در سطح اعتماد آماری ۹۵ درصد معنی‌دار است و میانگین‌ها در سه گروه مجزا قرار گرفته‌اند.



شکل ۶- تأثیر افزودن نانولوله کربن چنددیواره بر جذب آب بلند مدت

نمونه‌ها در ابتدا به طور خطی افزایش یافته و پس از آن از شدت جذب آب کم می‌شود.

چگونگی تغییر جذب آب چندسازه‌ها، در طی مدت ده هفته (۱۶۸ تا ۱۶۸۰ ساعت)، در شکل ۷ نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می‌شود، جذب آب




شکل ۷- چگونگی جذب آب چندسازه‌ها، از هفته اول تا هفته دهم

نیست (شکل ۸).


همچنین، چگونگی واکنش‌دهی ضخامت چندسازه‌ها، از هفته اول تا هفته دهم (۱۶۸۰ تا ۱۶۸ ساعت)، در شکل ۹ نشان داده شده است.

میزان واکنش‌دهی ضخامت نیز در چندسازه‌های حاوی ۱

و ۲ درصد نانولوله کربن چنددیواره نسبت به دیگر چندسازه‌ها کمتر بود. ولی تفاوت موجود بین نتایج اندازه‌گیری واکنش‌دهی ضخامت چندسازه‌ها از نظر آماری معنی‌دار



شکل ۸- تأثیر افزودن نانولوله کربن چنددیواره بر واکنش‌دهی ضخامت بلند مدت



شکل ۹- چگونگی واکنش پذیری ضخمات چندسازه‌ها، از هفته اول تا هفته دهم

بحث

ویژگی‌های مکانیکی


تجزیه و تحلیل نتایج اندازه‌گیری ویژگی‌های مقاومتی نانوجندسازه الیاف بازیافتی کاغذهای قهوه‌ای/ پلی‌پروپیلن و نانولوله کربن نشان داد که در اثر افزودن مقادیرهای مختلف نانولوله کربن چنددیواره بر مقاومت‌های مکانیکی چندسازه‌های تولید شده نتایج متفاوتی به دست آمده ولی در اغلب موارد معنی‌دار می‌باشد. بیشترین مقاومت به ضربه معادل ۵۸/۰۷۵ ژول بر متر با افزودن مقدار یک درصد نانولوله کربن چنددیواره به ترکیب چندسازه به دست آمده و افزودن سایر مقادیرهای نانولوله کربن چنددیواره نه تنها قادر به بهبود این ویژگی نشده بلکه مقاومت به ضربه ایزود را کاهش نیز داده است. الیاف نانولوله کربن چنددیواره قطری در ابعاد نانو و طولی در ابعاد میکرون دارند بنابراین این الیاف می‌توانند به داخل

سوراخ‌های ریز موجود در ماده زمینه که در اثر ورود الیاف OCC به ماده زمینه بوجود می‌آیند وارد شده و با پر کردن فضاهای خالی ریز در چندسازه، ماده‌ای یکنواخت‌تر و همگن‌تر ایجاد کنند. در اثر این همگنی، مقاومت به ضربه ایزود افزایش یافته است. ولی اگر از مقادیر بیشتر این نانولوله‌ها استفاده شود، تمرکز زیادتر آنها در زمینه پلیمری، از تشکیل اتصال بین الیاف سلولزی و پلی‌پروپیلن جلوگیری کرده و به دلیل فشردگی زیادتر ماده‌ای شکننده به وجود می‌آید. این رفتار نانولوله کربن چنددیواره موجب افت مقاومت به ضربه می‌شود.

افزودن نانولوله کربن چنددیواره به چندسازه در هیچ یک از سطوح ۱، ۲ و ۴ درصد تأثیر معنی‌داری بر مقاومت کششی و مدول الاستیسیته کششی نمونه‌های آزمایشی نداشت. Kumar و همکاران (۲۰۰۱) در بررسی خود اثر افزودن ۵ درصد نانولوله کربن بر مقاومت و

خوبی انجام شود می‌تواند موجب افزایش مقاومت خمشی چندسازه شود. Tavasoli Farsheh و همکاران (۲۰۱۱)، اثر افزودن نانولوله‌های کربن چنددیواره در سه سطح ۰، ۱ و ۲ درصد را بر مقاومت و مدول الاستیسیته خمشی چندسازه ساخته شده از پلی وینیل کلراید (PVC)، آرد چوب و عوامل کفزا مورد بررسی قرار دادند. نتایج به دست آمده نشان داده که با افزایش مقدار نانولوله کربن چنددیواره، مقاومت و مدول الاستیسیته خمشی چندسازه افزایش می‌یابد و بیشترین مقدار مقاومت و مدول الاستیسیته خمشی به ترتیب معادل ۱۰/۲ و ۲۵۰۰ مگاپاسکال در اثر افزودن ۲٪ نانولوله کربن چنددیواره به ترکیب چندسازه به دست آمده است که نشان‌دهنده اثر تقویت‌کنندگی الیاف نانولوله کربن چنددیواره است.

مدول کششی پلی‌پروپیلن خالص را مورد بررسی قرار دادند و عنوان می‌کردند که با افزودن نانولوله کربن به پلی‌پروپیلن مقاومت کششی آن از ۴۹۰ مگاپاسکال به ۵۷۰ مگاپاسکال افزایش یافت. به علاوه مدول الاستیسیته کششی از ۴/۶ گیگا پاسکال به ۷/۱ گیگاپاسکال افزایش یافت. این یافته نشان‌دهنده توان تقویت‌کنندگی نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره در مورد پلیمرهاست. ولی در این بررسی از الیاف OCC استفاده شده که طبیعتاً نتایج متفاوتی با پلی‌پروپیلن خالص دارد. البته بیشترین مقدار مقاومت خمشی معادل ۶۶/۵ مگاپاسکال، با افزودن ۲٪ نانولوله کربن چنددیواره به ترکیب چندسازه حاصل شده است. با توجه به این که الیاف نانولوله کربن دارای ضریب کشیدگی بالایی می‌باشد و اگر به مقدار مناسبی به ترکیب چندسازه افزوده شود و پراکندگی این الیاف در ماده زمینه به



شکل ۱۰- تصویر ریزنگار الکترونی (SEM) مقطع شکست نمونه حاوی

۴٪ نانولوله کربن چنددیواره

بازیافتی کاغذهای قهوه‌ای (OCC) توسط افزودن نانولوله‌های کربن چنددیواره می‌تواند متناسب با ترکیب ماده اولیه، مخصوصاً ماده پرکننده یا تقویت‌کننده متفاوت باشد، به علاوه اینکه کاربرد محصول و ویژگی مقاومتی آن می‌تواند در انتخاب ترکیب چندسازه تأثیر بگذارد. در صورتی که افزایش مقاومت به ضربه مدنظر باشد می‌توان نانولوله کربن چنددیواره را به سطح ۱ درصد محدود کرد، ولی اگر افزایش مقاومت خمشی اهمیت زیادتری داشته باشد، سطح ۲ درصد و در مورد افزایش مدول الاستیسیته سطوح ۲ و ۴ درصد، به‌عنوان مقادیر مناسب جهت ارتقاء مقاومت به ضربه، خمش و افزایش مدول الاستیسیته چندسازه به‌کار برده می‌شود.

جذب آب و واکنش‌دهی ضخامت

افزودن یک درصد نانولوله کربن چنددیواره به ترکیب چندسازه قادر به پر کردن منافذ ریز موجود در ساختار چندسازه بوده که در اثر ورود الیاف سلولزی در ماده زمینه به وجود آمده‌اند و در این حالت نفوذ آب به داخل چندسازه محدودتر شده و در نتیجه میزان جذب آب و به تبع آن میزان واکنش‌دهی ضخامت کاهش خواهد یافت. همچنین ورود الیاف نانولوله کربن، موجب کریستالی‌تر شدن ساختار پلی‌پروپیلن می‌شود که بدین ترتیب میزان جذب آب توسط چندسازه کاهش می‌یابد. اما نانولوله‌های کربن، دارای سطح ویژه فوق‌العاده بالایی هستند، در صورتی که بیشتر از مقداری معین در ترکیب چندسازه وارد شوند به مقدار بیشتر از حد مورد نیاز در ترکیب چندسازه پخش می‌شوند و از اتصال بین الیاف سلولز و ماده پلیمری، کم می‌کنند. در این حالت نفوذ آب به داخل چندسازه آسان‌تر می‌شود. به علاوه اینکه عقیده بر این است که

تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین زیاده‌ترین مقدار مقاومت خمشی به دست آمده توسط توسلی و همکاران (۲۰۱۱) با مقدار بیشینه مقاومت خمشی به دست آمده در این تحقیق (معادل ۶۶/۵ مگاپاسکال) وجود دارد. این تفاوت می‌تواند به دلیل وجود ماده کفزا در چندسازه ساخته شده توسط توسلی و همکاران باشد. بیشترین مقادیر مدول الاستیسیته (۲۷۴۹ مگاپاسکال) در اثر افزودن ۴ درصد نانولوله کربن چنددیواره بوده است. تصاویر مقطع نمونه حاوی ۴٪ نانولوله کربن چنددیواره که به وسیله ریزنگار الکترونی (SEM) ثبت شده در شکل ۱۰ نشان داده شده است. در این تصویر حضور الیاف نانولوله کربن در زمینه پلیمر قابل مشاهده است و نشان‌دهنده نفوذ این الیاف ریز در فضاهای خالی چندسازه و اثر تقویت‌کنندگی آن است.

Shi و همکاران (۲۰۰۸)، اثر افزودن نانولوله‌های کربن در چهار سطح ۰/۶۱، ۲/۹۸، ۳/۳۸ و ۳/۹۱ درصد بر مدول الاستیسیته نمونه‌های ساخته شده از پلی‌پروپیلن و آرد چوب کاج جنوبی را مورد بررسی قرار دادند و نتایج به دست آمده حکایت از این داشت که با افزودن نانولوله کربن به ترکیب، مدول الاستیسیته نمونه‌های چوب پلاستیک افزایش پیدا کرد و بیشترین مقدار افزایش با اضافه کردن نانولوله کربن در سطح ۰/۶۱ درصد به مقدار ۷۵۹۰ مگاپاسکال ثبت شد که در مقایسه با نتایج حاصل از نمونه‌های با ترکیب مشابه ولی بدون حضور نانولوله کربن، ۵۹ درصد افزایش نشان می‌داد. البته اختلاف میان مقادیر اندازه‌گیری شده در این بررسی و نتایج موجود در مقالات چاپ شده به دلیل استفاده از انواع متفاوت پُرکننده و یا تقویت‌کننده است.

ارتقاء خواص مقاومتی چندسازه پلی‌پروپیلن و الیاف

- Bakunin, V. N., Suslov, A. YU., Kuzmina, G.N., Parenago, O.P., 2004. Synthesis and application of inorganic nano particles as Lubricant Components a review. *Journal of NanoParticle*. 6:273-284.
- Gacitua, W., Ballerini, A., Zhang, J., 2005. POLYMER NANOCOMPOSITES: SYNTHETIC AND NATURAL FILLERS A REVIEW. *Journal of Ciencia y Tecnologia*. 7(3): 159-178.
- Kumar, S., Doshi, H., Srin Sarao, M., Park, J.O., Schiraldi, D. A., 2001. Fibers from Polypropylene/nano carbon fiber composites. *Journal of Polymer*. 43 (2002):1701-1703.
- Lijima, S., 1999. Helical microtubules of graphitic carbon. *Journal of Nature*. 354:56-8.
- Mingyin, J., Ping, X., Yongsheng, ZH, Kejian, W., 2009. Creep Behaviour of Wood Flour/ Poly (Vinil chloride) Composites. *Journal of Wuhan University of Technoloty-Mater*. 440-447.
- Rowell, R.M., Sandi, A. R., Gatenholm, D. F., and Jacobson, R. E., 1997. Utilization of natural fibers in plastic composites: problem and opportunities in lignocellulosic composites. *Journal of Composite*. 18: 23-51.
- Shi, J., Zhang, J., U, Ch., Jr, P., Toghiani, H., Xue, Y., 2008. Preliminary study of the stiffness enhancement of Wood-plastic Composites using Carbon nanofibers. *Journal of Holz Roh Werkst*. 66:313-322.
- Tavasoli Farsheh, A., Talaeipour, M., Hemmasi, A. H., Khademieslam, H., Ghasemi, I., Masoomi, Z., 2011. Development of Fine-Celled Wood Fiber/ PVC Composites Foams Using Multi-Walled Carbon Nanotubes. *Journal of World Applied Science*. 13(2): 269-276.
- Valentini, L., Biagiotti, J., Kenny, J. M., Santucci, S., 2003. Morphological Characterization of single wall Carbon nano tubes/ PP composites. *Journal of Composites Science and Technology*. 63(2003):1149-1153.
- Verhey, A. S., Lacks, E. P., Richter, L. D., Keranen, D. E., Larkin, M. G., 2002. Use of field takes to evaluate the decay resistance of wood fiber-thermoplastic composites. *Forest Products Journal*. 53(5): 67-74.
- Zhang, Z., Yang, L., Friedrich, K., 2004. Creep Resistant Polymeric Nanocomposites. *Journal of Polymer*. 45(10): 3481-3485.
- Wilson, () هستند و قادر هستند آب را به درون خود کشیده و موجب افزایش جذب آب و به تبع آن واکنشیدگی ضخامت چندسازه شوند.
- ### سیاسگزاری
- این پژوهش بخشی از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مؤلف اول می باشد، با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، امکانات پژوهشی و آزمایشگاهی را فراهم کرده است، لازم می دانیم تشکر و قدردانی نماییم.
- ### منابع مورد استفاده
- اسموک، گ. فناوری خمیر و کاغذ. ترجمه: سید احمد میرشکرای، انتشارات آبیژ، تهران، ۵۲۰ صفحه.
- کاظمی نجفی، س.، مصطفی زاده، م.، چهارمحالی، م.، تجویدی، م.، ۱۳۸۶. اثر مقدار پرکننده و جذب آب بر رفتار خزشی کامپوزیت های ساخته شده از ضایعات پلی اتیلن سنگین و آرد MDF. *مجله علوم و تکنولوژی پلی مر*، ۲۱(۱):۵۹-۵۳.
- نوربخش، ا.، دوست حسینی، ک.، کارگرفرد، ا.، گلبابایی، ف.، حاجی حسنی، ر.، ۱۳۸۶. بررسی تولید کامپوزیت چوب پلاستیک با استفاده از ضایعات کارتن باطله (OCC) به روش ریژش کیک. *دو فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران*، ۲۳(۲): ۱۰۱-۹۱، ۱۳۸۷.
- ویلسون، م.، (۲۰۰۲). *نانو تکنولوژی: علم پایه و تکنولوژی نوظهور*. ترجمه: مهندس جعفر وطن خواه دولت سرا، انتشارات طراح، تهران، ۳۳۶ صفحه.
- Andrews, R., Weisenberger, M. C., 2003. Carbon nanotube polymer composites. *Journal of Current Opinion in Solid State and Materials Science*. 8(2004)31-37.

Investigation on the impact of multi wall carbon nano tubes (MWCNT) addition on the mechanical properties, water absorption and thickness swelling of polypropylene/old corrugated container fibers composite

Asgary, A.R.^{1*}, Sepidehdam, M.J.² and Jahan Latibari, A.³

1*- Corresponding author, M.Sc. Student, Wood and Paper Science and Technology Dept. Islamic Azad University Karaj, Iran

E-mail: alireza_asgary63@yahoo.com

2-Assistant Professor, Wood and Paper Science and Technology Dept. Islamic Azad University Karaj, Iran

3-Associate Professor, Wood and Paper Science and Technology Dept. Islamic Azad University Karaj, Iran

Received: April, 2011

Accepted: April, 2012

Abstract

The impact of Multi Wall Carbon Nano Tubes addition on mechanical properties, water absorption and thickness swelling of polypropylene/old corrugated container (OCC) fiber composites was investigated. Polypropylene/ OCC fiber composite was prepared using 30% OCC fiber, 67% polypropylene and 3% MAPP. Three levels of multi wall carbon nano tubes (1, 2, 4% based on the weight of fiber/polypropylene/MAPP mixture) were added. Composite compound was prepared using a Haake mixer and the test samples were extruded. The results of strength measurement indicated that when 1 or 2% multi wall carbon nanotubes were added, Izod impact strength and flexural strength improved. Higher flexural modulus of elasticity was reached as either 2 or 4% multi wall carbon nano tubes was added. The performance of 4% multi wall carbon nano tubes on flexural modulus of elasticity was superior. Lower water absorption and thickness swelling levels were observed, as 1% multi wall carbon nano tubes was added.

Key words: Multi wall carbon nano tubes, flexural strength, tensile strength, izod impact