

جوهرزدایی آنزیمی کاغذ روزنامه باطله در مقایسه با روش شیمیایی متداول

ایمان اکبرپور^{۱*}، حسین رسالتی^۲ و احمد رضا سرائیان^۳

- *- مسئول مکاتبات، کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان پست الکترونیک: iman.ak2010@gmail.com
۱- دانشیار تکنولوژی خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
۲- استادیار تکنولوژی خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

تاریخ پذیرش: شهریور ۱۳۸۸
تاریخ دریافت: اردیبهشت ۱۳۸۹

چکیده

در این تحقیق جوهرزدایی کاغذ روزنامه باطله به دو روش شیمیایی متداول و آنزیمی مورد بررسی قرار گرفت. تیمار شیمیایی کاغذ روزنامه باطله با استفاده از مواد شیمیایی در زمانهای مختلف ۱۰، ۲۰ و ۳۰ دقیقه، درصد خشکی ۱۰ درصد، دما ± 1 درجه سانتی گراد همراه با شستشو، شناورسازی و ترکیب شستشو و شناورسازی انجام شد. این در حالی است که تیمار آنزیمی با استفاده از آنزیم سلولاز در غلطه های مختلف ۰/۰۲۵، ۰/۰۰۵، ۰/۰۱ و ۰/۰۰۵ درصد (براساس وزن خشک کاغذ باطله)، محدوده pH ۵-۵/۵، زمانهای مختلف ۱۰، ۱۵ و ۲۰ دقیقه، درصد خشکی ۱۰ درصد، دما ± 1 درجه سانتی گراد همراه با شستشو انجام گرفت. مقایسه نتایج خواص نوری تیمارهای بهینه شیمیایی و آنزیمی نشان داد که خمیرهای کاغذ جوهرزدایی شده به روش شیمیایی متداول دارای درجه روشنی بیشتر و زردی بیشتر می باشند. همچنین خمیرهای کاغذ جوهرزدایی شده به روش شیمیایی متداول کاغذهای حجمیتر، ضخیمتر و با مقاومت به عبور هوای بیشتری را نتیجه داد.

واژه های کلیدی: جوهرزدایی، کاغذ روزنامه باطله، آنزیم سلولاز، خواص نوری، خواص فیزیکی.

کاغذهای باطله معطوف شده است [ولت، ۱۹۹۶]. آنزیمهای

میکروبی^۱ تکنولوژیهای جدیدی را برای عمل آوری الاف و خمیرها فراهم می کنند. به عنوان مثال زایلاتاز با کم کردن مواد شیمیایی مورد نیاز برای رنگبری، انتشار سالانه دی اکسید کربن و فلزات سنگین موجود در پساب را کاهش می دهد. سلولاز درجه روانی خمیر را افزایش داده، الیاف را صاف تر نموده و قابلیت زیری و خمسی الیاف خشک را افزایش می دهد. همچنین این آنزیم درصد خروج جوهر از کاغذ، دانسیته و

مقدمه

در سال های اخیر به دلیل کاهش منابع چوبی و افزایش تقاضا برای محصولات کاغذی و افزایش نگرانی های زیست محیطی ناشی از تولید خمیرهای کاغذ بکر و حجم بالای کاغذ موجود در زیالهای شهری، ضرورت بازیافت کاغذ بیش از بیش احساس می شود. جوهرزدایی یکی از مراحل مهم در امر بازیافت کاغذ و استفاده مجدد از آن می باشد، لذا در سال های اخیر توجه محققان در سطح بین المللی به سوی بهینه سازی و یافتن راههای جدید در زمینه زدودن آلاینده ها به ویژه جوهر از

اما آنزیم‌های مطلوب و مؤثرتری را باید برای جوهرزدایی بررسی کرد [هیز و همکاران، ۱۹۹۶؛ کواینکوا و همکاران، ۲۰۰۶].

نتایج حاصل از جوهرزدایی آنزیمی کاغذهای باطله در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی نشان می‌دهد که تیمار الیاف بازیافتی با سلولاز و زایلاناز درجه روانی خمیرکاغذ را ۱۸–۲۰ درصد افزایش می‌دهد. آنزیم لپیاز بدست آمده از قارچ *Cadida cylindrical* پس از افزودن به مخزن خمیرکاغذ چوب آسیاب شده، مقدار تری‌گلیسریدها، مصرف تالک و مشکلات قیر را به طور قابل توجهی کاهش داد. نتایج بدست آمده از آزمایش‌های انجام شده در واحدهای مختلف صنعتی نشان می‌دهند که با استفاده از آنزیمهای لپیاز تعداد معایب موجود در کاغذ و مقدار مواد شیمیایی، همراه با توالی تمیزسازی ماشین کاغذ کاهش می‌یابد. آنزیم لپیاز علاوه بر افزایش جذب آب خمیرکاغذ CTMP، مقاومت و حجم ویژه کاغذ نهایی حاصل از این خمیرکاغذ را هم افزایش می‌دهد [کرک و همکاران، ۱۹۹۶].

استفاده از آنزیم سلولاز جداسازی ذرات جوهر از کاغذهای روزنامه باطله را بهبود می‌بخشد و در مقایسه با جوهرزدایی معمول نتایج بهتری می‌دهد و می‌تواند به عنوان راه حل مهمی در جایگزینی آنها باشد. آنزیم سلولاز به زمان بهینه‌ای برای تماس با سوپسانسیون خمیرکاغذ نیاز دارد. همچنین جداسازی ذرات جوهر می‌تواند با کارآیی جداسازی و مصرف انرژی ویژه بهینه شود. افزایش غلظت و کاهش مدت زمان خمیرسازی با صرفه‌جویی در مصرف انرژی موجب افزایش دوام و پایداری کاغذ می‌شود [پلاچ و همکاران، ۲۰۰۲]. خمیرهای کاغذ جوهرزدایی شده با آنزیم آسان تر رنگ بری شده و

سطح ویژه آن را افزایش می‌دهد. آنزیم لپیاز مقدار ترکیبات قیری^۱ را کاهش می‌دهد و آنزیمهای تجزیه کننده لیگنین^۲ نیز لیگنین موجود در خمیر را خارج می‌کنند [پایاس و همکاران، ۱۹۹۵؛ ولت، ۱۹۹۶]. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که استفاده از آنزیم‌هایی از قبیل پکتیناز، همی‌سلولاز، سلولاز و لیگنینازها می‌توانند از طریق تأثیر بر سطوح و اتصال‌های فیبر در مجاورت ذرات جوهر موجب تسهیل در مراحل بعدی زدودن جوهر شود [پایاس و لاصکه، ۲۰۰۳].

آنزیم‌ها مواد شیمیایی زنجیره‌ای می‌باشند که جدا شدن ذرات جوهر چاپ را از سطح الیاف افزایش می‌دهند. همچنین این ترکیبات موجب می‌شوند که جوهر چاپ به ذرات کوچکتری شکسته شود و ذرات بدست آمده خیلی راحت تر شناورسازی شوند. آنزیم‌ها مقاومت کاغذهای ساخته شده از الیاف بازیافتی را افزایش داده و میزان آبگیری خمیرکاغذ را بهبود می‌بخشد. اخیراً استفاده از آنزیم‌هایی مثل سلولاز، زایلاناز یا پکتیناز به عنوان یک روش پیشرفته و نوین اجرا شده است به طوری که این ترکیب‌ها به طور انتخابی می‌توانند لایه‌های بیرونی الیاف سلولزی را جهت آزاد کردن جوهر از سطح الیاف هیدرولیز کنند [کواینکوا و همکاران، ۲۰۰۶]. در جوهرزدایی آنزیمی، آنزیم‌ها به جوهر و یا به سطح الیاف حمله ور می‌شوند و سازوکار عمله این عمل مبتنی بر سست کردن اتصالات ذرات جوهر و الیاف و حذف ذرات ریز و فیریل می‌باشد. استفاده از آنزیم درصد خروج مواد آلاینده و کارآیی فرایند جوهرزدایی را افزایش می‌دهد. اگرچه جوهرزدایی با سلولاز و همی‌سلولاز صنعتی شده‌اند،

1 Pitch components

2 Lignin - degrading enzymes

روزنامه و یا سرویس فروش نگهداری شده و به هیچ وجه در معرض نور آفتاب و دمای نامطلوب قرار نگرفته بودند. سن کاغذهای روزنامه چاپ شده ۵ روز بوده است که پس از تعیین درصد رطوبت کاغذ روزنامه و تهیه نمونه‌های آزمونی به ابعاد ۲-۵ سانتی‌متر، تیمارهای شیمیایی متداول و آنژیمی انجام گرفت. بدین منظور نمونه‌های آزمونی تهیه شده پس از خیساندن در آب به مدت ۲۴ ساعت، در دستگاه پراکنده‌ساز به مدت ۱۰ دقیقه با تعداد دور ۲۶۵۰۰ و درصد خشکی ۵ درصد به خمیرکاغذ تبدیل شدند. خمیرکاغذ حاوی ذرات جوهر و الیاف بر روی غربال با مش ۲۰۰ آبگیری شده و سپس با استفاده از مواد شیمیایی و یا آنژیم سلولاز تیمار شدند.

تیمار شیمیایی و آنژیمی

خمیرهای بازیافتی تهیه شده از کاغذ روزنامه باطله در ابتداء با استفاده از مواد شیمیایی پروکسید هیدروژن ۱ درصد، هیدروکسید سدیم ۱ درصد، سیلیکات سدیم ۲ درصد، $0/۳$ DTPA درصد و ماده فعال‌ساز پلی‌سوربات ۸۰ به میزان $۰/۱۵$ درصد (بر اساس وزن خشک کاغذ باطله) در زمانهای مختلف ۱۰ ، ۲۰ و ۳۰ دقیقه، درصد خشکی ۱۰ درصد، دما ۵۰ ± ۱ درجه سانتی‌گراد و شرایط مختلف جوهرزدایی (شستشو، شناورسازی و ترکیب شستشو و شناورسازی) تیمار شیمیایی شدند. در ابتداء با در نظر داشتن خواص نوری مطلوب کاغذهای تولید شده، زمان تیمار ۲۰ دقیقه و استفاده از فرایند مجزای شستشو و یا شناورسازی به عنوان شرایط بهینه تیمار شیمیایی انتخاب شد (جدول ۱). تیمار آنژیمی با استفاده از آنژیم سلولاز تحت شرایط ثابت درجه حرارت ۵۰ ± ۱ درجه سانتی‌گراد، درصد خشکی ۱۰ درصد، مدت زمان‌های تیمار ۱۰ ، ۱۵ و ۲۰ دقیقه، محدوده $۵-۵/۵$ pH با غلظت‌های

نسبت به خمیرهای کاغذ جوهرزدایی شده با روش متداول شیمیایی به مواد شیمیایی کمتری نیاز دارد. همچنین خمیرهای کاغذ جوهرزدایی شده با آنژیم در ماشین کاغذ بهترآبگیری شده و کاغذ حاصل از آنها در مقایسه با جوهرزدایی شیمیایی متداول دارای ویژگی‌های فیزیکی بهتر، روشی بیشتر و ذرات جوهر کمتر می‌باشند. آنژیم‌ها به طور مستقیم هم بر الیاف و هم بر روی فیلم لایه ذرات جوهر عمل می‌کنند و با جدا شدن فیریل‌های کوچک از سطح ذرات و تغییر آبدوستی^۱ این ذرات، جداسازی آنها را در مرحله شستشو و شناورسازی آسان نموده و کیفیت کاغذ نهایی را بهبود می‌بخشند [پلا و همکاران، ۲۰۰۳].

با توجه به تحقیقات به عمل آمده در چند دهه اخیر مبنی بر اینکه جوهرزدایی آنژیمی در بازیافت کاغذهای باطله نتایج رضایت‌بخشی را ارائه می‌دهد و می‌تواند به عنوان یک روش مناسب جهت جایگزین شدن با جوهرزدایی متداول شیمیایی مطرح شود، در این تحقیق شرایط بهینه تیمار آنژیمی در مقادیر مختلف آنژیم سلولاز مصرفی و زمان‌های مختلف تیمار آنژیمی و همچنین شرایط بهینه تیمارهای شیمیایی انجام گرفته تعیین شدند و سپس کاغذهای ساخته شده به دو روش شیمیایی متداول و آنژیمی به لحاظ خواص نوری و فیزیکی مورد مقایسه قرار گرفتند.

مواد و روشها

آماده سازی و خمیرسازی مجلدا^۲ کاغذهای روزنامه باطله کاغذهای روزنامه همشهری از دفاتر مرکزی فروش روزنامه خریداری شدند. این کاغذها در اتاقهای آرشیو

1 Hydrophilicity

2 Repulping

مش ۶۰ صورت گرفت. همانند با تیمارهای شیمیایی انجام شده مبنی بر در نظر داشتن خواص نوری مطلوب کاغذهای تولید شده، زمان تیمار آنژیمی ۱۵ دقیقه و غلظت‌های ۰/۰۵ و ۰/۱ درصد سلولاز به عنوان شرایط بهینه تیمار آنژیمی تعیین شد (جدول ۱).

مختلف ۰/۰۵، ۰/۱، ۰/۰۵ درصد به ترتیب معادل با U ۲۵/۵، U ۵۱ و U ۱۰۲ در کیسه‌های پلاستیکی در حمام آب گرم انجام شد. جوهرزدایی نهایی کاغذهای روزنامه تیمار شده با آنژیم سلولاز همانند با جوهرزدایی شیمیایی با استفاده از سیستم شستشو بر روی غربال با

جدول ۱- معرفی شرایط بهینه تیمارهای شیمیایی و آنژیمی انجام شده

تیمار	شرایط بهینه تیمارهای شیمیایی و آنژیمی
C ₁	تیمار شیمیایی در زمان ۲۰ دقیقه همراه با یک مرحله شستشو
C ₂	تیمار شیمیایی در زمان ۲۰ دقیقه همراه با یک مرحله شناورسازی
E ₁	تیمار آنژیمی با مقدار آنژیم ۰/۰۵ درصد و زمان ۱۵ دقیقه همراه با یک مرحله شستشو
E ₂	تیمار آنژیمی با مقدار آنژیم ۰/۱ درصد و زمان ۱۵ دقیقه همراه با یک مرحله شستشو
خمیر کاغذ شاهد	خمیر بازیافتی روزنامه بدون اضافه شدن مواد شیمیایی و آنژیم

روش تجزیه و تحلیل آماری

در این تحقیق برای بررسی اثر فاکتورهای مستقل بر خواص نوری و فیزیکی کاغذهای تولید شده به دو روش شیمیایی متداول و آنژیمی از آزمون تجزیه واریانس و همچنین به منظور مقایسه میانگین داده‌ها از آزمون دانکن استفاده شده است.

نتایج


مقایسه خواص نوری کاغذهای روزنامه جوهرزدایی شده به دو روش شیمیایی متداول و آنژیمی درجه روشنی و زردی

آزمون تجزیه واریانس و گروه بندی دانکن در مورد خواص نوری کاغذهای ساخته شده از خمیر کاغذ شاهد و تیمارهای بهینه شیمیایی و آنژیمی نشان داد که این مقادیر در سطح ۱٪ اختلاف معنی‌داری دارند اما بین تیمارهای C₂ و E₁ و همچنین تیمارهای E₁ و E₂ به لحاظ درجه


پس از تهیه کاغذهای دست‌ساز ۶۰ گرمی مطابق با استاندارد TAPPI T205 om-88، خواص نوری کاغذ مانند درجه روشنی، زردی، ماتی در تیمارهای بهینه شیمیایی و آنژیمی اندازه‌گیری شده و مورد مقایسه قرار گرفتند. همچنین پس از اندازه‌گیری خواص فیزیکی کاغذها مانند ضخامت، مقاومت به عبور هوا، حجمی و دانسیته، نتایج بدست آمده مورد ارزیابی قرار گرفتند. درجه روشنی و زردی کاغذهای ساخته شده مطابق با استاندارد TAPPI T452 om-02 و ماتی مطابق با استاندارد TAPPI T425 om-02 اندازه‌گیری شد. اندازه‌گیری ضخامت و مقاومت به عبور هوا کاغذ به T460 و TAPPI T411 om-05 ترتیب مطابق استاندارد TAPPI om-02 انجام گرفت. مقادیر حجمی و دانسیته کاغذها نیز مطابق با روابط موجود بین ضخامت و وزن پایه کاغذ در تیمارهای بهینه شیمیایی و آنژیمی اندازه‌گیری شده و مورد مقایسه قرار گرفتند.

همچنین مقادیر زردی تیمارهای C_2 , E_1 و E_2 اختلاف معنی داری را در سطح ۱٪ نشان ندادند. آزمون دانکن مقادیر زردی کاغذهای ساخته شده را در ۳ گروه مجزا قرار داده است و خمیرکاغذ شاهد و تیمار E_2 به ترتیب دارای کمترین میزان زردی $10/4$ و $11/2$ درصد و تیمار C_1 دارای بیشترین زردی $14/8$ درصد می باشد(شکلهای ۱ و ۲).

روشنی اختلاف معنی داری در سطح ۰.۱٪ مشاهده نشده است. آزمون دانکن مقادیر درجه روشمنی کاغذهای را در ۴ گروه مجزا قرار داده است. به طوری که خمیرکاغذ شاهد دارای کمترین درجه روشمنی (۱/۱) درصد و تیمارهای C_1 و E_1 به ترتیب دارای بیشترین درجه روشمنی می باشند. این مقادیر به طور متوسط $47/5$ و $50/9$ درصد می باشند.



شکل ۱ - مقایسه درجه روشمنی کاغذهای روزنامه جوهرزدایی شده به دو روش آنزیمی و شیمیایی



شکل ۲ - مقایسه زردی کاغذهای روزنامه جوهرزدایی شده به دو روش آنزیمی و شیمیایی


خمیرکاغذ شاهد حاکی از آن است که بین تیمارهای C_1 و E_1 و همچنین خمیرکاغذ شاهد با C_2 و E_2 اختلاف معنی داری در سطح ۱٪ مشاهده نشده است. بیشترین

ماتی

نتایج حاصل از مقایسه میانگین مقادیر ماتی بدست آمده از تیمارهای برتر آنزیمی و شیمیایی تعیین شده با

.۹۷/۳ درصد می‌باشد(شکل ۳).

میزان ماتی مربوط به تیمار E_2 و کمترین مقدار ماتی به تیمار C_1 اختصاص دارد که این مقادیر به ترتیب $۹۹/۲$ و




شکل ۳- مقایسه ماتی کاغذهای روزنامه جوهرزدایی شده
به دو روش آنژیمی و شیمیایی

مقاومت به عبور هوا

مقادیر مقاومت به عبور هوای کاغذهای ساخته شده از خمیرکاغذ شاهد و تیمارهای آنژیمی و شیمیایی اختلاف معنی داری را در سطح ۱٪ نشان دادند. به طوری که بین مقادیر مقاومت به عبور هوا در تیمارهای C_2 و E_2 اختلاف معنی داری مشاهده نشده است. مقادیر مقاومت به عبور هوای اندازه گیری شده کاغذها مطابق با آزمون دانکن در ۴ گروه مجزا قرار گرفته است. بیشترین میزان مقاومت به عبور هوا به خمیرکاغذ شاهد اختصاص دارد که مقدار آن برابر $۲۹/۶۲$ ثانیه است. البته تیمار شیمیایی C_1 مقاومت به عبور هوا بیشتری را در مقایسه با سایر تیمارها نشان داده است. به طوری که کمترین مقدار مقاومت به عبور هوا به ترتیب مربوط به تیمارهای C_2 و E_1 است که این مقادیر به ترتیب معادل $۴/۰۱$ و $۳/۵$ ثانیه می‌باشد (شکل ۵).

مقایسه خواص فیزیکی کاغذهای روزنامه جوهرزدایی شده به دو روش شیمیایی متداول و آنژیمی ضخامت


نتایج بدست آمده از آزمون تجزیه واریانس مقادیر ضخامت تعیین شده از کاغذهای ساخته شده (در وزن پایه ثابت) نشان داد که این مقادیر در سطح ۱٪ اختلاف معنی داری دارند. البته بین تیمارهای C_1 و C_2 و همچنین تیمارهای C_1 و E_1 اختلاف معنی داری در سطح ۱٪ مشاهده نشده است. آزمون دانکن مقادیر ضخامت کاغذهای اندازه گیری شده را در ۳ گروه مجزا قرار داده است به طوری که کمترین مقدار ضخامت مربوط به خمیرکاغذ شاهد به میزان $۱۶/۲$ میکرومتر و بیشترین ضخامت به ترتیب به تیمارهای C_1 و C_2 اختصاص دارد که این مقادیر به ترتیب ۱۷۰ و $۱۶۷/۴$ میکرومتر می‌باشد (شکل ۴).



تیمارهای آنزیمی و شیمیایی

شکل ۴ - مقایسه ضخامت کاغذهای روزنامه جوهرزدایی شده

به دو روش آنزیمی و شیمیایی



تیمارهای آنزیمی و شیمیایی

شکل ۵ - مقایسه مقاومت به عبور هوا در کاغذهای روزنامه

جوهرزدایی شده به دو روش آنزیمی و شیمیایی

سانتری مترمکعب مربوط به خمیر کاغذ شاهد و بیشترین

حجیمی و دانسیته

میزان حجیمی ۲/۸۳ سانتی مترمکعب برگرم و کمترین

مقادیر حجیمی و دانسیته کاغذهای ساخته شده از

میزان دانسیته ۰/۳۵۲ گرم بر سانتی مترمکعب مربوطه به

خمیر کاغذ شاهد و تیمارهای شیمیایی و آنزیمی انجام شده

تیمار C₂ می باشد (شکل های ۶ و ۷).

اختلاف معنی داری را در سطح ۱٪ نشان دادند. به طوری

که بین مقادیر حجیمی و دانسیته تیمارهای C₁، C₂ و E₁و همچنین تیمارهای E₁ و E₂ اختلاف معنی داری در

سطح ۱٪ مشاهده نشده است. آزمون دانکن مقادیر

حجیمی و دانسیته کاغذ را در ۳ گروه مجزا قرار داده است

که کمترین میزان حجیمی ۲/۴۳۶ سانتی مترمکعب برگرم و

در عین حال بیشترین دانسیته ۰/۳۵۳ گرم بر


بحث و نتیجه گیری

بررسی خواص نوری

درجه روشی به عنوان قابلیت انعکاس نور کاغذ متأثر

از ذرات ریز جوهر و سایر ترکیبات رنگی می باشد. به


طوری که تیمار شیمیایی کاغذهای روزنامه باطله در



تیمارهای آنزیمی و شیمیایی

شکل ۶- مقایسه حجمی کاغذهای روزنامه جوهرزدایی شده

به دو روش آنزیمی و شیمیایی



تیمارهای آنزیمی و شیمیایی

شکل ۷- مقایسه دانسیته کاغذهای روزنامه جوهرزدایی شده

به دو روش آنزیمی و شیمیایی

مقایسه با تیمار آنزیمی به لحاظ درجه روشنی کارآیی ۱۹۹۹). همچنین یکی دیگر از دلایل بیشتر بودن درجه روشنی تیمار شیمیایی احتمالاً وجود پروکسید هیدروژن میباشد که موجب شده است تا کاغذهای حاصل از تیمار شیمیایی درجه روشنی بیشتری را نشان دهند. بنابراین در مقایسه با خمیرکاغذ شاهد، استفاده از آنزیم سلولاز در غلظت های ۰/۰۵ و ۰/۱ درصد موجب بهبود روشنی کاغذ شده است که دلیل آن میتواند تأثیر آنزیم بر روی ذرات جوهر باشد. چون که آنزیم با شکستن ذرات بزرگتر جوهر به ذرات ریزتر موجب تسهیل در جداسازی

بهتری را نشان داده است و با داشتن ذرات جوهر کمتر در دو سمت توری و رویی میزان روشنی بیشتری را نتیجه داده است. میتوان گفت که هیدروکسید سدیم علاوه بر داشتن تأثیر مثبت بر روی واکنشیکی الیاف، بر روی تفکیک و جداسازی ذرات جوهر نیز اثربخشی داشته است. هیدروکسید سدیم میتواند به طور مستقیم بر روی ذرات جوهر عمل کند و در نهایت موجب گسیختن و پخش شدن جوهر شود (آزیویدو، ۱۹۹۹؛ ویستورس،

می باشد. به طوری که عوامل موثر بر روی ماتی کاغذ عبارتند از: ساختار، وزن پایه، فاصله الیاف از یکدیگر، میزان پالایش، فشار پرس در پایانه‌تر، مواد رنگی، مقدار و نوع پر کننده، میزان پراکنده‌گی پر کننده‌ها، تقابل نوری پر کننده‌ها با الیاف، عوامل پوشش‌دهنده سطحی الیاف خمیرکاغذ و مقدار نرم‌های، میزان انکاس نور از کاغذ می باشند (افرا، ۱۳۸۲). افزایش غلظت آنزیم سلولاز تا ۰/۰۵ درصد در مقایسه با خمیرکاغذ شاهد منجر به بهبود ماتی نشده است این در حالی است که افزایش غلظت آنزیم تا ۰/۱ درصد تأثیر معنی داری را در مقدار ماتی ایجاد کرده است. خروج نرم‌های را می‌توان به افزایش و یا کاهش ماتی نسبت داد. به نظر می‌رسد که مقدار نرم‌های ایجاد شده در اثر فعالیت آنزیم در غلظت ۰/۱ درصد افزایش یافته است و این نرم‌های را با پرکردن فضاهای خالی بین الیاف از عبور نور جلوگیری کرده، در نتیجه ماتی کاغذ افزایش یافته است. همچنین آنزیم با تأثیر بر روی الیاف و افزایش سطح ویژه آن موجب افزایش تفرق و پخش نور شده، در نتیجه ماتی کاغذ را بهبود می‌بخشد.

بررسی خواص فیزیکی

ضخامت کاغذ از جمله خواص فیزیکی کاغذ است که در کاغذهای روزنامه و چاپ و تحریر دارای اهمیت زیادی می‌باشد. به عنوان مثال کاغذ چاپ متناسب با فرایند چاپ مربوطه، به ضخامت مشخص و یکنواخت نیاز دارد تا بر روی دستگاه چاپ به خوبی عمل نموده و سیستم تغذیه دستگاه دچار اشکال نگردد. جوهرزدایی شیمیایی و آنزیمی کاغذهای روزنامه باطله در مقایسه با خمیرکاغذ شاهد، منجر به افزایش مقدار ضخامت کاغذ شده است. به طور کلی، نتایج بدست آمده نشان داد که

آنها در طی شستشو و در نهایت بهبود روشنی می‌شود. در غلظت‌های بیشتر از ۰/۰۵ درصد به دلیل شدت اثر آنزیم بر روی ابعاد جوهر، تعداد ذرات ریز جوهر موجود در خمیر افزایش یافته است. در نتیجه با پراکنده شدن این ذرات در سطح الیاف و یا بخش‌های متخلخل الیاف وجود دارد. به همین دلیل درجه روشنی کاغذ در غلظت بیشتر از ۰/۰۵ درصد کاهش یافت (ولت و همکاران، ۱۹۹۶؛ موهانداس و همکاران، ۲۰۰۵). البته لازم به یادآوریست که مقدار روشنی کاغذهای در غلظت‌های ۰/۰۵ و ۰/۱ درصد معنی دار مشاهده نشده است. به طوری که جوهرزدایی شیمیایی و آنزیمی کاغذهای روزنامه باطله در مقایسه با خمیرشاهد منجر به افزایش زردی کاغذهای شده است که دلیل احتمالی آن می‌تواند به ظاهر شدن مجدد گروههای کروموفور و یا رنگساز موجود در لیگنین باشد. چون کاغذهای روزنامه از خمیرکاغذ مکانیکی ساخته شده و خمیر مکانیکی نیز دارای لیگنین می‌باشد و مطابق با شرایط بکارگرفته شده در فرایند جوهرزدایی، گروههای رنگساز موجود در لیگنین دوباره تشکیل شده‌اند؛ به همین دلیل خمیرهای کاغذ روزنامه جوهرزدایی شده مقدار زردی بیشتری را در مقایسه با خمیرکاغذ شاهد نشان دادند. همچنین شواهد بدست آمده نشان داد که میزان تشکیل مجدد گروههای کروموفور لیگنین در خمیرهای کاغذ جوهرزدایی شده به روش آنزیمی کمتر بوده و کاغذهای ساخته شده به روش آنزیمی زردی کمتری را در مقایسه با تیمار شیمیایی نشان دادند.

ماتی به عنوان شاخصی از چاپ‌پذیری کاغذ، یکی از ویژگیهای مهم کاغذهای چاپ و تحریر و اوراق بهادر

- فائزی پور، م.، خلفی، ع.، می رشکرایی، ا.، محمدنژاد، م. و لهراسی، ع. ۱۳۸۴. بررسی اثر نوع کاغذ روزنامه بر قابلیت جوهرزدایی آن. مجله منابع طبیعی ایران، جلد ۵۸، شماره ۴، صفحات ۶۵-۵۳.

- Azevedo, M.A.D.,Drelich, J.C.1999.The effect of pH on pulping and flotation of mixed office waste paper. Journal of pulp and paper science, 25(9):317-320.
- Heise , O.U. , Unwin, J.P., Klungness , J.H ., Fineran . Jr , W.G., Sykes , M ., and S .Abubakr . 1996. Industrial scale-up of enzyme enhanced deinking of non-impact printed toners. Tappi Journal,79(3): 207-212.
- Kent Kirk,T., and Jeffries,T.W.1996. Roles for microbial enzymes in pulp and paper processing. Institute for Microbial and Biochemical Technology, Forest Products Laboratory, Forest Service, U.S. Department of Agriculture, PP:1-14.
- Mohandass , C and Raghukumar , C. 2005. Biological deinking of inkjet- printed paper using *Vibrio alginolyticus* and its enzymes. Journal of industrial microbiology and biotechnology, 32 (9): 424-429.
- Paice, M.G., Bourbonnais, R., Reid, I.D., and Archibald, J.L.J. 1995. Pulp paper. Journal of pulp and paper science, 96(1):1684-1689.
- Pala,H and Mota,M and Gama,F.M.2003.enzymatic versus chemical deinking of non-impact ink printed paper. Journal of biotechnology 108 (1) : 79-89.
- Pelach, M.A and Pastor, F.J and Puing, J and Vilaseca, F and Mutje, P. 2002. Enzymatic deinking of newspaper with cellulase. Process Biochemistry, 38: 1063-1067.
- Quinghua, XU and et al.2006.Structural changes in lignin during the deinking of old newsprint with Laccase-Violuric acid system, 49(9):334-449.
- Viesturs , U ., Leite ,M .,Treimanis ,A., and Eismonte ,M.1999. Enzyme-improved recycling of laser-printed office waste paper. 98(7): 884-897.
- Vyas,S.R.,and Lachke,A.2003. Biodeinking of mixed Office Waste Paper by Alkaline Active Cellulases from alkalotolerant *Fusarium SP*. Enzyme and microbial technology, Journal of biotechnology 108 (3):79-89.
- Welt , T.1996. Enzymatic deinking effectiveness and mechanisms. Doctoral dissertation . The Institute of Paper Science and Technology., Atlanta, Georgia .

تیمارهای شیمیایی ضخامت بیشتری را در مقایسه با تیمارهای آنژیمی دارند. افزایش ضخامت کاغذها را می توان به کم شدن قابلیت برقراری اتصال بین الیاف و فیبریله شدن الیاف و همچنین کاهش قابلیت لهیدگی الیاف در اثر تیمارهای شیمیایی و آنژیمی نسبت داد. بدین ترتیب جوهرزدایی کاغذهای روزنامه باطله به روش‌های آنژیمی و شیمیایی در مقایسه با خمیرکاغذ شاهد منجر به کاهش مقاومت به عبور هوای کاغذ شده است. در طی فرایند جوهرزدایی بخشی از الیاف و ذرات جوهر خارج شده، در نتیجه با جداسازی بخشی از نرم‌های الیاف و ذرات جوهر، مقاومت به عبور هوای کاغذ کاهش می‌یابد. همچنین در مقایسه با خمیرکاغذ شاهد، جوهرزدایی کاغذهای روزنامه باطله با روش متداول شیمیایی و آنژیمی منجر به افزایش حجمی و کاهش دانسیته کاغذ شده است. تیمارهای شیمیایی در مقایسه با سایر تیمارهای آنژیمی و خمیرکاغذ شاهد، مقادیر حجمی بیشتر و دانسیته کمتری را نشان دادند. تیمارهای شیمیایی به دلیل داشتن بیشترین ضخامت در وزن پایه ثابت، دارای حداکثر حجمی و حداقل دانسیته می‌باشند. در خمیرسازی شیمیایی و آنژیمی به دلیل فیبریله شدن کمتر الیاف و کاهش اتصال بین الیاف و اتصالات داخلی ورقه کاغذ، مقادیر حجمی افزایش یافته است.

منابع مورد استفاده

- افرا، ا. ۱۳۸۴. مبانی ویژگی های کاغذ (ترجمه). نشر علوم کشاورزی تهران، ۳۹۲ صفحه.

Enzymatic versus chemical deinking of old newspaper

Akbarpour, I.^{1*}, Resalati, H.² and Saraeian, A.R.³

1*- Corresponding author, M.Sc. Graduate of Pulp and Paper Industries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Email:iman.ak2010@gmail.com

2- Associate Professor of Pulp and Paper Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Department of Wood and Paper Industries.

3- Assistant Professor of Pulp and Paper Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Department of Wood and Paper Industries.

Received: Aug. 2009 Accepted: April, 2010

Abstract

In this study, deinking of old newspaper by chemical and enzymatic methods was investigated. Chemical treatment was conducted using chemicals at different times of 10, 20 and 30 minutes, consistency of 10%, temperature of $50\pm1^{\circ}\text{C}$ along with washing, flotation and combination of washing/flotation. While, enzymatic treatment was accomplished at different concentrations of 0.025, 0.05, 0.1 and 0.2% of cellulase enzyme (on the basis of oven dried waste paper), pH range of 5-5.5, different times of 10, 15 and 20 minutes, consistency of 10%, temperature of $50\pm1^{\circ}\text{C}$ along with washing. The results of comparing optimal chemical and enzymatic treatments showed that, deinked pulp by chemical method provided higher brightness and yellowness. Also, deinked pulp by chemical method had provided papers with higher bulk, higher caliper as well as higher air resistance.

keywords: Deinking, old Newspaper, cellulase enzyme, optical properties, physical properties.