

بورسی مقاومت برشی جانبی انواع اتصالهای دوبل چوبی، پیچ و الیت در تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF)

محمد غفرانی^{*} و حبیب نوری^۲

*- مسئول مکاتبات، دکتری تخصصی علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده عمران، دانشگاه شهید رجایی

پست الکترونیک: Ghofrahi@srtpu.edu

- کارشناس ارشد رشته صنایع چوب، دانشکده عمران، دانشگاه شهید رجایی

تاریخ پذیرش: اردیبهشت ۱۳۸۸ تاریخ دریافت: مهر ۱۳۸۷

چکیده

در این تحقیق به اندازه‌گیری و مقایسه مقاومت انواع اتصالهای دوبل چوبی، پیچ و الیت^۱ تعبیه شده در چند سازه تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF)^۲ در برابر بار برشی جانبی^۳، پرداخته شده است. براساس استاندارد D1761، ASTM آزمایش به شکل T، از دو قطعه MDF به ابعاد 20cm×8cm ساخته شدند و تکرار در نظر گرفته شده برای هر تیمار، ۵ نمونه می‌باشد. تعداد بیست تیمار مورد بررسی در این مطالعه عبارتند از: اتصالهای دوبل چوبی آجردار و صاف با قطرهای ۸ و ۱۰ میلیمتر و آغشته شده با چسب‌های اوره فرم‌آلدهید و پلی‌وینیل استات، اتصالهای پیچ شماره ۵ و ۶ در حالت‌های بدون چسب و آغشته شده با چسب‌های اوره فرم‌آلدهید و پلی‌وینیل استات و همچنین انواع اتصالهای الیت. براساس نتایج بدست آمده، مقاومت انواع اتصالات پیچ فاقد اختلاف معنی دار آماری با یکدیگر هستند اما نسبت به سایر اتصالات مورد بررسی دارای بیشترین مقاومت و اختلاف معنی دار آماری می‌باشند؛ بنابراین با توجه به مسائل اقتصادی، در مواردی که حداقل مقاومت برشی جانبی مورد نیاز است، اتصال پیچ شماره ۵ بدون استفاده از چسب، توصیه می‌شود. همچنین اثر عامل نوع سطح به شکل مستقل و عوامل قطر دوبل چوبی، نوع چسب، نوع سطح به صورت متقابل دوگانه و سه‌گانه، بر مقاومت برشی جانبی اتصال دوبل چوبی و همچنین اثر^۲ فاکتور تلفیق دوبل چوبی و نوع چسب مصرفی، به صورت مستقل و متقابل، بر مقاومت اتصال الیت مهره‌دار، از نظر آماری معنی دار می‌باشند.

واژه‌های کلیدی: دوبل چوبی، پیچ، اتصال الیت، مقاومت در برابر بار برشی جانبی، پلی وینیل استات، اوره‌فرم‌آلدهید، تخته فیبر دانسیته متوسط.

۱- این اتصالها را می‌توان برای تعداد نامحدودی مرتبه باز و دوباره مونتاژ کرد.

2- Medium density fiberboard

3- Lateral shear strength

مقدمه

اوره فرم آلدھید نسبت به بار اعمال شده، در مقایسه با پلی وینیل استات، بطور معنی داری زیادتر است (۶). نوری (۱۳۸۲) به بررسی مقاومت کششی و برشی شکلهای مختلف اتصال دوبل گونه ممرز در تخته خردہ چوب پرداخته است. براساس نتایج این مطالعه اثر متقابل عوامل نوع سطح و قطر بر مقاومت اتصال در برابر بارهای کششی و برشی معنی دار می باشد (۳).

KASAL (۲۰۰۶) به بررسی مقاومت خمشی اتصال پیچ با قطرهای $4/5$ و $5/5$ میلی متر که در حالت های بدون چسب و آغشته شده با چسب پلی اورتان در MDF و تخته خردہ چوب تعییه شده بودند پرداخت، بر اساس نتایج این تحقیق اتصالات تعییه شده در MDF نسبت به تخته خردہ چوب و اتصالات آغشته شده به چسب نسبت به بدون چسب، از مقاومت بیشتری برخوردار بودند (۱۰). Güntekin (۲۰۰۴) به بررسی مقاومت اتصالهای الیت در تخته خردہ چوب و MDF پرداخت، براساس نتایج بدست آمده مقاومت اتصالات دوبل چوبی از الیت بیشتر است (۹).

نتایج تحقیقات اکلمن (۱۹۸۵، ۱۹۶۹) نشان دهنده ضرورت چسب کاری دوبل چوبی و دیواره سوراخ مورد اتصال جهت ایجاد حداکثر مقاومت به چسب است. نتایج این تحقیقات همچنین نشان دهنده افزایش مقاومت اتصال دوبل چوبی، با افزایش میزان مصرف چسب، فارغ از نوع چسب مورد استفاده است (۷ و ۸).

با توجه به گستردگی کاربرد روزافزون چندسازه MDF و انواع اتصالات پیچ، دوبل و الیت در صنعت مبلمان، تحقیق حاضر با هدف اندازه گیری و مقایسه مقاومت برشی جانبی انواع این اتصال ها در حالت تعییه شده در MDF و همچنین امکان جایگزینی اتصالات الیت

امروزه تولید مبلمان در سطح جهانی به سرعت رو به گسترش بوده که یکی از دلایل مهم این امر افزایش استفاده از انواع چند سازه های چوبی در تولید آن می باشد (۱۱). یکی از انواع این چند سازه ها تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) است که مصرف سالیانه رو به افزایش آن در داخل کشور ایران ۵۰۰۰۰۰ و در سطح جهانی ۳۵۰۰۰۰۰۰ متر مکعب می باشد^۱.

نقشه حساس هر سازه مبلمانی به عنوان یک محصول چند جزئی اتصالات آن است؛ به طوری که اجزاء اغلب در محل اتصال از یکدیگر جدا شده و وقوع این اتفاق در اعضاء فراوانی بسیار کمتری دارد (۱). امروزه به علت تغییر در ساخت و سازها از اماکن مسکونی سنتی بزرگ به آپارتمانهای کوچک، همچنین نیاز به مبلمان کوچک و چند منظوره و متعاقب آن عرضه چند سازه های چوبی جدید و توسعه آن به عنوان مواد اولیه در ساخت مبلمان، اتصالات متفاوتی نیز در ساخت مبلمان با توجه به مقاومت، شکل مورد نیاز و صفحه ای یا ماسیو بودن استفاده می شود که می توان به انواع دوبل چوبی، پیچ و اتصالات الیت^۲ به عنوان اتصالهایی که در مبلمان صفحه های دارای کاربرد گستردگی می باشند، اشاره کرد (۲). تحقیقاتی نیز در زمینه خواص مکانیکی این اتصالات انجام گرفته است؛ از جمله:

Chou - و همکاران (۱۹۹۸) به بررسی مقاومت اتصال دوبل چوبی آغشته شده با چسب های اوره فرم آلدھید و پلی وینیل استات پرداختند. براساس بخشی از نتایج بدست آمده از این مطالعه که حاصل آزمایش نمونه هایی به شکل T می باشد، تحمل اتصال آغشته شده با چسب

۱- به نقل از سایت اینترنتی سازمان بین المللی خواروبار جهانی (FAO)، سایت اینترنتی وزارت صنایع و سایت اینترنتی وزارت بازرگانی 2-ready-to-assemble

MOE=161Mpa روکش شده با روکش‌های کاغذی و ضخامت $16/3$ میلی متر استفاده شده است.

۲-۲- چسب

در تیمارهایی که اتصال آنها به همراه چسب می‌باشد (جدول ۳) چسب‌های پرصرف و در دسترس مانند پلی‌وینیل استات و اوره فرم‌آلدھید بکار گرفته شده است.^۲

بهجای دو اتصال دیگر با توجه به مصرف رو به گسترش آن، انجام گرفته است.

مواد و روشها

۱- تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF)

در این بررسی از MDF استاندارد^۱ وارداتی از کشور ترکیه با وزن مخصوص 0.7 gr/cm^3 و $MOR=30 \text{ Mpa}$ و

جدول ۱- مشخصات چسب‌های استفاده شده

درصد سخت کننده به کل چسب	نوع سخت کننده	درصد مواد جامد در چسب مایع	دانسیته gr/cm^3	P.H	رنگ ظاهری	مشخصات	
						نوع چسب	پلی وینیل استات
-	-	۴۰	۰/۷	۳	سفید	پلی وینیل استات	پلی وینیل استات
۱/۵	سولفات آمونیوم	۶۰	۰/۸	۳	شیری	اوره فرم‌آلدھید	اوره فرم‌آلدھید

۲-۳- دوبل چوبی

جهت ساخت نمونه‌های آزمایشی این اتصال، از دوبل‌های صاف و آجادار ساخته شده از گونه ممرز^۳ با دانسیته 0.8 g/cm^3 بر سانتی متر مکعب (با توجه به رایج بودن آن در بازار مصرف) در دو قطر 8 و 10 mm و طول: "۴ برابر ضخامت" استفاده شده است (شکل ۲).

۴- پیچ

پیچ برای اتصال‌های باز شدنی^۴ و باز نشدنی بکار برده می‌شود (۱)؛ از جمله پیچ‌های مورد استفاده برای اتصال قطعات MDF به یکدیگر، می‌توان به پیچ سر

- نوع و درصد سخت کننده چسب پلی وینیل استات جزء فرمول تجاری کارخانه سازنده می‌باشد.

۱- اوره فرم‌آلدھید

این چسب از انواع پودری ساخت ایران با علامت استاندارد خریداری شد و با نسبت ماده خشک 50% آماده و استفاده گردید. در این مطالعه چسب اوره فرم‌آلدھید به عنوان یک فاکتور متغیر در نظر گرفته شد و مشخصات آن در جدول ۱ نشان داده شده است.

۲- پلی وینیل استات

چسب پلی وینیل استات بکاررفته در ساخت نمونه‌های این مطالعه بصورت مایع از انواع استاندارد موجود در بازار مصرف داخل فراهم شد که مشخصات آن در جدول ۱ نشان داده شده است.


1-TS EN 64 standards

۲- براساس منبع^۵، امکان استفاده از این چسب بصورت سرد وجود دارد

3- corpinus betulus

۴- سازه‌ای که از پیچ در آن استفاده شده، می‌توان با توجه به: نوع چوب یا چند سازه بکاررفته در آن، استفاده از یک مهره پلاستیکی یا فلزی (مادگی یا روپللاک)، تعویض آن پس از هر بار باز شدن با پیچی بلندتر و ...، برای دفعات محدود و نامحدودی باز و بسته کرد.

مختلف از نظر نوع چسب بکاررفته برای اتصال مهره پلاستیکی به تخته و همچنین در حالت تلفیق شده با اتصال دوبل چوبی (بدون آغشتنگی به چسب) اندازه‌گیری شده است (شکل ۱).



شکل ۱- اتصال گوشه‌ای فلزی واشو در حالت‌های بادوبل و بدون دوبل

۲-۲-۵- اتصال الیت بدون مهره

شکل این اتصال نیز مانند اتصال قبل است با این تفاوت که ابعاد هر بخش صفحه نبشی شکل $40 \times 40 \times 2$ میلیمتر و اتصال نیز بوسیله پیچ و بدون استفاده از چسب و مهره پلاستیکی (رولپلاک) به تخته وصل می‌شود (شکل ۲). مقاومت این اتصال نیز به شکلی مشابه اتصال الیت مهره دار در حالت‌های همراه با اتصال دوبل و بدون آن بررسی گردیده است.



الف



ب

مخروطی شکافدار، پیچ سر گرد با شکاف طولی و شکاف چهارسو، پیچ سر عدسی، پیچ سر تخت خزینه‌ای و پیچ تلگرافی اشاره کرد(۴). در ساخت نمونه‌های اتصال پیچ این مطالعه از پیچ‌هایی به قطر ۵ و ۶ میلیمتر که طول آنها به ترتیب ۶۴ و ۴۹ میلیمتر است (شکل ۲) استفاده گردیده. این پیچ‌ها از فولاد کم کربن ساخته شده، طول قسمت دندانه‌دار (رزوه) در آنها به ترتیب ۴۰ و ۳۵ میلیمتر و تعداد دندانه‌ها نیز به ترتیب ۱۴ و ۱۹ عدد است.

۲-۵- اتصال الیت

رویکرد به استفاده از اتصالهای الیت به لحاظ نوع سازه‌هایی که امروزه تولید می‌شوند رشد چشمگیری داشته و ضرورت استفاده از آنها، هرچند از نظر مقاومت ضعیفتر از اتصالهای پیچ می‌باشند، اجتناب ناپذیر است؛ این در حالی است که تاکنون تحقیقات اندکی در رابطه با مقاومت این اتصالها انجام گرفته است (۱۲). بنابراین در این مطالعه به بررسی مقاومت برشی جانبی دو نوع از انواع این اتصالات، پرداخته شده است.

۵-۱- اتصال گوشه‌ای فلزی مهره‌دار

این اتصال به شکل نبشی بوده و از دو بخش عمود برهم تشکیل می‌شود، ابعاد هر بخش که بر روی یکی از تخته‌ها قرار می‌گیرد $28/1 \times 24 \times 3$ میلیمتر است. در هر بخش سوراخی جهت تعییه پیچ وجود داشته و این اتصال بوسیله پیچی به طول ۱۲ و قطر ۴ میلی‌متر به تخته متصل می‌شود. اتصال پیچ به تخته نیز با مهره پلاستیکی (رولپلاک) از جنس پلاستیک فشرده است که قطر خارجی آن ۱۰ میلی‌متر و دارای سطحی آجادار است (شکل ۲). مقاومت برشی جانبی این اتصال در حالت‌های

- براساس بازدید حضوری انجام گرفته از شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مبلمان منزل و اداری، دکوراسیون و معماری داخلی



شکل ۳- نمونه اتصال T شکل ساخته شده



ج



د

شکل ۲- نمونه‌ای از اتصال دوبل چوبی (الف)،

پیچ (ب)، گوشه‌ای فلزی واشو بدون مهره (ج)

پیچ گوشه‌ای فلزی واشو مهره‌دار (د)

۶-۲- نمونه‌های آزمایشی

برای ساخت نمونه‌های آزمایشی در این بررسی، قطعات MDF به ابعاد 200×80 میلی‌متر به وسیله اره گرد از ورق اصلی بریده شد و پس از متعادل‌سازی در محیط آزمایشگاه به مدت ۲ هفته، بوسیله ۱ عدد از هر اتصال مورد نظر و با توجه به استاندارد (۱۳) و روش بکار رفته در تحلیل Chou و همکاران (۶)، به شکل T به یکدیگر متصل شدند.

اتصالات مورد بررسی به طور کلی به چهار دسته زیر تقسیم شدند و مشخصات مربوط به هر تیمار در جدول ۲ نشان داده شده است:

- اتصال دوبل چوبی - اتصال پیچ
- اتصال الیت مهره‌دار - اتصال الیت بدون مهره

جهت تعیین مقاومت برشی جانبی هر یک از تیمارها، یک قسمت از نمونه مربوطه به ستون جانبی دستگاه ثابت و بخش دیگر آن بارگذاری و بدین ترتیب تحمل هر اتصال در برابر بار وارد شده ثبت گردید (شکل ۴). دستگاه کشش و فشار (یونیورسال) مورد استفاده در این مطالعه ساخت ایران می‌باشد. پس از آزمایش هر نمونه براساس نمودار بدست آمده حداکثر مقاومت (بالاترین نقطه ارتفاع نمودار) و شکل شکست ثبت گردید (شکل ۵).

تحتانی تعییه شد. نمونه‌های ساخته شده پس از مونتاژ به مدت ۲۴ ساعت در پرس دستی قرار داده شدند.^۲

- روش ساخت نمونه‌های اتصال پیچ

براساس منبع ۲، قبل از تعییه هر یک از پیچ‌ها سوراخ راهنمایی با قطر ۱ میلی‌متر کمتر از قطر پیچ و طولی برابر طول پیچ در محل اتصال ایجاد گردید. در اتصال‌هایی که در آنها چسب بکاررفته روش تخته عمودی در محل اتصال برداشته و تمام منطقه اتصال ۲ تخته با چسب آغشته شده است.

- روش ساخت نمونه‌های اتصال الیت بدون مهره

هر یک از این اتصال‌ها به وسیله ۲ عدد پیچ به تخته متصل می‌شوند، قطر سوراخ تعییه شده در تخته‌ها ۱ میلی‌متر کمتر از قطر پیچ بوده و چسبی در این اتصال‌ها بکاررفته است. در انواع اتصال تلفیق شده با اتصال دوبل، دوبلی به قطر ۱۰ میلی‌متر، طول ۳ سانتی‌متر و بدون استفاده چسب در محل اتصال تعییه شده است (شکل ۱).

- روش ساخت نمونه‌های اتصال الیت مهره‌دار

در این نمونه‌ها پس از ایجاد سوراخی به قطر ۱ میلی‌متر کمتر از قطر مهره پلاستیکی (رولپلاک) و آغشته سازی آن به چسب، مهره یادشده تعییه و اتصال نصب شده است. انواع با دوبل این اتصال مشابه نمونه‌های الیت بدون مهره می‌باشند.

- سرعت بارگذاری

سرعت بارگذاری در آزمایش‌های انجام گرفته با توجه به استاندارد پیش گفته ۲ میلی‌متر در دقیقه تنظیم گردید.

^۲- این پرس‌ها که به پرس پیش‌دستی نیز مشهورند از نوع شماره ۳۰

(با طول بازوی ۳۰ سانتی‌متر) بوده و پیچ آنها پس از برخورد با نمونه در طی ۴ - ۵ ثانیه به وسیله نیروی دست محکم می‌شود.

نیرویی که بطور معمول وارد می‌سازند ۱۲۰۰ نیوتون و شرایط دمایی آنها همان دمای آزمایشگاه است.



شکل ۴- نمونه در حال بارگذاری



شکل ۵- نمونه‌ای از طراحی‌های حاصل از آزمایش هریک

از نمونه‌ها (محور عمودی: مقدار بارگذاری به نیوتون،

محورافقی: جابجایی فک دستگاه به میلی‌متر)

روش ساخت نمونه‌های اتصال دوبل

با توجه به نتایج تحقیق اکلمن (۷و۸) مبنی بر ضرورت استفاده از چسب در ساخت اتصال دوبل، در نمونه‌های این تحقیق نیز از چسب و برای سوراخ کردن تخته‌ها از مته‌هایی با قطر برابر قطر دوبل^۱ استفاده گردید. به دلیل نهفته بودن این اتصال، ۱۲ میلی‌متر از طول دوبل در قسمت فوقانی اتصال T شکل و بقیه آن در قسمت

۱- براساس روش پیشنهاد شده در منبع ۴

نتایج

یک اتصال دوبل، پیچ و یا الیت که بین دو قطعه تخته عمود بر هم قرار دارد در هنگام استفاده از سازه‌ای که در آن تعییه شده تحت تأثیر بار برشی جانبی قرار گرفته و بدین جهت نیز در این بررسی به اندازه‌گیری این مقاومت پرداخته شده است (جدول ۲). برای مقایسه مقاومت هر یک از این اتصالات با یکدیگر شدن، ابتدا آزمون همگنی واریانس و تحلیل واریانس یک طرفه (جدول ۳ و ۴) و سپس با توجه به معنی دار بودن مقدار P در سطح٪۹۹ آزمونهای تکمیلی برای مقایسه‌های چندگانه محاسبه و اتصال‌های هم گروه تعیین شدند (جدول ۵).

- طرح آماری

میانگین مقاومت‌ها با استفاده از نمونه‌های تکرار شده (۵ نمونه برای هر تیمار) برای هر حالت اتصال محاسبه شده است. برای مقایسه کلی میانگین مقاومت‌ها تجزیه واریانس یک طرفه و آزمونهای تکمیل tukey و Q.E.G.W متغیرها بر مقاومت هر یک از اتصالات نیز تجزیه واریانس دو یا چند طرفه و همچنین آزمونهای تکمیلی پیش گفته محاسبه شده است. برای انجام این محاسبات از نرم افزار spss10 استفاده شد.

جدول ۲- مشخصات انواع اتصالات مورد بررسی (تیمارها) و مقاومت برشی جانبی آنها

نوع اتصال	قطرب	نوع چسب	سطح دوبل	شماره تیمار	مقاومت اتصال (نیوتن)	انحراف معیار
		اوره فرم آلدید	صف	۱	۷۰/۰۴	۸/۱۶
	دوبل	اوره فرم آلدید	آجدار	۲	۸۶/۳	۱۵/۵۶
	۸	پلی وینیل استات	صف	۳	۶۰/۶	۱/۶۸
		اوره فرم آلدید	آجدار	۴	۸۱/۲۴	۱۰/۶
	۱۰	اوره فرم آلدید	صف	۵	۷۶/۴۴	۴/۱۶
		اوره فرم آلدید	آجدار	۶	۹۱/۷۶	۳/۵
		پلی وینیل استات	صف	۷	۷۵/۷۶	۵/۶۴
		بدون چسب	آجدار	۸	۸۳/۸۴	۷/۶۵
			-	۹	۱۷۰/۳۲	۹/۴
	۵	اوره فرم آلدید	-	۱۰	۱۴۷/۰۴	۱۹/۴۲
		پلی وینیل استات	-	۱۱	۱۳۷/۷۶	۱۸/۴۴
	پیچ	بدون چسب	-	۱۲	۱۴۶/۸۸	۱۳/۳۹
	۶	اوره فرم آلدید	-	۱۳	۱۸۷/۰۴	۸/۱۱
		پلی وینیل استات	-	۱۴	۱۵۹/۲۴	۱۲/۷۸
		اوره فرم آلدید	-	۱۵	۹۶/۳۶	۴/۳
	شده با اتصال دوبل	پلی وینیل استات	-	۱۶	۱۰۱/۹۶	۱۳/۹۲
		اوره فرم آلدید	-	۱۷	۷۰/۶	۳/۵۱
	الیت مهره دار	پلی وینیل استات	-	۱۸	۸۸/۲۸	۲/۲۵
		بدون چسب	-	۱۹	۹۳/۷۶	۱۰/۴۱
	شده با اتصال دوبل	بدون چسب	-	۲۰	۵۱/۷۲	۱۰/۹۸

جدول ۳- نتیجه آزمون همگنی واریانس

F	درجه آزادی ۱	درجه آزادی ۲	Sig
۴/۰۳۷	۱۹	۸۰	...

جدول ۴- نتایج آزمون F تحلیل واریانس یک طرفه

گروه ها	درجه آزادی	میانگین مربعات	F	Sig	Partial eta squared
Corrected model Group	۱۹	۸۲۸۴/۸۷۶	۵۹/۴۴	...	۰/۹۳۴
	۱	۱۰۴۴۴۲۲/۶۸۱	۷۴۹۳/۱۹۴	...	۰/۹۸۹
	۱۹	۸۷۶۸۲۸۴	۹۵/۴۴	...	۰/۹۳۴

جدول ۵- نتایج آزمون تکمیلی Tukey HSD^۱

تیمارها	مقاومت تیمارهایی که بصورت افقی و عمودی در مقابل یکدیگر نشان داده شده‌اند فاقد اختلاف معنی دار هستند							
	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
۲۰	-							
۱۸	-	-						
۳	-	-	-					
۱	-	-	-	-				
۱۷	-	-	-	-				
۷	-	-	-	-	-	-		
۵	-	-	-	-	-	-		
۴	-	-	-	-	-	-		
۸		-	-	-	-	-		
۲		-	-	-	-	-		
۶			-	-	-	-		
۱۹			-	-	-	-		
۱۵			-	-	-	-		
۱۶			-	-	-	-		
۱۱				-	-	-		
۱۲				-	-	-		
۱۰				-	-	-		
۱۴				-	-	-		
۹				-	-	-		
۱۳				-	-	-		

۱- آزمون R.E.G.WQ نیز محاسبه گردید که با توجه به شباهت نتایج حاصل با نتایج نشان داده شده در جدول ۵، از ذکر آن خودداری شده است.

R.E.G.WQ و tukey استفاده شد و از نشان دادن دوباره نتایج مشابه آزمون همگنی واریانس، خود داری گردیده است. بر اساس جداول های ۲ و ۵، مقاومت اتصال پیچ شماره ۶ در حالت های همراه با چسب و یا بدون چسب، دارای بیشترین مقدار و اختلاف معنی دار آماری با سایر اتصالات مورد بررسی می باشد. پس از اتصالات پیچ "انواع اتصالات الیت تلفیق شده با اتصال دوبل" و سپس "انواع اتصالات دوبل صاف و الیت" قرار دارند که مقاومت این دو گروه از اتصالات نیز دارای اختلاف معنی دار آماری با یکدیگرند. مقاومت بیشتر اتصالات دوبل از اتصالات الیت با نتیجه تحقیق Güntekin یکسان می باشد(۵).

با توجه به معنی دار بودن مقدار P (جدول ۴)، فرضیه صفر مبنی بر عدم اختلاف بین گروه ها رد و از آنجاییکه آزمون F در کل معنی دار است، آزمون های تکمیلی برای مقایسه میانگین های مقاومت بر شی جانبی اتصالات انجام گرفته است. بر اساس نتیجه نشان داده شده در جدول ۵، حداقل مقاومت یکی از تیمارها دارای اختلاف معنی دار آماری با سایر تیمارها بوده که آزمون های تکمیلی (جدول ۵) جزئیات این مسئله را مشخص می سازند. به دلیل معنی دار بودن آزمون همگنی واریانس در سطح ۹۹٪ (جدول ۳) در اینجا و مراحل بعدی ارائه نتایج، از آزمون های تکمیلی

جدول ۶- نتایج آزمون F تحلیل واریانس دو طرفه نمونه های اتصال پیچ

متغیر	درجه آزادی	میانگین مربعات	F	Sig	Partial etasquared ^۱
قطر پیچ	۱	۱۵۵/۰۴۱	۰/۶۰۹	۰/۴۴۳	۰/۵۴۸
نوع چسب	۲	۳۴۷۷/۰۹۷	۱۳/۶۵۸	...	۰/۴۳۸
قطر پیچ * نوع چسب	۳	۵۷۰/۵۳۷	۲/۲۴۱	۰/۱۲۸	۰/۰۲۰

متقابل ابعاد پیچ و چسب مصرفی دارای اثر معنی دار آماری بر مقاومت این اتصال نمی باشند.

جدول ۶ نشان دهنده تحلیل واریانس دو طرفه انجام گرفته بر مقاومت بر شی جانبی انواع اتصالات پیچ می باشد، بر اساس این جدول هیچ یک از عوامل مستقل و

جدول ۷- نتایج آزمون F تحلیل واریانس دو طرفه نمونه های اتصال دوبل

متغیر	درجه آزادی	میانگین مربعات	F	Sig	Partial etasquared
قطر دوبل	۱	۲۹/۴۱۲	۰/۳۴۴	۰/۰۶۲	۰/۰۱۱
نوع چسب	۱	۱۱۱/۸۹	۱/۳۰۷	۰/۲۶۱	۰/۰۳۹
نوع سطح	۱	۳۵۴/۶۳	۴/۱۴۳	۰/۰۵	۰/۱۱۵
قطر دوبل * نوع چسب	۱	۱۱۲۲/۵۴	۱۳/۱۱	۰/۰۰۱	۰/۰۹۱
قطر دوبل * نوع سطح	۱	۱۵۶۱/۲۵	۱۸/۲۳۴	...	۰/۰۳۶۳
نوع چسب * نوع سطح	۱	۷۰۶/۴۴	۸/۲۵	۰/۷۰۰	۰/۰۲۰
قطر دوبل * نوع چسب * نوع سطح	۱	۳۸۶/۲۶۲	۴/۵۱۱	۰/۰۴۱	۰/۱۲۴

۱ (میջور اتا) عبارت است از واریانس نتیجه که در اثر تغییر اعمال شده در هر تیمار بوجود آمده است.

ارائه شده در تحقیق نوری (۹) که به بررسی مقاومت اتصال دوبل در تخته خرد چوب پرداخته است، یکسان می‌باشد. براساس جدول ۲، مقاومت اتصالهای دوبل ۸ میلیمتری در حالت آگشته شده با چسب اوره فرم آلدھید بیشتر از پلی وینیل استات است که این نتیجه نیز با نتیجه تحقیق Chou و همکاران همخوانی دارد(۴).

در جدول ۷، تحلیل واریانس چند طرفه مقاومت برشی جانبی انواع اتصالات دوبل نشان داده شده است. براساس این جدول، اثر عامل نوع سطح به صورت مستقل و اثر عوامل قطر دوبل - نوع چسب، قطر دوبل - نوع سطح، نوع چسب - نوع سطح و قطر دوبل - نوع چسب - نوع سطح، به شکل متقابل، بر مقاومت این اتصال معنی دار می‌باشند. این نتیجه با نتیجه

جدول ۸- نتایج آزمون F تحلیل واریانس دو طرفه نمونه‌های اتصال الیت مهره‌دار

متغیر	درجه آزادی	میانگین مربعات	F	Sig	Partial Eta squared
استفاده از دوبل	۱	۱۶۱۶/۴۰۲	۲۲/۴۹۲	۰۰۰	۰/۵۴۸
نوع چسب	۱	۸۹۵/۱۲۲	۱۲/۴۵۵	۰۰۳	۰/۴۳۸
استفاده از دوبل * نوع چسب	۱	۳۰۲/۶۴۲	۴/۲۱۱	۰۵۷	۰/۲۰۸

تخلخل، با توجه به اینکه این تخته از الیاف ساخته شده و دارای ساختار نرمی نیز می‌باشد، دندانه‌های پیچ به دلیل شکل مخروطی و حرکت چرخشی آن هنگام نفوذ در تخته، کاملاً در بین الیاف قرار گرفته و اتصال محکمی را بوجود می‌آورند. شکل شکست نمونه‌های این اتصال هیچ تخریبی را در دندانه‌های پیچ فولادی نشان نداده و در مقابل شکست تخته‌ها پیچ‌ها تنها خم شده‌اند، این شکل شکست با مدل III، مدل حد تسلیم شکست اتصال دو عضوی چوبی با پیچ، مطابقت می‌کند. (۲)

در نمونه‌های شکسته شده، الیاف MDF توسط دندانه‌های پیچ کنده و پیچ فلزی خم شده است. بنابراین با تقویت آلیاژ بکار رفته برای ساخت پیچ و افزایش کیفیت چسبندگی الیاف MDF به یکدیگر، می‌توان مقاومت این اتصال را افزایش داد.


۱- با توجه به اینکه تنها دو حالت این اتصال بررسی شده به نتایج نشان داده شده در جدول ۲ و ۵ بسته کرده و تحلیل بیشتری نیاز نمی‌باشد.

جدول ۸ نشان‌دهنده تحلیل واریانس دو طرفه نمونه‌های اتصال الیت مهره‌دار می‌باشد. براساس این جدول، اثر مستقل استفاده از دوبل و اثر مستقل نوع چسب مصرفی، در سطح ۹۹٪ بر مقاومت این اتصال معنی دار می‌باشد. همان‌طور که در جدول ۲ نیز نشان داده شده، مقاومت این اتصال هنگام تلفیق با اتصال دوبل و آگشتنگی با چسب پلی وینیل استات به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

در مورد اتصال الیت بدون مهره، نتایج گرفته شده (جدولهای ۲ و ۵) نشان‌دهنده مقاومت بیشتر اتصال تعییه شده همراه با دوبل می‌باشد. براساس جدول ۲، تلفیق این اتصال با اتصال دوبل مقاومت را بطور چشمگیری افزایش داده و براساس جدول ۵ نیز مقاومت دو حالت بررسی شده این اتصال، دارای اختلاف معنی دار آماری با یکدیگر هستند.^۱

بحث

پاسخ این سؤال که چرا اتصال پیچ دارای بیشترین مقاومت است، باید در شکل و ساختار تخته‌های MDF و پیچ جستجو کرد. تخته MDF تخته‌ایست همگن و بدون



$$Z = \frac{K_D D + F_{em}}{K_D (Z + R_e)} \quad \text{مد } III_s$$

باشد، افزایش نداده است (جدول ۲ و ۷)؛ اما افزایش قطر دوبل همراه با تغییر نوع چسب که استحکام بیشتر دوبل همراه با افزایش سطح آغشته به چسب تغییر یافته می‌باشد، افزایش استحکام دوبل همراه با آجدار شدن سطح آن و همچنین افزایش سطح آغشته به چسب همراه با آجدار شدن^۱، اثر معنی‌دار سه عامل متقابل مربوطه بر مقاومت برشی جانبی را منجر گردیده شده است (سطوح های چهارم، پنجم و ششم جدول ۸).

معنی‌دار بودن اثر تغییر همزمان این سه فاکتور در آخرين سطر جدول ۸ نیز تأیید بر تحلیل فوق می‌باشد. براساس این نتایج، مقاومت اتصال ساخته شده با استفاده از دوبل آجدار با قطر ۱۰ میلی متر و آغشته به چسب اوره فرم آلدهید نسبت به سایر حالات بررسی شده در این تحقیق بیشتر و افزایش این مقاومت نیز از طریق استفاده از دوبل‌های ساخته شده از چوب‌هایی سخت‌تر، امکان پذیر می‌باشد.

افزایش مقاومت انواع اتصالات الیت در حالات تلفیق با اتصال دوبل (جدول ۲) و همچنین اثر معنی‌دار این عامل بر مقاومت برشی جانبی اتصال (جدول ۸) امری کاملاً بدیهی می‌باشد؛ چنانچه در این حالت یک اتصال به اتصال یادشده اضافه شده و در نتیجه مقاومت نیز با توجه به نتایج گرفته شده به مقدار زیادی افزایش می‌یابد.

۱- در این عامل متقابل، آجدار شدن دوبل ضمن داشتن اثر مثبت بر استحکام چسبندگی آن به دیواره سوراخ، سطح آغشته به چسب را نیز افزایش داده است.

براساس گروه‌بندی نشان داده شده در جدول ۵، انواع اتصالات پیچ بررسی شده در حالت‌های مختلف از نظر کاربرد چسب، نوع چسب و ابعاد در یک گروه قرار گرفته و مقاومت تیمارهای مورد مطالعه فاقد اختلاف معنی‌دار آماری با یکدیگرند. اتصال‌هایی که در آنها از چسب استفاده می‌شود در هیچ حالتی به صورت سطوح صاف نبوده و فیلم چسب در بین قطعاتی که در داخل یکدیگر چفت می‌شوند، قرار می‌گیرد. این در حالیست که در نمونه‌های پیچ این تحقیق، دو سطح صاف به یکدیگر چسبانده شده‌اند (استحکام چسبندگی کم)، معنی‌دار نبودن اثرهای مستقل و متقابل عوامل متغیر بر مقاومت این اتصال را می‌توان به افزایش ناچیز مقاومت در اثر استفاده از چسب و همچنین استفاده از پیچ شماره ۶ با ابعادی بزرگ‌تر بجای پیچ شماره ۵، نسبت داد.

بررسی نمونه‌های شکسته شده انواع اتصالات دوبل نمایانگر شکست دوبل در بین ۲ تخته است. عدم لیز خوردن دوبل در سوراخ هنگام وارد شدن بار برشی جانبی به نمونه‌های مربوطه، معنی‌دار بودن اثر مستقل عامل سطح را بر این مقاومت توجیه می‌نماید. دوبل‌های آجدار در اثر وارد شدن بار از جای خود حرکت نکرده و در نتیجه پدیده شکست رخ می‌دهد.

تغییر قطر دوبل از ۸ به ۱۰ میلیمتر و نوع چسب از پلی وینیل استات به اوره فرم آلدهید، مقاومت مورد نظر را تا حدی که اثر این عوامل به صورت مستقل معنی‌دار

همچنین این اتصال برای سازه‌هایی که می‌بایست در محل استفاده مونتاژ شوند اتصال مناسبی می‌باشد.

۲- بکارگیری انواع اتصال دوبل و الیت در موارد مشابه از نظر استحکام امکان‌پذیر می‌باشد ولی به لحاظ ضرورت آپارتمان‌نشینی و مقرون به صرفه بودن عرضه تولیدات به صورت بسته بندی به بازار، اتصال الیت مناسبتر است.

منابع مورد استفاده

-ابراهیمی، قنبر؛ ۱۳۸۶. طراحی مهندسی سازه مبلمان، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، ۴۹۱ صفحه.

-توبه خواه فرد، داود؛ ۱۳۷۳. رسم فنی ۲، چاپ و نشر ایران، تهران، ۱۲۵ صفحه.

-نوری، حبیب؛ ۱۳۸۲. بررسی افزایش مقاومت اتصال دوبل در تخته خرد چوب، پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۱۵ صفحه.

-نیک بخت، محسن؛ م، لطفی نیا؛ ۱۳۸۲. فرایند اجرای پروژه، شرکت صنایع آموزشی، تهران، ۲۱۸ صفحه.

-ویژگی ها و روش های آزمون چسب چوب بر پایه اوره فرم آله‌های، استاندارد شماره ۳۲۶۲ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول، ۲۲ صفحه.

- Chou C. hung C., 1989, Effects of hygroscopic treatments on bending strength of dowel joints. Adhesive thecnology and bonded tropical wood production 29, p.602-605

- Eckel man, C.A. forest products journal ,1969, 29(1),48.

- Eckel man, C.A Cassenos, D.L.forest products journal ,1985, 35(5). 55.

-Güntekin E .performances of furniture joints ready for fitting. ,2004, Wood technic turkey (5).17-21.

- Kasal, A. sener, S. belgin, M. Efe, H. ,2006, Bending strength of screwd corner joints with different materials. G.U. journal of science 19(3): 155-161

- Musa Atar, Ayhan Özçifci ,2008, The effects of screw and back panels on the strength of corner joints in case furniture, materials and design 29519-525

- Osman Goktas ,2004, effect of hole diameter, hole distance from the edge, and material properties on lateral pin holding strength of medium density fiberboard and particle board, forest products journal, Vol 52, no 12

- Test methods for mechanical Fasteners in wood, 2002, ASTM STANDARDS. D1761-88.

دلیل معنی‌دار بودن اثر مستقل نوع چسب بر مقاومت اتصال الیت مهره‌دار، خارج شدن مهره از داخل تخته هنگام شکست نمونه‌های مربوطه می‌باشد که نشان‌دهنده اهمیت چسب مورد استفاده به عنوان یکی از عوامل اساسی نگهدارنده مهره در سوراخ ایجاد شده در تخته است. استفاده از چسب پلی وینیل استات به عنوان چسبی که در این اتصال (اتصال میان مهره پلاستیکی و صفحه MDF) مقاومت بیشتری را پدید آورده است همراه با دوبل، مقاوم‌ترین حالت این اتصال را از میان موارد بررسی شده در این مطالعه پدید آورده، بزرگ کردن ابعاد پیچ و مهره مربوطه همراه با تقویت نبیشی فلزی و بهینه سازی فرمول چسب از جمله راهکارهای افزایش مقاومت این اتصال امروزی و پاسخگوی مقاومت مورد نیاز می‌باشد.

شکست نمونه‌های اتصال الیت بدون مهره نیز در اثر بیرون آمدن پیچ اتصال از داخل تخته است که ابعاد بسیار کوچک این پیچ‌ها استحکام کم اتصال را کاملاً توجیه می‌نمایند. براساس جدولهای ۲ و ۵، مقاومت برشی جانبی انواع اتصالات الیت بدون مهره نیز در حالت تلفیق شده با اتصال دوبل نسبت به حالت دیگر به مقدار زیادی افزایش یافته و دارای تفاوت معنی‌دار آماری با یکدیگر می‌باشند؛ مقاومت این اتصال را نیز می‌توان با بزرگتر نمودن پیچ بکاررفته در آن افزایش داد.

در مجموع براساس نتایج این تحقیق می‌توان از اتصال‌های مورد بررسی در مصنوعات ساخته شده با چندسازه MDF به شرح زیر استفاده نمود:

۱- مقاومت اتصال پیچ از انواع دوبل و الیت بیشتر بوده که با توجه به جنبه‌های اقتصادی استفاده از پیچ شماره ۵ بدون استفاده از چسب در محل اتصال، توصیه می‌شود؛

Lateral holding strength of wooden dowel, screw and ready-to-assemble joints (RTA joints) constructed of Medium Density Fiberboard (MDF)

Ghofrani, M.*¹and .Noori, H²

1*- Assistant Professor, civil engineering faculty, shahid rajaee teacher training university Email: Email: Ghofrahi@srtpu.edu
2- Senior expert, wood and paper science and technology, Civil engineering faculty, shahid rajaee teacher training university

Received: Sep., 2008

Accepted: May, 2009

Abstract

In the present study the strength of different kinds of wooden dowels, screws, and ready-to-assemble joints (RTA joints) used in medium density fiberboards (MDF) were assessed and compared for their lateral shear strength. The T-form specimens (20 cm × 8 cm) were comprised of two MDF parts in compliance with ASTM D1761 standard. Five specimens for each treatment were made and a total of 20 treatments were designed; treatments in this study are as follows: *Rough as well as smooth dowel joints with 8 and 10 mm diameter, using urea-formaldehyde and poly-vinyl acetate adhesives; Screw joints, sizes 5 and 6, with or without urea-formaldehyde as well as poly-vinyl acetate adhesives; And, different kinds of RTA joints.* Results indicate that different kinds of screw joints show the most powerful joints in comparison with other kinds of joints; but there was no significant difference between different kinds of screw joints. Therefore, having economical points of view in mind, screw joints size 5 is recommended to be used without adhesive. The effect of dowel surface as independent variable was statistically significant, while the interaction effect of dowel diameter, adhesive, and quality of dowel surface on lateral shear strength, as well as the independent and interaction effects of two factors of combined wooden dowel along with joint, and adhesive on the strength of RTA joint (that has nuts) were statistically significant.

Keywords: Wooden dowel, Screw, Ready-to-Assemble Joints, Lateral Shear Strength, Poly-Vinyl Acetate, Urea-Formaldehyde, Medium Density Fiberboard.