

تولید تخته خرد چوب با استفاده از چسب اوره فرمالدهید اصلاح شده با تانن فرمالدهید

سیما سپهوند^{۱*}، سعید ضیایی خسرو شاهی^۲ و تقی طبرسا^۳

*- نویسنده مسئول، دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوردهای چند سازه چوبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پست الکترونیک: simasepahvand@yahoo.com

- دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

- استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تاریخ پذیرش: اسفند ۱۳۹۱

تاریخ دریافت: اردیبهشت ۱۳۹۱

چکیده

در این تحقیق با استفاده از مخلوط تانن فرمالدهید و چسب اوره فرمالدهید تخته خرد چوب ساخته شده و ویژگی های آن مورد بررسی قرار گرفت. تخته های آزمایشی با توجه به عوامل متغیر شامل درصد جایگزینی تانن فرمالدهید در اوره فرمالدهید (سطوح صفر، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد) و زمان پرس (۱۲ و ۱۵ دقیقه) ساخته شده و خواص آنها اندازه گیری شد. داده های به دست آمده در قالب طرح فاکتوریل دو عامله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که جایگزین کردن ده درصد رزین اوره فرمالدهید با تانن در هر دو زمان پرس ۱۲ و ۱۵ دقیقه، مقدار واکنشی کمترین ضخامتی پس از ۲ و ۲۴ ساعت غوطه وری در آب کاهش و چسبندگی داخلی افزایش یافت. این تغییر بر مدول گسیختگی (MOR) و مدول الاستیسیته (MOE) اثر معنی داری نشان نداد. به طور کلی نتایج این بررسی نشان داد که جایگزینی در مقادیر کم تانن رزین UF به عنوان چسب ساخت تخته خرد چوب مناسب می باشد. به طور که خواص رطوبتی تخته های ساخته شده با نسبت جایگزینی ۱۰:۹۰ بسیار نزدیک به مقادیر مجاز این خواص برای مصارف بیرونی تخته خرد چوب بود.

واژه های کلیدی: تخته خرد چوب، چسب تانن - اوره فرمالدهید، زمان پرس، مدول گسیختگی، چسبندگی داخلی.

جاگاه برتری نسبت به سایرین دارد. معمول ترین چسب-های چوب که امروزه استفاده می شود رزین های اوره فرمالدهید و فنول فرمالدهید هستند که البته مهمترین عیب رزین اوره فرمالدهید، ضعیف شدن و از بین رفتن اتصالات آن در اثر رطوبت با تغییر عوامل جوی می باشد. به علاوه می توان به حضور فرمالدهید و سمی بودن آن اشاره کرد. ماده اولیه رزین اوره فرمالدهید بر پایه نفت

مقدمه فراورده های صفحه ای تولید شده از چوب و مواد لیگنو سلولولزی (اوراق فشرده چوبی) شامل انواع تخته لایه، تخته فیبر و تخته خرد چوب و غیره می باشند و امروزه جایگاه ویژه ای در زندگی روزمره انسان پیدا کرده اند. در بین این اوراق فشرده چوبی، تخته خرد چوب به علت قابلیت آن در مصرف پسماندها و چوب های کم ارزش

در سطح قابل قبولی به کار رفت. استفاده از این نوع چسب دارای ثبات ابعادی بهتر، گیرایی سریعتر و زمان پخت کوتاه‌تری است؛ همچنین مقاومت به رطوبت نیز در مقایسه با چسب UF بهتر بوده است. Boquillion و همکاران (۲۰۰۴) در یک مطالعه اثر نوع رزین اوره‌فرمالدهید و یک رزین روغنی را بر چسبندگی داخلی، مقاومت خمشی و واکشیدگی ضخامتی تخته خرد چوب از کاه گندم را مطالعه نمودند. نتایج نشان داد که خصوصیات تخته‌های ساخته شده با اوره‌فرمالدهید ضعیف است اما خصوصیات تخته‌های ساخته شده با رزین روغنی، خوب بود که علت آن سازگاری زیاد کاه گندم و رزین روغنی است. Pichelin و همکاران (۲۰۰۶) چسب‌های تانی بدون فرمالدهید ساختند که در محدوده استاندارد ژاپن JIS A 5908 قرار داشت. آنها تانی می‌موزا را با هگزامین در اسیدیته ۱۰ مخلوط نمودند. نتایج آزمایشها نشان داد سازوکار این واکنش به صورت تجزیه آهسته هگزامین با متیلن آمینو- ایمینو واکنش‌پذیر و بعد از آن واکنش خیلی سریع با تانی است. رزین حاصل تحت این شرایط هرگز به فرمالدهید تجزیه نمی‌شود و حتی هگزامین آزاد در چسب هگزامین تانی یافت نشد و زمان ژله‌ای شدن آن نیز کم شد. Kim و همکاران (۲۰۰۷) که از چسب‌های اوره‌فرمالدهید، تانی-اوره‌فرمالدهید و هیبرید ملامین فرمالدهید- پلی ونیل استات برای ساخت کفپوش‌های مهندسی شده به منظور کاهش انتشار فرمالدهید از ترکیبات گازهای آلی فرار استفاده کردند به این نتیجه رسیدند که انتشار گاز فرمالدهید و ترکیبات گازهای آلی فرار در چسب اوره‌فرمالدهید بیشتر از تانی- اوره‌فرمالدهید است و انتشار گاز فرمالدهید از تانی- اوره‌فرمالدهید بیشتر از هیبرید ملامین فرمالدهید- پلی

می‌باشد و منابع نفتی محدود و تجدیدناپذیرند. برای حل این مشکلات و حمایت از رشد افزایشی صنعت فرآورده‌های چوبی توصیه می‌شود از چسب‌هایی که سازگار با محیط‌زیست هستند استفاده شود. پژوهش‌های اولیه در مورد کاربرد تانی به عنوان چسب چوب از اوایل سال ۱۹۵۰ توسط دالتون شروع شد (ترکمن، ۱۳۸۴). نتایج تحقیقات دالتون نشان داد که برخی از مواد تانی با فرمالدهید واکنش داده و چسب‌های با مقاومت بالا به رطوبت بوجود می‌آورند. محققان استرالیایی (۱۹۷۵) گزارش کردند که اتصال چسب‌های تانی در مقایسه با رزین اوره‌فرمالدهید مقاومت به آب و پایداری ابعاد تخته خرد چوب را بهبود می‌بخشند. ترکمن و همکاران (۱۳۸۴) در یک بررسی امکان جایگزینی مواد استخراجی پوست درختان بلوط، راش و مرز را به صورت مخلوط به جای فنول در چسب فنول‌فرمالدهید در شرایط واکنش مشخص واسیدیته ۹/۵ و با نسبت مولی فنول به فرمالدهید ۱ به ۲ مورد ارزیابی قرار دادند. چسبندگی چسب حاصل از طریق اندازه‌گیری مقاومت برشی تخته لایه‌های ساخته شده در شرایط کارخانه بررسی شد. نتایج نشان داد با افزایش ۲۵ درصد فنول به مواد استخراجی، می‌توان مقاومت برشی را تا حدود دو برابر شرایط استاندارد برای چسب اوره‌فرمالدهید رساند. Pizzi (۲۰۰۰) با استفاده از تانی استخراج شده از گونه آکاسیا، چسب تانی فرمالدهید تولید کرد و اعلام نمود که برای مصرف در صنایع سلولزی مناسب است. Bisanda و همکاران (۲۰۰۳) از مخلوطی از تانی هیدرولیز شده و عصاره استخراجی از پوست درخت قهوه و اوره‌فرمالدهید برای تعیین خصوصیات مکانیکی و فیزیکی تخته خرد چوب مصرفی استفاده کردند. این مخلوط برای کاهش انتشار فرمالدهید

تقویت شده تانن / فنول فرمالدھید اقدام به ساخت تخته خرده‌چوب از کاه گندم کردند. در این تحقیق تانن در دو سطح (۱۰ و ۲۰) درصد به رزین فنول فرمالدھید افزوده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که تخته‌های شاهد خصوصیات فیزیکی بهتری از تخته‌های تیمار شده داشتند. با وجود دارا بودن شرایط استاندارد اروپایی (EN) اضافه کردن تانن به رزین فنول فرمالدھید منجر به کاهش خواص مکانیکی و فیزیکی تخته‌ها شد. به‌نحوی که افزایش دمای پرس از ۹ به ۱۲ درجه سانتی‌گراد همه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی را بهتر کرده است. هدف از این مطالعه تأثیر سطوح مختلف تانن و زمان پرس بر ویژگی‌های فیزیکی و مقاومتی تخته خرده‌چوب با استفاده از چسب تانن - اوره فرمالدھید می‌باشد.

مواد و روشها

خرده‌چوب مورد نیاز این بررسی از خرده‌چوب‌های صنعتی (راش، ممرز، انگلی و باغی) از کارخانه تخته فشرده ممتاز گلستان تهیه گردید. رزین اوره فرمالدھید از کارخانه شموشک گرگان با دانسیته ۱/۲۶۵ گرم بر سانتی‌متر مکعب تهیه شد. تانن مورد استفاده در این تحقیق به صورت پودری و از نوع تجاری و محصول کشور آلمان بود. تانن‌های تجاری بیشتر از نوع تانن‌های متراکم می‌باشند. برای ساخت چسب، پودر تانن در سه سطح ۲۰، ۱۰ و ۳۰ درصد بر اساس وزن خشک به محلول فرمالدھید ۳۵ درصد اضافه شد. برای انحلال بهتر، محلول تا دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد گرم شد و پودر تانن به آرامی به محلول اضافه شد. اسیدیته محلول تانن فرمالدھید به حدود ۴/۵ رسیده و در این شرایط رزین حالت ژله‌ای و در نهایت منعقد می‌شود. برای رساندن

ونیل استات می‌باشد. Moubrie و همکاران (۲۰۱۰) در یک بررسی برای تولید تخته سه لایه از آرد ذرت و رزین تانن - فنول فرمالدھید استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که همه تخته‌های ساخته شده خواص مکانیکی موردنظر را داشتند و همچنین مشاهده کردند که تخته‌های ساخته شده با تانن در مقایسه با فنول در برابر آب مقاوم‌تر می‌باشند. Stefani و همکاران (۲۰۰۸) فنول فرمالدھید حاوی تانن میموزا را در تولید تخته لایه با چوب اکالیپتوس به کار برداشتند و امکان استفاده از تانن را برای جایگزینی با مواد فنولیکی مضر در کاربردهای صنعتی مورد مطالعه قرار دادند. در این تحقیق افزایش تانن منجر به افزایش نسبت گیرایی چسب و افزایش گرانروی شد. همچنین افزودن تانن تأثیر قابل توجهی روی خصوصیات نهایی تخته‌های تولید شده با تانن / فنول فرمالدھید نداشت. در ساخت تخته لایه با چوب اکالیپتوس به این نتیجه رسیدند که در صورت استفاده از رزین تانن فنول فرمالدھید می‌توان رطوبت لایه‌ها را تا ۱۰ درصد در نظر گرفت. به طوری که افزودن حتی مقادیر کم تانن استخراج شده از میموزا به فنول فرمالدھید زمان انعقاد چسب و ویژگی‌های نهایی را در مقایسه با تخته‌های تولید شده با چسب PF کاهش می‌دهد. Kim (۲۰۰۹) در یک بررسی که برای اتصال روکش به سطح تخته‌های کفپوش چوبی از تانن طبیعی و هیبرید تانن - پلی ونیل استات به منظور کاهش انتشار فرمالدھید و ترکیبات گازهای آلی فرار استفاده کرد به این نتیجه رسید، هنگامی که برای اتصال روکش به تخته‌های کفپوش از تانن طبیعی استفاده می‌شود، در مقایسه با هیبرید تانن - پلی ونیل استات انتشار فرمالدھید و ترکیبات گازهای آلی فرار آن کمتر است. طبرسا و همکاران (۲۰۱۱) با استفاده از رزین

نتایج

مدول الاستیسیته و مدول گسیختگی

آنالیز واریانس داده‌ها نشان می‌دهد که در مقایسه با نمونه شاهد، اثر تانن فرمالدهید بر مدول الاستیسیته و گسیختگی در زمانهای مختلف پرس (۱۲ و ۱۵ دقیقه) در سطح اطمینان ۹۹٪ معنی‌دار می‌باشد (جدول ۱). شواهد حاصل از مقایسه این ویژگی‌ها بیانگر آن است که این ویژگی‌ها (به‌جز در تیمار، شامل ۱۰٪ تانن و زمان پرس ۱۵ دقیقه) در مقایسه با نمونه شاهد کاهش یافته است. همچنین افروزن مصرف تانن فرمالدهید از ۱۰ به ۳۰٪ به لحاظ آماری موجب کاهش معنی‌دار این ویژگی‌ها در سطح اطمینان ۹۹٪ شده و آزمون دانکن آنها را در گروه‌های مجزا قرار داده است. افزایش زمان پرس از ۱۲ به ۱۵ دقیقه موجب بهبود معنی‌دار مدول الاستیسیته (در سطح ۹۹٪) و کاهش غیر معنی‌دار مدول گسیختگی تخته‌های تولیدی شده است. به‌طورکلی نتایج نشان داد که مدول الاستیسیته تخته‌های ساخته شده با چسب اوره فرمالدهید خالص به عنوان نمونه‌های شاهد، نسبت به تیمارهای مربوط به جایگزینی تانن فرمالدهید در چسب برتری دارد. به‌طوری‌که میانگین تخته‌های ساخته شده با چسب اوره فرمالدهید و زمان پرس ۱۲ دقیقه دارای بیشترین مقدار مدول الاستیسیته بوده و پس از آن زمان پرس ۱۵ دقیقه قرار دارد. نتایج نشان می‌دهد که تخته‌های ساخته شده با چسب اوره فرمالدهید دارای سختی بیشتری از تخته‌های ساخته شده با درصدهای مختلف جایگزینی تانن فرمالدهید می‌باشد. در ده درصد جایگزینی رزین با تانن به عنوان چسب برای ساخت تخته خردکوب، بهترین شرایط بین تانن فرمالدهید و رزین اوره فرمالدهید از نظر مدول الاستیسیته و سختی نمونه‌ها ایجاد شده است.

اسیدیته محلول تانن فرمالدهید به حدود ۷ از محلول هیدروکسید سدیم با غلظت ۵۰ درصد استفاده شد. سپس با استفاده از همزن مکانیکی محلول تانن فرمالدهید با رزین اوره فرمالدهید مخلوط گردید. چسب‌زنی خردکوب‌ها برای ساخت تخته‌ها با استفاده از دستگاه چسب‌زن آزمایشگاهی انجام شد. مقدار مصرف چسب ۱۲ درصد برای لایه‌های سطحی و ۱۰ درصد برای لایه‌های میانی بود. برای تشکیل کیک سه لایه خردکوب از قالبی به ابعاد $22 \times 22 \times 32$ سانتی‌متر استفاده شد. برای فشرده‌سازی کیک و ساخت تخته‌ها از پرس گرم هیدرولیکی استفاده شد. پرس مورد استفاده در این تحقیق از نوع آزمایشگاهی با نام تجاری OTT بود. فشار اعمال شده در پرس ۳۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و دمای پرس ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد، دانسیته اسمی تخته‌ها ۰/۷ گرم بر سانتی‌متر مکعب و ضخامت اسمی آنها ۱۶ میلی‌متر در نظر گرفته شد. زمان پرس نیز در دو سطح ۱۲ و ۱۵ دقیقه انتخاب شد. تخته‌های ساخته شده جهت یکنواخت شدن رطوبت و متعادل‌سازی تنش‌های داخلی به مدت سه هفته در اتاق مشروط‌سازی در دمای ۲۱ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ۶۵ درصد نگهداری شدند. پس از این مدت تخته‌ها براساس استاندارد فرانسوی CTB-S برای تهیه نمونه‌های آزمونی برش داده شدند، سپس مدول گسیختگی، مدول الاستیسیته، چسبندگی داخلی (با استفاده از دستگاه مکانیکی SCHENCK TREBEL) و ASTM A۳۷۰ اکسیدگی ضخامت مطابق با استاندارد اندازه‌گیری شد. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی و با استفاده از نرم‌افزار SAS (در سطح اطمینان آماری ۹۹٪) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

پس از آن با اختلاف کمتری در تخته‌های ساخته شده با ده درصد جایگزینی مشاهده شده است. البته در تمامی تیمارها زمان پرس ۱۵ دقیقه مدول گسیختگی و مدول الاستیسیته کمتری را به وجود آورده‌اند که علت آن را می‌توان اثر تخریبی حرارت به طور نامحسوس در زمان پرس ۱۵ دقیقه بر روی اتصال بین چسب و خرد چوب در لایه سطحی تخته دانست که این اثر تخریبی در زمان پرس ۱۲ دقیقه کمتر بوده است.


همچنین اثر متقابل تانن فرمالدهید و زمان پرس بر مقادیر مدول الاستیسیته معنی‌دار است اما این اثر در مورد مدول گسیختگی معنی‌دار نیست (جدول ۲). در مجموع بیشترین میزان مدول الاستیسیته (شکل ۱) و کمترین مدول گسیختگی (شکل ۲) در بین تخته‌های تولیدی، تخته‌های حاصل از شرایط استفاده از ۳۰٪ تانن فرمالدهید و ۱۵ دقیقه زمان پرس بوده، درحالی‌که بیشترین میزان مدول گسیختگی در نمونه‌های شاهد بدست آمده است و

جدول ۱- آزمون تجزیه واریانس اثر تانن فرمالدهید و زمان پرس بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌های تولیدی


زمان‌های مختلف پرس				سطوح مختلف تانن فرمالدهید		عوامل متغیر
میزان				میزان		
تانن ۳۰٪	تانن ۲۰٪	تانن ۱۰٪	تانن ۱٪	زمان پرس ۱۲ دقیقه	زمان پرس ۱۵ دقیقه	ویژگی‌های تخته
۰/۰۰۰۱	۰/۰۰۰۱	۰/۰۰۰۱	۰/۰۰۰۱	۰/۰۰۰۱	۰/۰۰۰۱	مدول الاستیسیته
۰/۵۱۳	۰/۰۴۳	۰/۶۳	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	مدول گسیختگی
۰/۱۲۷	۰/۲۴۱	۰/۶۸۲	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۹	۰/۰۰۰۹	چسبندگی داخلی
۰/۳۷۳	۰/۰۰۵۱	۰/۱۴۷	۰/۰۰۰۱	۰/۰۰۰۱	۰/۰۰۰۱	واکشیدگی ضخامت (۲ ساعت)
۰/۷۷	۰/۶۱۴	۰/۳۴۳	۰/۰۰۲۷	۰/۰۰۱۴	۰/۰۰۱۴	واکشیدگی ضخامت (۲۴ ساعت)

جدول ۲- اثر متقابل تانن فرمالدهید و زمان پرس بر ویژگی‌های تخته خرد چوب

انحراف معیار		F میزان	سطح معنی‌داری	ویژگی‌های تخته
۰/۰۵		۰/۰۰۰۱		مدول الاستیسیته
۲/۳۷		۰/۰۰۰۱		مدول گسیختگی
۴/۸۱		۰/۰۰۰۱		چسبندگی داخلی
۱/۳۸		۰/۰۰۰۱		واکشیدگی ضخامت (۲ ساعت)
۳/۷۱		۰/۰۰۰۱		واکشیدگی ضخامت (۲۴ ساعت)



شکل ۱- اثر متقابل زمان پرس و مقدار تانن فرمالدهید بر مدول الاستیسیته تخته‌ها



شکل ۲- اثر متقابل زمان پرس و مقدار تانن فرمالدهید بر مدول گسیختگی تخته‌ها


۹۹٪ شده است (جدول ۱). آزمون دانکن مقادیر چسبندگی تخته‌های تولیدی را در ۳ گروه مجزا قرار داد، به طوری که حداقل چسبندگی داخلی در نمونه شاهد و ۳۰٪ تانن مشاهده شده است. تخته‌های حاصل از ۱۰٪ تانن- فرمالدهید در بین تخته‌های تولیدی کمترین میزان

چسبندگی داخلی
نتایج آزمون تجزیه واریانس تأثیر درصدهای مختلف تانن فرمالدهید بر چسبندگی داخلی تخته‌های تولیدی نشان داد که افزایش مصرف تانن فرمالدهید تا ۳۰٪ موجب بهبود معنی دار چسبندگی داخلی تخته در سطح اطمینان آماری

جایگزینی تانن و حتی نمونه‌های تخته‌های شاهد که با چسب خالص ساخته شده بود برتری دارد. نتایج نشان داد که تیمار تخته‌های ساخته شده با درصد جایگزینی ده درصد و زمان پرس ۱۵ دقیقه با میانگین $1/048$ مگاپاسکال دارای بیشترین چسبندگی داخلی می‌باشد. زمان پرس ۱۵ دقیقه نسبت به ۱۲ دقیقه باعث افزایش و بهبود اتصالات در لایه میانی تخته‌ها شده است.

چسبندگی داخلی را نشان داد. افزایش زمان پرس تا ۱۵ دقیقه و همچنین اثر متقابل تانن فرمالدهید و زمان پرس تأثیر معنی داری را در میزان چسبندگی داخلی نشان نداد. البته اندازه‌گیری چسبندگی داخلی تخته‌ها (شکل ۳) نشان داد که تخته‌های ساخته شده با مخلوط تانن فرمالدهید و اوره فرمالدهید به نسبت ده درصد نسبت به چسبندگی داخلی تخته‌های ساخته شده با سایر درصدهای

زمان پرس: ۱۰ دقیقه ■ ۱۲ دقیقه □



نوع چسب (تانن: اوره فرمالدھید)


شکل ۳- اثر متقابل زمان پرس و مقدار تانن فرمالدهید بر چسبندگی داخلی تخته‌ها

را در زمان‌های ۲ و ۲۴ ساعت به ترتیب در ۳ و ۲ گروه مجزا قرار داده است. همچنین افزایش زمان پرس از ۱۲ به ۱۵ دقیقه تنها در سطح مصرف ۲۰٪ تانن، کاهش واکشیدگی ضخامت تخته بعد از ۲ ساعت را موجب شده اما در سایر سطوح تانن مصرفی، کاهش واکشیدگی ضخامت تخته بعد از ۲ و ۲۴ ساعت به لحاظ آماری (سطح اطمینان آماری ۹۹٪) معنی دار مشاهده نشده است. نتایج تجزیه واریانس تأثیر متقابل سطوح مختلف تانن-

واکشیدگی ضخامتی نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس تأثیر درصدهای مختلف تانن فرمالدهید بر واکشیدگی ضخامت تخته‌های تولیدی در زمان‌های مختلف ۲ و ۲۴ ساعت غوطه‌وری نشان داد که در مقایسه با نمونه شاهد، افزایش مصرف تانن فرمالدهید از ۱۰ به ۳۰٪ موجب کاهش معنی دار واکشیدگی ضخامت تخته در زمان‌های ۲ و ۲۴ ساعت شد (جدول ۱). آزمون دانکن مقادیر واکشیدگی ضخامت تخته

واکشیدگی‌های به دست آمده حتی از نمونه‌های شاهد ساخته شده با چسب اوره فرمالدھید خالص کمتر مشاهده شده است (شکل‌های ۴ و ۵). بنابراین در این شرایط ساخت و با این مواد جایگزینی مقدار کمی تانن فرمالدھید (۱۰ درصد) در رزین تأثیر مثبتی در خواص رطوبتی تخته خردۀ چوب داشته است. در تمامی درصدهای جایگزینی با افزایش زمان پرس از ۱۲ به ۱۵ دقیقه، به علت تداوم حرارت پرس و در نتیجه بهبود اتصالات چسب در حالت کلی و نیز اصلاح حرارتی خردۀ چوب‌ها، میزان واکشیدگی ضخامتی کاهش یافته است.

فرمالدھید و زمان پرس حکایت از تأثیر معنی‌دار بر واکشیدگی ضخامت تخته بعد از زمان‌های ۲ و ۲۴ ساعت در سطح آماری ۹۹٪ داشته است. به طورکلی نتایج مقایسه میانگین مقادیر واکشیدگی ضخامت تخته‌های تولیدی با آزمون دانکن نشان داد که کمترین میزان واکشیدگی ضخامتی ۲ ساعت در درصد جایگزینی تانن فرمالدھید/ اوره فرمالدھید به نسبت ۹۰:۱۰ و زمان پرس ۱۵ دقیقه و کمترین واکشیدگی ضخامت ۲۴ ساعت در درصد جایگزینی تانن فرمالدھید/ اوره فرمالدھید به نسبت ۹۰:۳۰ و زمان پرس ۱۵ دقیقه بوده، به طوری که میزان



شکل ۴- اثر متقابله زمان پرس و مقدار تانن فرمالدھید بر واکشیدگی ضخامتی تخته‌ها در زمان ۲ ساعت


تانن فرمالدھید در مورد تخته‌های ساخته شده از کاه گندم نیز تا حدی به بهبود مقاومت‌های مکانیکی و فیزیکی تخته انجامیده است. میانگین مدول گسیختگی و مدول الاستیسیته تخته‌های ساخته شده پایین‌تر از میزان مجاز این خواص براساس استانداردهای فرانسوی CTB-S می‌باشد. از آنجا که مدول گسیختگی ارتباط زیادی به فشردگی و کیفیت

بحث

به طورکلی استفاده از مقادیر مختلف تانن فرمالدھید تا حدی موجب بهبود ویژگی‌های مقاومتی تخته‌های ساخته شده در مقایسه با تخته شاهد شد. نتایج این تحقیق با نتایج بدست آمده توسط طبرسا و همکاران (۲۰۱۱) مطابقت دارد، به طوری که استفاده از درصدهای مختلف

چسب لایه‌های سطحی افزود تا اتصالات بهتری در لایه سطحی ایجاد شود. با افزایش سرعت بسته شدن پرس نیز می‌توان مقاومت خمشی را افزایش داد. میانگین مقاومت چسبندگی داخلی تخته خرده‌چوب‌های ساخته شده در این تحقیق در تمامی تیمارها در صورت جایگزینی تانن-فرمالدھید بسیار بالاتر از مقادیر مجاز مندرج در استاندارد فرانسوی CTB-S می‌باشد (جدول ۳).

اتصال در لایه سطحی دارد و احتمالاً این ضعف مربوط به فشردگی کم لایه‌های سطحی و دانسیته پایین این لایه‌ها می‌باشد برای رفع این مشکل می‌توان مقدار خرده‌چوب‌های لایه سطحی را افزایش داد. همچنین با توجه به این که مقادیر چسبندگی داخلی تخته‌ها بسیار بیشتر از مقادیر استاندارد است، به نظر می‌رسد که می‌توان تا حدی از درصد چسب لایه میانی کاسته و به درصد



شکل ۵- اثر متقابل زمان پرس و مقدار تانن فرمالدھید بر واکشیدگی ضخامتی تخته‌ها در زمان ۲۴ ساعت

جدول ۳- استاندارد فرانسوی CTB-S (استاندارد ویژگی‌های تخته خرده به کار رفته در داخل ساختمان)

مدول الاستیسیته	مدول گسیختگی	واکشیدگی ضخامت (بعد از ۲۴ ساعت)	چسبندگی داخلی	شاهد (UF خالص)
≥ ۲۲۰۰	≥ ۱۷	≤ ۱۹٪	≥ ۰/۴۵	

همچنین میانگین میزان واکشیدگی ضخامت تخته‌های ساخته شده در این تحقیق پایین‌تر از میزان مجاز استاندارد فرانسوی برای تخته خرده‌چوب به کار رفته در داخل

کمترین میزان مقاومت چسبندگی داخلی به دست آمده (تیمار ۷۰:۳۰) می‌تواند مقاومت مورد نظر را برای تخته خرده‌چوب ساختمانی (مطابق با جدول ۳) تأمین کند.

- Bisanda, E.T.N., Ogola, W.O. and Tesha, J.V., 2003. Characterisation of tannin resin blends for particleboard application. *J Cement and Concrete Composite.* 25:593-598.
- Boquillion, N., Elbez,G. and Schonfeld, U., 2004. Properties Of Wheat Particleboard Bonded With Different Type Of Resin.*J Wood Science* (50):230-235.
- Coppens, H.A. and Santane, M.A.E., 1979. Tanin Formaldehyde Adhesives For Exterior Grade Playwood and Particleboard Manufacture. *Forest Product Journal.* Vol.30(4):38-42.
- Kim, S., Kim, H-J., Zhu Xu, G. and Geun Eom, Y., 2007. Environment-friendly Adhesives for Fancy Veneer Bonding of Engineered Flooring to Reduce Formaldehyde and TVOC 7-Emissions. *Mokchae Konghak* 35(5):58-66.
- Kim, S., 2009. Environment-friendly adhesives for surface bonding of wood-based flooring using natural tannin to reduce formaldehyde and TVOC emission. *Bioresource Technology*, 11:744-748.
- Moubarik, A., Allal, A., Pizzi, A., Charreir, B., and Carreir, F. 2010. Characterization of a formaldehyde-free cornstarch and tannin wood adhesive for interior plywood. *Eur. J., wood Prod.*, 68 (4): 427-433.
- Pichelin, F., Nakatani, M., Pizzi, A., Wieland, S., Despres, A., and Regolet, S., 2006. Structural beams from thick wood panels bonded industrially withformaldehyde-free tannin adhesives. *Forest Products J.*, 56 (5): 31-37.
- Pizzi, A., 2000. Tannery Row-The Story Of Some Natural & Synthetic Wood Adhesive. *Wood Science and Technology* (48):277-316.
- Standard Test Methods for Inside Use Particleboard Panels, CTB-S, French, 2002.
- Stefani, P.M., Pena, C., Ruseckaite, R.A., Piter, J.C. and Mondragon, I., 2008. Processing conditions analysis of eucalyptus globules plywood bonded with resol-tannin adhesives. *Bioresource Technology.* Vol99. pp 5977-5980.
- Tabarsa, T., Jahanshahi, Sh. and Ashori, A., 2011. Mechanical and physical properties of wheat straw boards bonded with a tannin modified phenol-formaldehyde adhesive. *Composites: Part B* ,(42) 176–180.

ساختمان می باشد. نتایج این تحقیق با نتایج بدست آمده توسط بیزاندا و همکاران (۲۰۰۳) و همچنین مطابق نتایج استفانی و همکاران (۲۰۰۸) می باشد. درصد واکشیدگی در پایین ترین میزان خود یعنی تیمار مربوط به درصد جایگزینی ۹۰٪ اختلاف بسیار کمی با میزان مجاز واکشیدگی برای مصارف خارجی تخته خرده چوب بر اساس استاندارد ایران دارد که می توان با افزودن مواد روغنی مانند پارافین که به طور معمول در کارخانجات به چسب افزوده می شود، میزان واکشیدگی مربوط به این تیمار را تا حد استاندارد پایین آورد. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که در این شرایط ساخت و مواد اولیه و عمل آوری تانن برای جایگزینی در رزین به عنوان چسب برای ساخت تخته خرده چوب، جایگزینی مقادیر کم تانن اهداف مقاومتی مورد نظر را برآورده کرده است. همچنان که اشاره شد با افزودن موادی مثل پارافین می توان این مقادیر را کاملاً در محدوده استاندارد این نوع تخته خرده چوب قرار داد. البته سایر نسبت های جایگزینی با شرایط آزمایشی این تحقیق به علت مقاومت های نسبتاً پایین تخته های ساخته شده قابل توصیه نمی باشد.

منابع مورد استفاده

- ترکمن، ج.، دوست حسینی، ک. و جهان لتبیاری، ا.، ۱۳۸۴. بررسی امکان جایگزینی رزین فنول-فرمالدهید با مواد استخراجی پوست بلوط در ساخت تخته خرده چوب. *مجله منابع طبیعی ایران.* جلد ۵۸. شماره ۲. ۳۹۵-۴۰۲.

The manufacture of particleboard using tannin-modified urea formaldehyde adhesive

Sepahvand, S.^{1*}, Ziae Khosro Shahi, S.² and Tabarsa, T.³

1*-Corresponding Author, M.Sc., Student of Wood Composites, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran. Email: simasepahvand@yahoo.com

2- M.Sc., Student of Wood and Paper Science, Tehran University of Natural Resources Iran

3- Prof. of Wood and Paper Science, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Department of Wood and Paper Technology. Gorgan, Iran.

Received: May, 2012 Accepted: March, 2013

Abstract

This study provides an investigation of particleboard manufacture using tannin-urea formaldehyde adhesive. Test board samples were made with regard to various replacement percentage of tannin-urea (levels of 0, 10, 20 and 30%) and press time (12 and 15 min) and their properties were determined. Achieved data were analyzed according to two sides factorial plan. The results showed that with replacement of 10% urea formaldehyde adhesive by tannin-formaldehyde at both 12 and 15 min pressing times, thickness swelling (after 2 and 24 hours immersion in water) was decreased while internal bonding increased. There were no significant effect on MOR and MOE values. In general, the results of present research showed that replacing the UF resin at lower levels of tannin is suitable as adhesive to manufacture particleboard so that with replacement ratio of 90:10, the moisture properties of boards were very close to permissible those of the exterior wood uses.

Key words: Particleboard, tannin - urea formaldehyde adhesive, press time, modulus of rupture, internal bonding.