

بررسی اثر قطر، عمق نفوذ و گونه چوب پین بر ظرفیت لنگرخمثی اتصال با پین در مبلمان صفحه‌ای زیر بار کششی

مسیب دالوند^{۱*}، قنبر ابراهیمی^۲، مهدی تجویدی^۳ و محمد لایقی^۳

۱- نویسنده مسئول، کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
پست‌لکترونیک: Dalvand3@yahoo.com

۲- استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

۳- استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

تاریخ دریافت: دی ۱۳۹۰ تاریخ پذیرش: مهر ۱۳۹۱

چکیده


این پژوهش با هدف بررسی ظرفیت لنگرخمثی اتصال با پین چوبی در تخته چندلا زیر بار کششی انجام شد. اعضای اتصال از تخته چندلا با ضخامت ۱۹ میلی‌متر، ساخته شده از گونه‌های پهن‌برگ (راش، مرز و توسکا) بودند. در این مطالعه، اثر متغیرهای گونه چوب پین (راش و مرز)، قطر پین در سه سطح ۶، ۸ و ۱۰ میلی‌متر و عمق نفوذ در سه سطح ۹، ۱۳ و ۱۷ میلی‌متر، بر ظرفیت لنگرخمثی اتصال‌های گوشاهی زیر بار کششی بررسی شد. نتایج نشان دادند که اثر متغیرهای قطر، عمق و گونه چوب پین بر ظرفیت لنگرخمثی اتصال زیر بار کششی معنی دار بود. ظرفیت لنگرخمثی اتصال زیر بار کششی با افزایش قطر پین از ۶ به ۸ میلی‌متر و افزایش عمق نفوذ پین از ۹ به ۱۳ میلی‌متر روند صعودی داشت، ولی اختلاف معنی داری بین قطر پین ۸ و ۱۰ میلی‌متر و عمق نفوذ ۱۳ و ۱۷ میلی‌متر مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان دادند که، ظرفیت لنگرخمثی اتصال‌های ساخته شده با پین راش در مقایسه با اتصال‌های ساخته شده با پین مرز بیشتر بود.

واژه‌های کلیدی: ظرفیت لنگرخمثی، تخته چندلا، پین، قطر، عمق نفوذ، بار کششی.

مقدمه

بیشتر از نقاط دیگر آن تحت تأثیر نیروهای خارجی قرار می‌گیرند، و اغلب ضعف اتصال باعث شکست سازه می‌شود. اتصالات در سازه مبلمان تحت تأثیر نیروهای خارجی زیادی اعم از فشاری، کششی، برشی و لنگرخمثی قرار می‌گیرند (Jonse *et al.*, 1993). شکل ۱ نشان کششی وارد بر قفسه کتاب را نشان می‌دهد.

نخستین گام در طراحی مهندسی مبلمان، تعیین بارهای وارد بر یک قطعه از مبلمان در سرویس است که باید آنها را تحمل نماید. این بارها همیشه قابل پیش‌بینی نیستند و اغلب تعیین آنها مشکل‌تر از طراحی سازه مورد نظر می‌باشد (ابراهیمی، ۱۳۸۶). اتصالات در سازه مبلمان



شکل ۱- نش کشی در قفسه کتاب زیر نیرو خارجی

DVTKA حاصل شده است. Kasal و همکاران (۲۰۰۶) عنوان کرده‌اند که استفاده از چسب تأثیر معنی‌داری بر مقاومت اتصال‌های ساخته شده با پیچ داشته است و اتصال‌های ساخته شده با پیچ و چسب در مقایسه با اتصال‌های ساخته شده با پیچ بدون چسب مقاومت بیشتری داشته‌اند. Altinok و همکاران (۲۰۰۹) اتصال‌های ساخته شده از تخته خردۀ چوب با پین و قلیف را بررسی کرده‌اند. نتایج این پژوهشگران نشان داده است که اتصال با ترکیب پین و قلیف نسبت به حالتی که اتصال با پین و قلیف به طور جداگانه ساخته می‌شود، مقاومت بیشتری را برای سازه ایجاد کرده است. Tas (۲۰۱۰) ظرفیت لنگرخمشی اتصال‌های گوشه‌ای ساخته شده با پروفیل چوب ماسیو (کاج قرمز) و بدون پروفیل با چسب پلی‌وینیل استات، پلی‌مارین و پروکال (پلی‌اورتان پایه) را بررسی کرد. در این تحقیق از پین چوبی برای اتصال اعضاء به یکدیگر استفاده شده است. این پژوهشگران گزارش کرده است، ظرفیت


به دلیل اهمیت اتصالات در طراحی مهندسی سازه مبلمان تحقیقات زیادی بر روی اتصالات مختلف (گوشه‌ای، سر به سر، متقطع، عرضی و ...) و اتصال دهنده‌های گوناگون (پین، بیسکویتی، دم چلچله، قلیف و ...) انجام شده است. Barboutis و Vassiliou (۲۰۰۸) توان نگهداری و ظرفیت لنگرخمشی اتصال‌های ساخته شده از تخته خردۀ چوب و MDF با بیسکویت را بررسی کرده‌اند. نتایج این تحقیق نشان داده است که اتصال‌های ساخته شده با MDF در مقایسه با اتصال‌های ساخته شده با تخته خردۀ چوب توان نگهداری و ظرفیت لنگرخمشی بیشتر داشته‌اند. Atar و همکاران (۲۰۰۹) ظرفیت لنگرخمشی اتصال‌های ساخته شده از تخته خردۀ چوب و MDF با بیسکویت در حالت بارگذاری کششی و فشاری را بررسی کرده‌اند. نتایج این پژوهشگران نشان داده که بیشترین ظرفیت لنگرخمشی زیر بار کششی و فشاری از اتصال با اعضای MDF به صورت فارسی و با چسب

اتصال شده است. همچنین آنها در مواردی که حداقل مقاومت برشی جانبی مورد نیاز است، استفاده از اتصال پیچ شماره ۵ بدون چسب را توصیه کرده‌اند. تخته چندلا یکی از فراورده‌های چوبی است که به دلیل داشتن مقاومت و مدول خمشی بالا به طور گسترده‌ای در ساخت سازه مبلمان صفحه‌ای (قسه کتاب، کایینت و ...) استفاده می‌شود، ولی اطلاعات کمی در مورد اتصالات مورد استفاده بر روی این فراورده چوبی وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد که ویژگی‌های اتصالات به کار رفته در تخته چندلا شناسایی شده و در محاسبات و طراحی سازه‌های ساخته شده با آن، به کار گرفته شود.

مواد و روشها

برای ساخت آزمونهای از تخته چندلای (۱۱ لایه) به ابعاد $1/9 \times 105 \times 220$ سانتی‌متر ساخت کارخانه نکا چوب ساری استفاده شد. ترتیب قرار گرفتن و ضخامت لایه‌ها در شکل ۲ ارائه شده است.

لنگرخمشی اتصال‌های ساخته شده با پروفیل، ۴ برابر بیشتر از اتصال‌های ساخته شده بدون پروفیل است. Tankut و همکاران (۲۰۰۹) تأثیر لبه چسبان بر ظرفیت لنگرخمشی اتصال‌های ساخته شده از تخته خردۀ چوب و MDF با قلیف را بررسی کرده‌اند. نتایج تحقیق آنها نشان داده است که جنس و ضخامت لبه چسبان تأثیر معنی‌داری بر ظرفیت لنگرخمشی اتصال زیر بار کششی و فشاری داشته است. این پژوهشگران استفاده از لبه چسبان PVC با ضخامت $4/0$ میلی‌متر را توصیه کرده‌اند. Simek و همکاران (۲۰۱۰) تأثیر پین بر ظرفیت لنگرخمشی اتصال‌های ساخته شده از تخته خردۀ چوب با الیت را بررسی کرده‌اند. نتایج این بررسی نشان داد که استفاده از پین ظرفیت لنگرخمشی اتصال با الیت را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. آنها استفاده از پین بدون چسب را برای تقویت کردن اتصال‌های ساخته شده با الیت پیشنهاد کرده‌اند. غفرانی و نوری (۲۰۰۹) مقاومت انواع اتصال‌های پین چوبی، پیچ و الیت تعییه شده در برابر بار برشی جانبی بر روی اتصال‌های ساخته شده از MDF را بررسی کردند. آنها عنوان کرده‌اند اتصال الیت همراه با پین چوبی باعث افزایش مقاومت



(R=مرز ، T=توسکا ، M=راس)


شکل ۲- ترتیب قرار گرفتن و ضخامت لایه‌ها در تخته چندلا مورد استفاده در این تحقیق

میلی متر) و ضخامت عضو فرعی (عمق نفوذ ۳۰ میلی متر) ایجاد شد (شکل ۳). برای عملیات سوراخ کاری از دستگاه دریل افقی و دریل ستونی به ترتیب برای سوراخ کاری عضو فرعی و اصلی، استفاده شد. سرعت چرخش دستگاه در عملیات سوراخ کاری ثابت بود.


از تخته چندلا آزمونه ها با دو سری ابعاد 23×16 سانتی متر (عضو اصلی^۱) و $23 \times 14/1$ سانتی متر (عضو فرعی^۲) بریده شدند. پس از برش آزمونه ها، دو سوراخ به فاصله ۱۳ سانتی متر از یکدیگر و با فاصله یکسان از دو لبه تخته، در سطح عضو اصلی (عمق نفوذ ۹، ۱۳ و ۱۷

جدول ۱- خواص فیزیکی و مکانیکی گونه چوب پین

MOE (MPa)	MOR (MPa)	وزن مخصوص (g/cm ³)	گونه پین
۱۱۶۸۰/۶۷	۱۲۳/۶۳۳	۰/۶۲	راش
۱۱۲۱۵/۶۷	۱۲۱/۷۵۲۳	۰/۷۱	مرمز



ب) عضو فرعی



الف) عضو اصلی

شکل ۳- اعضای اتصال

برای مونتاژ آزمونه ها، ابتدا سطح و دیواره سوراخ پین ها به چسب پلی ونیل استات آغشته شد. سپس پین ها در سوراخ های تعییه شده قرار داده شدند. برای جلوگیری از چسبیدن سطوح تماس اعضای اتصال به یکدیگر قطعه ای کاغذ موئی^۳ بین اعضای اتصال قرار داده شد. نمونه ها پس از مونتاژ به مدت ۲۴ ساعت با گیره دستی برای عمل کردن چسب بسته شدند. سپس به مدت ۲ هفته در اتاق


در این تحقیق از پین گونه مرمز (*Carpinus betulus*) و راش (*Fagus orientalis*) استفاده شد. این پین ها به وسیله ماشین پین زن، به صورت آج دار (آج مارپیچی) و در قطرهای ۶، ۸ و ۱۰ میلی متر ساخته شدند. پین ها قادر هر گونه معایب ساختاری و کاملاً راست تار بودند. دانسیته و خواص مکانیکی چوب راش و مرمز به ترتیب براساس استاندارد ASTM D 143 و ASTM D 2395 در

جدول ۱ ارائه شده است.


1- Face member
2- Edge member
3- Wax paper

برای آزمون ظرفیت لنگرخمی اتصال‌های ساخته شده، اعضای اتصال بر روی دو تکیه‌گاه غلطکی قرار گرفتند و بار به وسیله دستگاه اینسترون در جهت رو به پایین به گوشه اتصال وارد شد. سرعت بارگذاری ۵mm/min تنظیم شد. در شکل ۵ نحوه اعمال اعمال بار نشان داده شده است.

مشروط سازی با رطوبت نسبی $65 \pm 1\%$ و دما 20°C برای رسیدن به رطوبت تعادل (حدود ۱۲%) نگهداری شدند. در شکل ۴ نمایی از آزمونهای ساخته شده برای بررسی ظرفیت لنگرخمی اتصال با پین زیر بار کششی نشان داده شده است.



شکل ۴- اتصال ساخته شده برای بررسی ظرفیت لنگرخمی زیر بار کششی



شکل ۵- نحوه اعمال بارکششی

نتایج

در جدول ۲ میانگین مقادیر ظرفیت لنگرخمثی زیر بار کششی مطابق با قطر، عمق نفوذ و گونه چوب پین ارائه شده است. همان طور که ملاحظه می‌شود، بیشترین میزان ظرفیت لنگرخمثی زیر بار کششی ($48/17 \text{ N.m}$) از پین راش با عمق نفوذ 17 و قطر 8 میلی‌متر و کمترین میزان آن ($14/13 \text{ N.m}$) از پین ممزد با عمق نفوذ 9 و قطر 6 میلی‌متر حاصل شده است.

برای بررسی آماری اثر متغیرها از طرح کاملاً تصادفی و تجزیه واریانس، و برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون دانکن استفاده شد. نتایج با استفاده از SPSS تحلیل شدند. برای محاسبه ظرفیت لنگرخمثی اتصال L زیر بار کششی از فرمول زیر استفاده شد:

$$M_T = P_{\max} \times L_T \quad (1)$$

که در آن M ظرفیت لنگرخمثی زیر بار کششی P_{\max} (N.m) بیشترین بار برای هر نمونه (N) و L_T طول بازوی لنگر (m) است (شکل ۴).

جدول ۲ - مقادیر ظرفیت لنگرخمثی اتصال زیر بار کششی در قطر و عمق نفوذ‌های مختلف

انحراف معیار	ظرفیت لنگرخمثی (N.m)	قطر پین (mm)	عمق نفوذ (mm)	گونه چوب پین
راش	۹	۲/۱۳۶	۱۸/۸۷	۶
	۱۳	۳/۸۹	۲۸/۲۶	۸
	۱۷	۲/۴۳	۲۴/۹۷	۱۰
ممزد	۹	۴/۱۵	۲۳/۶۱	۶
	۱۳	۲/۸	۳۸/۸۵	۸
	۱۷	۱/۷۴	۳۳/۴۸	۱۰
ممزد	۱۳	۲/۷۶	۴۰/۲۳	۸
	۱۷	۷/۹۶	۴۸/۱۷	۱۰
	۹	۴/۵۶	۱۴/۱۳	۶
	۹	۲/۷۴	۳۲/۶	۸
	۱۳	۲/۰۹	۲۷/۷۸	۱۰
	۱۷	۲/۰۹	۲۱/۲۸	۶
	۱۳	۲/۷۶	۳۵/۰۱	۸
	۱۷	۴/۰۱	۴۰/۰۷	۱۰
	۱۷	۳/۰۹	۱۸/۷۱	۶
	۱۷	۷/۰۷	۳۴/۴۵	۸
	۱۷	۸/۷۷	۳۳/۸	۱۰

مورد اثر متقابل بین عوامل متغیر ملاحظه می‌شود که اثر متقابل (گونه چوب پین و عمق نفوذ) و اثر متقابل (گونه چوب پین، عمق نفوذ و قطر پین) در سطح ۱ درصد معنی دار بوده است.

نتایج تجزیه واریانس در جدول ۳ ارائه شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، اثر مستقل قطر، عمق نفوذ و گونه چوب پین، بر ظرفیت لنگرخمشی اتصال زیر بار کششی در سطح ۱ درصد معنی دار بوده است. همچنین در


جدول ۳- جدول تجزیه واریانس اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر بر ظرفیت لنگرخمشی اتصال زیر بار کششی

Sig.	F	میانگین مربعات	درجه آزادی	منابع تغییرات
.۰۰۰۴*	۸/۹۲۳	۱۸۶/۱۷۹	۱	گونه چوب پین
.۰۰۰*	۳۵/۴۷۸	۷۴۰/۲۱۷	۲	عمق نفوذ
.۰۰۰*	۹۶/۱۲۵	۲۰۰۵/۵۷۰	۲	عمق پین
.۰۰۰*	۱۲/۱۱۸	۲۵۲/۸۲۹	۲	گونه چوب پین * عمق نفوذ
.۰/۲۳۷	۱/۴۷۱	۳۰/۶۸۳	۲	گونه چوب پین * قطر پین
.۰/۰۴۹	۲/۵۱۳	۵۲/۴۷۷	۴	عمق نفوذ * قطر پین
.۰۰۰۸*	۳/۷۲۸	۷۷/۷۹۰	۴	گونه چوب پین * عمق نفوذ * قطر پین

*معنی داری در سطح ۱ درصد.

ظرفیت لنگرخمشی اتصال با پین راش نسبت به اتصال با پین ممرز ۱۰ درصد بیشتر بوده است. علت بیشتر بودن ظرفیت لنگرخمشی اتصال با پین راش را می‌توان به مقاومت خمشی بیشتر راش نسبت به ممرز ربط داد.


در شکل ۶ تأثیر مستقل گونه چوب پین بر ظرفیت لنگرخمشی اتصال زیر بار کششی نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، پین راش ظرفیت لنگرخمشی بیشتری نسبت به پین ممرز داشته است.



شکل ۶- اثر مستقل گونه چوب پین بر ظرفیت لنگرخمشی اتصال زیر بارکششی

۵٪ افزایش یافته است. مطابق گروه‌بندی دانکن اختلاف معنی‌داری در پین با عمق نفوذ ۱۳ و ۱۷ میلی‌متر مشاهده نشده است. علت این امر را می‌توان به شکست پین با عمق نفوذ ۱۷ میلی‌متر نسبت داد.


شکل ۷ تأثیر عمق نفوذ، بر ظرفیت لنگرخمشی اتصال زیر بار کششی را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشخص است با افزایش عمق نفوذ از ۹ به ۱۳ میلی‌متر میزان ظرفیت لنگرخمشی اتصال زیر بار کششی ۳۸٪ و با افزایش عمق نفوذ از ۱۳ به ۱۷ میلی‌متر این میزان مقاومت



شکل ۷- اثر مستقل عمق نفوذ پین بر ظرفیت لنگرخمشی اتصال زیر بار کششی

به پین با قطر ۸ میلی‌متر زیر بار کششی را می‌توان، شکست زودرس اعضای اتصال ساخته شده با پین ۱۰ میلی‌متر دانست. به عبارت دیگر با افزایش قطر پین، فاصله بین لبه سوراخ پین با لبه عضو کمتر شده و باعث شکست در اعضای اتصال می‌شود. در شکل ۹ نحوه شکست اعضای اتصال در اتصال‌های ساخته شده با پین به قطر ۱۰ میلی‌متر نشان داده شده است.

در شکل ۸ اثر قطر پین بر ظرفیت لنگرخمشی اتصال زیر بار کششی، نشان داده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود میزان ظرفیت لنگرخمشی اتصال زیر بار کششی با افزایش قطر پین از ۶ به ۸ میلی‌متر ۶۹ درصد افزایش یافته است، ولی اختلاف معنی‌داری بین پین به قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر مشاهده نشده است. دلیل کمتر بودن ظرفیت لنگرخمشی اتصال با پین به قطر ۱۰ میلی‌متر نسبت




شکل ۸- اثر مستقل قطر پین بر ظرفیت لنگرخمشی اتصال زیر بارکششی



شکل ۹- شکست اعضای اتصال در اثر کاهش فاصله بین لبه سوراخ پین با لبه عضو
(در پین به قطر ۱۰ میلی‌متر)

اختلاف ناچیزی بین پین راش و ممرز با عمق نفوذ ۹ و ۱۳ میلی‌متر مشاهده شده است. علت اختلاف بین پین راش و ممرز با عمق نفوذ ۱۷ میلی‌متر را می‌توان شکست پین در این عمق نفوذ دانست و در این حالت می‌توان گفت که پین با مقاومت خمی بالاتر، می‌تواند مقاومت بیشتری را برای اتصال ایجاد کند. به طوری‌که در این حالت پین راش به دلیل داشتن مقاومت خمی بیشتر نسبت به پین ممرز، دارای ظرفیت لنگرخمشی بیشتری بوده است.


اثر متقابل گونه و عمق نفوذ پین، بر ظرفیت لنگرخمشی زیر بارکششی در شکل ۱۰ آمده است. همان طور که ملاحظه می‌شود بیشترین میزان ظرفیت لنگرخمشی مربوط به پین راش با عمق نفوذ ۱۷ میلی‌متر به میزان $38/56$ (N.m) بوده است. کمترین میزان ظرفیت لنگرخمشی اتصال زیر بار کششی در پین ممرز، با عمق نفوذ ۹ میلی‌متر به میزان $24/04$ (N.m) مشاهده شده است. همچنین در شکل ۱۰ مشاهده می‌شود، در اتصال با عمق نفوذ ۱۷ میلی‌متر، پین راش نسبت به پین ممرز دارای ظرفیت لنگرخمشی بیشتری بوده است. ولی



شکل ۱۰- اثر متقابل عمق نفوذ و گونه چوب پین بر ظرفیت لنگرخمشی زیر بار کششی (حروف روی نمودار گروه‌بندی دانکن را نشان می‌دهند).

پین ممرز بیشتر بوده است که علت آن را می‌توان به مقاومت خمشی بیشتر پین راش نسبت به پین ممرز نسبت داد. بیشترین میزان ظرفیت لنگرخمشی $35/78$ (N.m) مربوط به پین راش با قطر 8 میلی‌متر بوده است و کمترین میزان آن $18/04$ (N.m) مربوط به پین ممرز با قطر 6 میلی‌متر بود.


شکل ۱۱ رابطه بین قطر و گونه چوب پین را نشان می‌دهد. همان طور که مشاهده می‌شود، اتصال با پین راش با قطرهای متفاوت (6 ، 8 و 10 میلی‌متر) میزان ظرفیت لنگرخمشی بیشتری نسبت به پین ممرز داشته است. ظرفیت لنگرخمشی اتصال با پین راش به میزان 28 ، 5 و 4 درصد به ترتیب در قطرهای 6 ، 8 و 10 میلی‌متر، نسبت به



شکل ۱۱- اثر متقابل قطر و گونه چوب پین بر ظرفیت لنگرخمشی زیر بار کششی (حروف روی نمودار گروه‌بندی دانکن را نشان می‌دهند).

۱۰ میلی‌متر و عمق نفوذ ۱۷ میلی‌متر به میزان (N.m) ۴۰/۹۹ بوده است و کمترین میزان ظرفیت لنگرخمشی در پین با قطر ۶ و عمق نفوذ ۹ میلی‌متر به میزان (N.m) ۱۶/۵۰ مشاهده شده است.

شکل ۱۲ اثر متقابل قطر و عمق نفوذ پین، بر ظرفیت لنگرخمشی اتصال زیر بار کششی را نشان می‌دهد. همان طور که مشاهده می‌شود، بیشترین میزان ظرفیت لنگرخمشی اتصال زیر بار کششی مربوط به پین با قطر



شکل ۱۲- اثر متقابل عمق نفوذ و قطر پین بر ظرفیت لنگرخمشی زیر بار کششی

(حروف روی نمودار گروه‌بندی دانکن را نشان می‌دهند).

مقاومت اتصال افزایش می‌یابد. به طوری که افزایش قطر باعث افزایش خطی ظرفیت لنگرخمشی اتصال زیر بار کششی نشد و بیشترین میزان مقاومت در اتصال با پین به قطر ۸ میلی‌متر به دست آمد. در اتصال با پین به قطر ۱۰ میلی‌متر، اعضای اتصال به علت کم بودن ضخامت لبه عضو و دیواره سوراخ پین شکسته شدند. بنابر مطالعات Eckelman (۲۰۰۴) بزرگ‌تر گرفتن قطر پین چوبی محدودیت دارد، چون اندازه عضو (پهنا یا ضخامت) باید برای حفظ فاصله تا لبه جا داشته باشد. با توجه به نتایج به دست آمده و عدم اختلاف معنی دار بین عمق نفوذ ۱۳ و ۱۷ میلی‌متر و همچنین بیشتر بودن ظرفیت لنگرخمشی اتصال با پین به قطر ۸ میلی‌متر نسبت به پین با قطر ۱۰ میلی‌متر، بنابراین استفاده از پین با عمق نفوذ ۱۳ و قطر ۸

بحث

نتایج این مطالعه نشان داد که اتصال با پین راش نسبت به پین ممرز در حالت بارگذاری کششی دارای ظرفیت لنگرخمشی بیشتری بوده است. علت این امر را می‌توان مقاومت خمشی بیشتر پین راش نسبت به پین ممرز دانست. ظرفیت لنگرخمشی اتصال زیر بار کششی با افزایش عمق نفوذ پین از ۹ به ۱۳ میلی‌متر روند افزایشی داشت ولی با افزایش عمق نفوذ پین از ۱۳ به ۱۷ میلی‌متر این روند نامحسوس بود. علت این امر را می‌توان شکست پین با عمق نفوذ ۱۷ میلی‌متر عنوان کرد. بنابر تحقیقات Eckelman و Zhang (۱۹۹۳) و بهمنی و همکاران (۱۳۸۷) با افزایش عمق نفوذ، به دلیل سطح تماس بیشتر اتصال دهنده و اعضای اتصال (سطح چسب خور بیشتر)

- performances for case furniture corner joints constructed with wood biscuits. Mater Design. 30:665–70.
- Bahmani, M., Ebrahimi, G., Fathi, L. 2008. Predicting of Withdrawal Strength With Dowel Joint in Medium Density Fiber (MDF) By mathematic model. Iranian Journal of wood and paper Science Research. 24(1): 117-124. (In Persian).
 - Eckelman, C.A. 2004. Engineering Design of furniture. Purdue Uni.UsA. Chap 6.
 - Jones, A., Lutes, R. 1993. Handbook of joinery. New York, USA: Sterling Press.
 - Kasal, A., Sener, S., Belgin, C.M., Efe, H. 2006. Bending Strength of Screwed Corner Joints with Different Materials. G.U. Journal of Science. 19(3): 155-161.
 - Simek, M., Haviarova, E., Eckelman, C., 2010. The effect of end distance and number of ready-to-assemble furniture fasteners on bending moment resistance of corner joints. Wood and Fiber Science 42(1): 92-98.
 - Tankut, A. N. and Tankut, N., 2009. Investigations the effects of fastener, glue, and composite material types on the strength of corner joints in case-type furniture construction. Mater Design. 30:4175–82.
 - Tas, H.H., 2010. Strength properties of L-profiled furniture joints constructed with laminated wooden panels. Scientific Research and Essays. 5(6): 545–50.
 - Vassiliou, V. and Barboutis, L., 2008. Strength of furniture joints constructed with biscuits. International Conference of Nabytok. Faculty of wood science and technology, technical university in Zvolen.
 - Zhang JL., Eckelman CA., 1993. The bending moment resistance of single-dowel corner joints in case construction. Forest Prod J. 1993: 43(6):19–24.

میلی‌متر در ساخت مبلمان صفحه‌ای توصیه می‌شود. همچنین با توجه به تأثیر مقاومت خمی گونه چوب پین بر ظرفیت لنگرخمی اتصال زیر بارکشی، استفاده از پین ساخته شده از گونه‌های با مقاومت خمی بالا، برای مؤنثاز اتصال‌های گوشه‌ای که در معرض تنش‌های کششی قرار می‌گیرند، پیشنهاد می‌شود.

منابع مورد استفاده

- ابراهیمی، ق.، ۱۳۸۶. طراحی مهندسی مبلمان، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول. ۴۹۱ صفحه.
- غفرانی، م. و نوری، ح.، ۱۳۸۸. بررسی مقاومت برشی جانبی انواع اتصال‌های دوبل چوبی، پیچ و الیت در تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF). دوفصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران. ۲۴(۲): ۲۳۱-۲۱۹.
- Altinok, M., Tas, H.H., Cimen, M. 2009. Effects of combined usage of traditional glue joint methods in box construction on strength of furniture. Materials and Design 30: 3313–3317.
- Astm Standard Test Methods.1999. American Society for testing materials .standard methods for Specific Gravity of Wood and Wood–Base Materials . ASTM-D 2395. Philadelohia, Pa.
- Astm Standard Test Methods.2000. American Society for testing materials .standard methods for Small Clear Specimens of Timber . ASTM-D143. Philadelohia .Pa.
- Atar, M., ozcifci, A., Altinok, M., Celiket, U. 2009. Determination of diagonal compression and tension

Investigation on the effect of wooden dowel diameter, penetration depth and species on the bending moment resistance under diagonal tensile load of corner joints in case-type furniture

Dalvand, M.^{1*}, Ebrahimi, Gh.², Tajvidi, M.³ and Layeghi, M.³

1*- Corresponding Author; M.Sc., Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran. E-mail: Dalvand3@yahoo.com

2- Professor, Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran.

3- Assistant Professor, Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran.

Received: Dec., 2011 Accepted: Sep., 2012

Abstract

The bending moment resistance under diagonal tensile load of doweled joint in plywood members was investigated. Joint members were cut from 11-ply hardwood plywood (Beech, Hornbeam and Alder) at the nominal thickness of 19 mm. Dowels were made from Beech and Hornbeam woods. Dowel diameters (6, 8 and 10 mm) and depths of penetration (9, 13 and 17 mm) in the joint members were selected as variables. The effect of dowel variables on the bending moment of the corner joints was evaluated. Results showed that the dowel diameter, penetration depth and species exerted a significant effect on the bending moment resistance under diagonal tensile load. Bending moment resistance under diagonal tensile load was increased as the diameter of the dowel increased from 6 to 8 mm and as the penetration depth of dowel increase from 9 to 13 mm. However, increasing the diameter from 8 to 10 mm or the penetration depth from 13 to 17 mm had no significant effect on bending moment resistance under diagonal tensile load. Results also indicated that bending moment resistance of joints made with beech wood dowels provided higher resistance than hornbeam dowels.

Key words: Bending moment resistance, plywood, dowel, diameter, penetration depth, tensile load.